

liques. Depuis quelques années, il est très employé dans la meublerie et très recherché pour cet usage. On en fait aussi des barils pour la farine, le sucre et autres matières sèches. Autrefois on en faisait aussi des barils pour l'huile. On l'emploie pour les boiserie des maisons et un peu dans la marqueterie.

CHARME D'AMÉRIQUE

Capinus americana, MICHX.—Hornbean, Water Beech, Swamp Beech.

Arbre commun dans nos forêts, où il ne se rencontre jamais en bosquets, mais isolément et dispersé parmi les autres espèces de bois francs. Son écorce grisâtre ressemble à celle du hêtre, dont il a les habitudes. A l'automne son feuillage devient successivement rouge foncée, rouge écarlate et jaune. Les plus gros arbres de cette espèce ne dépassent pas une vingtaine de pieds de hauteur et six pouces de diamètre. Le charme ne pousse pas au nord de 47° 30' de latitude.

Le bois du charme est compacte, blanc, dur, a le grain fin et il est remarquablement fort et résistant : pratiquement, il est impossible de l'écraser sous n'importe quelle pression non plus que de l'user par la friction. Il est très recherché dans les arts mécaniques pour faire des leviers, des manches d'outils et autres articles exigeant de la force ou de la dureté.
