




Petits Travaux Faciles et Agréables



COMMENT CONSTRUIRE UN CASIER A MUSIQUE

Un casier à musique coûte de 10 à 25 piastres, aussi plusieurs lecteurs nous ont-ils demandé s'il ne leur serait pas possible d'en établir un eux-mêmes. Pour 2 dollars environ, nous allons construire le casier ci-contre; une fois poli, teinté et verni, il imitera l'acajou à s'y méprendre.

Nous demanderons au moulin quelques tablettes de bois blanc bien raboté et sans noeuds.

1o Une tablette de 18 pouces $\frac{1}{2}$ de long sur $11\frac{3}{4}$ de large et $\frac{3}{4}$ de pouce d'épaisseur; c'est celle qui formera le dessus du casier;

2o Deux autres tablettes de 17 pouces $\frac{3}{4}$ de long sur 11 de large et également $\frac{3}{4}$ pouce d'épaisseur. Elles sont destinées au-dessous des classeurs et au plateau du bas;

3o Deux autres, 15 pouces $\frac{3}{4}$ de long sur 11 de large, toujours en $\frac{3}{4}$ pouce d'épaisseur; elles formeront les côtés du casier;

4o Trois autres de même dimension pour former les cloisons intérieures; mais elles n'auront que $\frac{1}{3}$ pouce d'épaisseur, car elles forment seulement séparation et ne portent rien.

Il nous faudra encore quatre manches à balai de 33 pouces de hauteur (s'ils sont plus hauts, nous les couperons). Nous les prendrons en bois dur et non en bois

blanc, parce que cahiers et reliures de musique sont lourds et que les pieds doivent avoir une bonne résistance.

En une heure, avec des vis de laiton, nous aurons assemblé le tout, mais il nous faut tout d'abord donner aux planchettes et aux pieds une belle teinte acajou qui pénétrera dans le bois blanc à une profondeur de quelques lignes.

Le tout étant bien poli, nous frotterons chaque morceau séparément avec un chiffon imbibé d'eau de pluie dans laquelle nous aurons ajouté un dixième d'acide nitrique (acide azotique ordinaire) et nous laisserons sécher pendant une journée, à l'abri de la poussière.

D'un autre côté, nous aurons préparé deux solutions, la première composée de:

Alcool rectifié à 90o, 1 chopine.

Sang-dragon, 1 once.

Carbonate de soude, $\frac{1}{4}$ once.

Pour la seconde, nous ferons dissoudre 1 once $\frac{1}{4}$ de laque également dans une chopine d'alcool et après solution nous ajouterons une pincée de carbonate de soude fondu dans une cuillerée à bouche d'eau de pluie.

Nous étendrons sur le bois bien sec, avec un pinceau à poils doux, la première solution et après un nouveau séchage, nous badigeonnerons avec la solution de laque carbonatée.