

POUR OBTENIR LA COULEUR SANG DE BŒUF DU CUIR

*Traitement à effectuer.—Divers
conseils*

Depuis que l'on s'occupe sérieusement de tannage au chrome, certains éditeurs américains ont publié des brochures donnant des conseils plus ou moins bons au sujet de la fabrication d'un bon cuir.

Les instructions suivantes pour obtenir une nuance sang de bœuf exacte sur une douzaine de peaux de veau tannées au chrome, ont été publiées par F.-E. Atteaux & Co de Boston.

« Dissoudre 450 gr. de fustet et 900 gr d'extrait de bois de pêcher dans de l'eau bouillante. Mettre les peaux dans un cylindre avec 115 litres d'eau à la température de 43° cent. bien remuer lorsque le cylindre est en mouvement et ajouter petit à petit la décoction ci-dessus. La rotation doit durer une demi-heure. Dissoudre alors dans un baquet 340 grammes d'amarante, 3 R dans 4 litres d'eau bouillante, puis ajouter 225 gr. de glycérine blanche, remuer constamment tout le temps que dure l'addition d'eau bouillante et de glycérine. Ajouter alors 4 autres litres d'eau bouillante et tenir le récipient sous le tuyau de vapeur, bien agiter jusqu'à ce que l'aniline soit entièrement dissoute.

Il faut tenir un autre baquet prêt au-dessus duquel est étendu un morceau de toile à froissage ou de fine toile à sac et l'on fait couler la mixture à travers ce filtre. On refroidit au moyen de l'eau froide, jusqu'à ce que l'on ait atteint la température de 43° cent. et on applique alors la dite mixture sur les peaux en mettant ces dernières dans un cylindre de la même manière qu'il a été dit plus haut pour la préparation, on effectue ce travail, le cylindre étant en mouvement. On fait tourner celui-ci pendant une demi-heure, puis l'on retire les peaux et on les trempe séparément dans un baril d'eau claire. On retire la matière colorante qui est restée dans le cylindre, puis on nettoie ce dernier avec soin.

On dissout 60 grammes de bichromate de potasse dans de l'eau, et on le donne aux peaux comme cela a

été fait pour les autres jus. On fait mouvoir le cylindre pendant 15 minutes, puis on retire les peaux, on les recouche fleur sur fleur pendant une demi heure avant de les ouvrir. Pour ouvrir il vaut mieux se servir d'outil en cuivre.

Divers conseils.—A aucun moment de l'opération la température de l'eau qui se trouve dans le cylindre, ne doit tomber au-dessous de 38° cent.

Il ne faut en aucun cas, arrêter le cylindre avant que la teinture n'y ait séjourné au moins dix minutes.

Tous les ustensiles employés doivent être absolument propres.

La teinte à donner dépend du jugement de l'opérateur, on donne une teinte plus foncée en augmentant la force du mordant ou de la première liqueur.

Pour obtenir une teinte claire, il faut augmenter la proportion d'extrait de fustet et mettre moins de pêcher.

Si l'on se sert d'extrait de sumac comme mordant au lieu de celui mentionné plus haut, il faut 450 gr. de cet extrait pour une douzaine de peaux de veau.

Il faut avoir soin de bien faire bouillir toutes les matières colorantes dont on se sert, puis de les refroidir avec de l'eau avant de les introduire dans le cylindre.

Il est de la plus haute importance de maintenir les peaux en mouvement, lorsque l'on met ou l'on ajoute quelque quantité que ce soit de matière colorante.

(Leather Trade Circular and Review)

TOUR DU MONDE. Journal des voyages et des voyageurs. Sommaire du No 31 (21 Août 1897). 10 Aux terres de Ke guelen (les îles de Saint-Paul et d'Amsterdam), par M. E. Mercier, enseigne de vaisseau. 20 A travers le monde: Mission lyonnaise d'exploration en Chine (de Tchen-tou à Tchung King). 30 Civilisations et religions. Dans l'Est africain allemand. 40 A travers la nature: La ligne télégraphique de Conakry à Faranah. 50 Civilisations et Religions: Le Mou-ki et les bazars du Caïre, par G. Noblemaire. 60 Livres et Cartes. 70 Bilan des explorations en cours: Pôle Nord, Pôle Sud, Afrique, Asie, Amérique du Sud, Europe.

Abonnements: Un an, 26 fr. Six mois, 14 fr. Bureaux à la librairie Hachette & Cie, 79, boulevard Saint-Germain, Paris.

MM. Duval & Cie, agents de change à Genève, écrivent dans une de leurs récentes circulaires:

Il se crée actuellement un type de bière française qui prend le milieu entre la bière brune épaisse et douce de Bavière et la bière amère de Bohême. Ce nouveau type est destiné à devenir une boisson nationale; il chassera la bière étrangère, développera la consommation du pays et même tendra de plus en plus peut-être à franchir les frontières. Nous ne sommes encore, croyons-nous, qu'aux débuts d'une nouvelle et puissante branche de l'activité industrielle en France.

LE KLONDYKE

— AU —

No 1483 NOTRE-DAME

MONTREAL

Où vous pouvez trouver le plus bel assortiment de chaussures faits dans les plus beaux et derniers styles, nos échantillons sont maintenant au complet et nous avons l'assurance que si vous placez une commande avec nous, vous deviendrez un de nos clients, si vous ne l'êtes pas déjà, car nos chaussures se recommandent par elles-mêmes à toutes les classes d'acheteurs par le prix et la qualité.

Envoyez une commande d'essai, ou écrivez-nous et nous enverrons notre commis vous montrerez nos échantillons.

Tel. BEL, 855,

Tel. des MARCHANDS. 483.

J. C. HEMOND & Co

No 1483 RUE NOTRE-DAME

R. WILSON SMITH

COURTIER EN
DEBENTURES



Débentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fer achetées et vendues. — Débentures de premier ordre pour placements de fonds en fidéjoints toujours en mains.

Batisse Standard Life,

151 rue St-Jacques, Montréal