

L'ART DE TEINDRE (suite).

être obtenu en employant du safran en poudre au lieu de fustic, et en opérant de la même manière.

SAUMON.—Une livre de laine, $\frac{1}{4}$ livre annato, $\frac{1}{4}$ livre savon ; prenez assez d'eau pour immerger l'étoffe ; dissolvez-y l'annato et le savon, rincez l'étoffe dans l'eau chaude ; mettez-la dans le mélange d'annato, et faites bouillir une demi-heure environ. La nuance sera plus ou moins foncée suivant la quantité d'annato employée.

TACHES.—Pour enlever ou prévenir les taches en teignant la soie ou la laine en noir. En teignant la soie ou la laine, si elles se nuancent ou se tachent, il suffit de faire une lessive légère, portée à la température d'ébullition, d'y plonger l'étoffe pendant quinze minutes, de jeter un peu de cendre dans la teinture, d'y agiter l'étoffe pendant cinq minutes ; elle sera alors noire comme jais et d'une couleur parfaitement égale.

POUR NETTOYER LA LAINE.—Faites un liquide composé de trois parties d'eau et d'une partie d'urine ; chauffez tant que vous pouvez y tenir la main ; mettez-y la laine, peu à la fois, de sorte qu'elle ne soit pas pressée. Laissez tremper quinze minutes, retirez-la et mettez égoutter dans un panier et étendez à sécher ; recommencez dans les mêmes proportions, en gardant toujours chaud sans vous servir de savon.

POUR DONNER UNE BELLE COULEUR DE VIN.—Pour un livre de lainage, prenez une demi-livre de bois rouge et 1 once de composition madder, trempez le bois réduit en poudre dans de l'eau chaude toute la nuit, mêlez-y un verre de la composition madder avec une demi-pinte d'eau, et ajoutez-le au reste ; rincez le lainage dans de l'eau chaude et mettez le dans la teinture, faites bouillir une demi-heure, retirez et rincez à l'eau froide.

POUR COLORER DE LA LAINE A FAIRE DES BAS OU DU LAINAGE ENTRE BLEU ET VIOLET.—Pour 5 livres de laine, prenez Bi-cromate de potasse 1 once ; Alun, 2 onces ; dissolvez dans l'eau et faites bouillir une heure après avoir mis la laine ; puis jetez la teinture, et faites-en une autre avec copeaux de campêche 1 livre, ou extrait de campêche 2 onces et demie ; laissez bouillir une heure. Ce procédé réussit aussi très bien sur la soie.

N. B. Quand vous faites de la teinture avec des copeaux de campêche faites bouillir les copeaux pendant une demi-heure et décantez la teinture ; ou bien renfermez les dans un sac et faites bouillir avec la laine, ou telle autre substance que vous voulez teindre ; ou prenez $\frac{2}{3}$ onces au lieu du bois ; cela vous donnera moins de peine et opérera généralement mieux. Dans cette opération, plus vous emploierez de campêche, plus la nuance sera foncée.

GRIS PERLE, (clair).—Pour cinq livres de matière à teindre, alun 1 petite cuillerée, à thé, et à peu près la même quantité de bois de campêche ; bouillez bien ensemble, et baignez la matière une heure ; si elle n'est pas assez foncée, ajoutez de l'alun et du campêche par parties égales jusqu'au point voulu.

VERT BOUTEILLE.—Pour 1 livre de laine ou d'étoffe, 2 onces *Quercitron*, $1\frac{1}{2}$ once composition Indigo, $1\frac{1}{4}$ once chl. d'étain, 1 once campêche et 1 once couperose ; bouillez quinze minutes, puis mettez l'étoffe à bouillir une demi-heure, en ayant soin d'agiter de temps en temps.

MAGENTA.—Prenez quatre onces de *cudbear* pour chaque livre de laine ou de soie, versez sur le *cudbear* une quantité suffisante d'eau bouillante pour couvrir l'article à teindre, puis plongez-y votre laine ou votre soie, en ayant soin d'agiter de temps en temps. Quand la coloration est complète, retirez l'article, et plongez-le dans une solution de sel de tartre, préalablement dissous dans un vase à part.