


Petits Travaux Faciles et Agréables



POUR SUPPRIMER L'HUMIDITÉ DES MURS

Il a été créé une quantité de recettes et de procédés pour empêcher les murs de suinter, soit au moyen d'enduits hydrofuges, soit en les recouvrant de tentures imperméables, cartons bitumés, papiers d'étain et de plomb, feuilles de zinc ou de plomb, etc.

Mais par tous ces moyens, on enferme le loup dans la bergerie, non seulement l'humidité reste dans la pierre, mais, comme elle ne peut plus sortir par les pores calfeutrés de la paroi, il faut qu'elle trouve une autre issue. En vertu de la loi de la capillarité, elle monte plus haut et il n'est pas rare de voir un premier étage qui n'était pas humide, avant qu'on ait enduit le mur du rez-de-chaussée d'une peinture hydrofuge, le devenir à son tour quelques mois après l'opération. Cela n'empêchera pas, du reste, des fissures de se produire en bas, dans l'enduit, quand il ne se décollera pas par plaques, la pierre s'effritant sous l'action constante de l'eau, et comme résultat, on aura augmenté l'humidité de l'habitation, loin de l'atténuer

et encore moins de la supprimer.

Procédons par comparaison : vous rentrez avec un parapluie trempé par les ondées. Si vous l'étalez, il sera très sec en très peu de temps; si vous le mettez, fermé, au porte-parapluie, il restera humide et se couvrira de taches de moisissure.

L'aération le sèche; le calfeutrage conserve l'humidité; il ne s'agit pas de cacher le mal dans le mur, mais de le faire disparaître et, pour cela, de faire passer un courant d'air continu entre le mur et le papier de tenture. Cela paraît impossible à première vue; nous allons voir que rien n'est plus facile, d'autant plus que

