POUR LA TEINTURE

Du Coton, de la Soie et de la Laine.

Nous avons le plaisir d'offrir à nos lecteurs les instructions suivantes sur l'art et la méthode de teindre les étoffes. Chacune de ces recettes a été éprouvée par une longue expérience et par des essais réitérés, et chaque couleur est garantie nette, brillante et claire, pourvu que la matière à teindre ait été préalablement bien nettoyée, qu'il ne reste dans sa texture ni graisse, ni huile, ni savon, ni autres couleurs et que les substances employées soient fraîches et de bonne qualité.

Nous donnons aussi la composition d'un liquide pour le nettoyage,

Nous donnons aussi la composition d'un liquide pour le nettoyage, (SCOURING LIQUOR,) qui doit être employé chaud, et dans certains cas, après l'avoir fait bouillir pendant 15 minutes. Par exemple, quand vous voulez enlever la couleur de vieux rubans ou de vieilles soieries, faites-les bouillir dans ce liquide. Si vous avez à teindre des lainages, qui sont passés de couleur, ou insuffisamment blanchis, servez-vous de la liqueur à blanchir (Bleaching Liquor). Il faut employer une bouilloire de cuivre ou de laiton.

LIQUIDE A NETTOYER, (Scouring liquor). — Pour dégraisser de la laine, du drap, etc., prenez 1 livre de savon mou (soft soap), 1 de soda ½ de cendre de soude (soda ash), pour deux gallons d'eau; cette préparation peut aussi être employée pour enlever la couleur des rubans, etc., que l'on veut reteindre.

LIQUIDE A BLANCHIR, (Bleaching liquor).—Un gill (½ de litre) d'acide muriatique, 1 gallon d'eau tiède ; faites tremper la laine ou le drap pendant quinze minutes ; et rincez bien à l'eau pure.

POUR TEINDRE EN BLEU. — Un bleu magnifique peut être produit en une heure par le procédé suivant; — Pour chaque livre de laine ou d'étoffe, prenez deux onces et demie d'alun et une once et demie de crême de tartre. Faites bouillir ensemble dans une bouilloire de cuivre ou de laiton pendant une heure environ; puis prenez assez d'eau chaude pour immerger l'étoffe ou la laine, et colorez dans la nuance que vous voulez avec le bleu liquide; mettez le tout dans un vase de cuivre pendant un instant en ayant soin de le remuer; retirez l'étoffe, rincez dans l'eau froide, et étendez pour sécher.

BRUN. —Pour chaque livre de laine prenez ¼ de livre d'alun et 2 onces de crême de tartre; faites bouillir un demi—heure immergez l'étoffe à teindre dans cette composition; puis prenez ½ livre de poudre rouge, ¼ livre de fustic, et 2 onces de campèche; laissez tremper ces substances pendant une nuit dans de l'eau chaude en quantité suffisante pour immerger l'étoffe; alors retirez—la de l'eau d'alun, et faites bouillir avec les bois pendant une demi-heure. Si vous voulez un brun foncé, ajoutez une cuillerée de couperose.

NOIR.—Pour la laine, la soie ou le coton. Pour chaque livre d'étoffe, il faut une once d'extrait de campèche, et une demi-once de vitriol bleu. Préparez une bouilloire de fer avec une quantité d'eau suffisante pour permettre de remuer l'étoffe dans la teinture sans la presser ; chauffez l'eau presque à bouillir, et plongez-y l'étoffe quelques minutes. Quand elle est entièrement mouillée, retirez-la et égoutez-la ; ajoutez ensuite le vitriol bleu, et quand il est dissout et l'eau soigneusement écumée, mettez-y l'objet à teindre, que vous y laisserez une demi-heure à une température presque bouillante, en donnant de l'air de temps en temps. Retirez et rincez à l'eau tiède. Vous pouvez alors vider l'eau de vitriol dans un vase à part, et dissoudre l'extrait de campèche dans une quantité suffisante d'eau bien chaude et écumée; mettez-y l'étoffe, et laissez-la une demi-heure, en donnant de l'air fréquemment; retirez et égoutez; ajoutez l'eau de vitriol à la teinture et remettez l'étoffe pendant quinze minutes, en donnant de l'air comme précédemment. Lavez et rincez.