

Grande-Bretagne et des Etats-Unis et doivent chercher à les faire correspondre avec les nôtres. Nous en donnerons donc une description sommaire dans ce but.

Le classement des laines d'après leur état ne présente que peu de difficultés. Il suffira donc d'indiquer comment il se pratique dans ce pays.



Fibres de laine Mérinos. Grossies 300 fois.



Fibres de laine Lincoln. Grossies 75 fois.
Les brins A et B sont pris sur l'épaule;
C et D, des crêses.

ÉTAT DES LAINES.

Laine non lavée ou en suint.—(Laine tondue sur le mouton, dans son état naturel.)

Laine lavée à dos.—(Laine lavée avec de l'eau et du savon sur le dos du mouton.)

Laine mal lavée.—(Laine mal lavée ou qui n'a été tondue qu'un certain temps après avoir été lavée à dos.)

Laine lavée en baquets.—(Laine lavée à la main avec du savon et de l'eau contenant souvent une faible solution d'alcali caustique après avoir été crêlée du mouton.)

Laine dessuintée.—(Laine nettoyée à la fabrique au moyen d'appareils spéciaux.)

Laine pailleuse.—(Laine contenant une quantité excessive de graines, de piquants, de poils, de foin ou de jarre.)

Laine enchevêtrée.—L'enchevêtrement est causé par la mauvaise santé. Il provient du manque de suint dans la laine, le suint empêche d'ordinaire les brins de se coller ensemble.)

Laine noire ou grise.—(Laine contenant de nombreuses mèches noires, brunes ou grises.)

Mèches jaunes, crottins, pailleux.—(Courtes mèches généralement souillées de fumier.)

Pelure ou laine morte.—(Laine enlevée de la peau de moutons morts.)

PERTE DE POIDS AU COURS DU LAVAGE.

Le lavage n'enlève que la matière étrangère et la saleté, et il cause une perte moyenne de poids de quinze à vingt-deux pour cent. Le dessuintage enlève non seulement la saleté mais aussi le suint ou la graisse et laisse la laine en un état parfaitement propre, prête à être convertie en fil. Le lavage en baquets a pour but d'obtenir