7,000								
7,500						76	45	58
8,000						89	50	68
8,500						93	53	73
9,000						107	56	
9,500						112	59	
10,000						121	65	
10,500							70	
11,000							75	
11,500							82	
12,000	.....	.....	.....	.....	.....	.....	85	
							90	
Total Breaking Weight in lbs.	11,140	12,600	10,700	11,520	12,480	9,500	12,300	8,200
Break'g wgt. in lbs. per sq. in.	15,543	17,199	14,581	16,960	18,856	14,210	16,805	11,725
Coefficient of elasticity in lbs.	2,082,700	2,407,950	2,320,950	2,451,150	2,450,600	2,279,350	2,687,000	2,197,750
Time of test in minutes.	.....	.....	.....	18	15	19	28	22