

OSTRYER DE VIRGINIE

Ostrya virginica, WILD., *Carpinus Ostrya*, MICHX.—

Bois dur, Bois de fer, Hop Hornbeam, Iron Wood, Lever Wood.

C'est un petit arbre de 25 à 30 pieds de hauteur, de 3 à 6 pouces de diamètre, couvert d'une écorce brune, mince, rayée de fines et longues crevasses, qui croît parmi les autres bois dans n'importe quelles situations, sur les montagnes comme dans les terrains riches des platières de rivières. Au nord, il ne dépasse pas 47° de latitude, ou une ligne tirée de la tête de la baie des Chaleurs, passant un peu en arrière de Québec et aboutissant à l'embouchure de la Mattawa, sur l'Ottawa.

Le bois de l'ostryer est blanc, dur, fort et ses fibres roulées, tortillées, le rendent presque infendable. C'est un excellent bois de tour. Il est aussi employé pour faire des manches et des montures d'outils, des essieux de charette et autres articles semblables.

SORBIER D'AMÉRIQUE

Sorbus americana, PURSH., *Pyrus americana*, D. C.—

Cormier, Maska, Masquabina, Rowan, Mountain Ash.

C'est un bel arbre d'une vingtaine de pieds de hauteur, même plus, et une dizaine de pouces de diamètre. Le tronc, qui forme à peu près le tiers de