

**CIHM
Microfiche
Series
(Monographs)**

**ICMH
Collection de
microfiches
(monographies)**



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

© 1997

Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming are checked below.

- Coloured covers /
Couverture de couleur
- Covers damaged /
Couverture endommagée
- Covers restored and/or laminated /
Couverture restaurée et/ou pelliculée
- Cover title missing / Le titre de couverture manque
- Coloured maps / Cartes géographiques en couleur
- Coloured ink (i.e. other than blue or black) /
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- Coloured plates and/or illustrations /
Planches et/ou illustrations en couleur
- Bound with other material /
Relié avec d'autres documents
- Only edition available /
Seule édition disponible
- Tight binding may cause shadows or distortion along
interior margin / La reliure serrée peut causer de
l'ombre ou de la distorsion le long de la marge
intérieure.
- Blank leaves added during restorations may appear
within the text. Whenever possible, these have been
omitted from filming / Il se peut que certaines pages
blanches ajoutées lors d'une restauration
apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était
possible, ces pages n'ont pas été filmées.
- Additional comments /
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- Coloured pages / Pages de couleur
- Pages damaged / Pages endommagées
- Pages restored and/or laminated /
Pages restaurées et/ou pelliculées
- Pages discoloured, stained or foxed /
Pages décolorées, tachetées ou piquées
- Pages detached / Pages détachées
- Showthrough / Transparence
- Quality of print varies /
Qualité inégale de l'impression
- Includes supplementary material /
Comprend du matériel supplémentaire
- Pages wholly or partially obscured by errata slips,
tissues, etc., have been refilmed to ensure the best
possible image / Les pages totalement ou
partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une
pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.
- Opposing pages with varying colouration or
discolourations are filmed twice to ensure the best
possible image / Les pages s'opposant ayant des
colorations variables ou des décolorations sont
filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image
possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below /
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

	10x		14x		18x		22x		26x		30x	
									✓			
	12x		16x		20x		24x		28x		32x	

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:



National Library of Canada

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche sheet contain the symbol \rightarrow (meaning "CONTINUED"), or the symbol ∇ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:



L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Bibliothèque nationale du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.


Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole \rightarrow signifie "A SUIVRE", le symbole ∇ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)



APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fax

M [redacted]

[Handwritten signature]

MINISTRE DES MINES

[Faint text, possibly "Rue de la Banque, Ottawa, Ontario"]

DEPARTMENT OF MINES
[Faint text]


A. ROCHER


DEPARTMENT OF MINES

[Faint text]

[Faint, illegible text]

[Small mark or stamp]





CANADA
MINISTÈRE DES MINES
HON. LOUIS CODERRE, MINISTRE; R. G. McCONNELL, SOUS-MINISTRE.
DIVISION DES MINES
EUGÈNE HAANEL, Ph. D., DIRECTEUR.

RECHERCHES
SUR LES
CHARBONS DU CANADA
AU POINT DE VUE DE LEURS QUALITÉS ÉCONOMIQUES

Faites à l'Université McGill de Montréal
Sous le Patronage du Gouvernement du Dominion

EN 5 VOLUMES

PAR
J. B. PORTER, E.M., D. Sc.,
ET
R. J. DURLEY, MA. E.
AIDÉS PAR
THÉOPHILE C. DENIS, B.Sc., EDGAR STANSFIELD, M.Sc.,
et un Personnel technique spécial

VOL. III



OTTAWA
IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT
1915

No. 308



LES
CHARBONS DU CANADA:
ENQUÊTE INDUSTRIELLE

VOL. III

APPENDICE I

RÉSULTATS DÉTAILLÉS
DES ESSAIS DE
LAVAGE DE CHARBONS

PAR

J. B. PORTER

AVIS

Ce rapport a été publié primitivement en anglais dans l'année 1912.

MINISTÈRE DES MINES

HON. W. TEMPLEMAN, MINISTRE; A. P. LOW, LL.D., SOUS-MINISTRE.

Division des Mines

EUGÈNE HAANEL, PH.D., DIRECTEUR.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction.....	9
<i>Organisation</i>	9
<i>Personel technique</i>	10
<i>Laboratoire</i>	11
<i>Les recherches</i>	12
Echantillonnage sur le terrain.....	12
Broyage et échantillonnage au Laboratoire.....	12
Nettoyage mécanique.....	12
Essais de Cokéfication.....	13
Essais aux Chaudières.....	13
Essais au Gazogène.....	14
Travaux chimiques.....	14
<i>Le Rapport</i>	14
Détail des essais de lavage arrangés dans l'ordre de la distribution géographique des échantillons. ¹	
<i>Bassin houiller de Sydney, Cap Breton Co., N.E.</i>	17
Couche Gowrie, North Atlantic Collieries Ltd., Port Morien, N. E.....	19
Dominion No. 7. Couche Hub, Dominion Coal Co., Ltd., Glace Bay, N. E.....	20
Dominion No. 9. Couche Harbour, Dominion Coal Co., Ltd., Glace Bay, N. E.....	22
Dominion No. 5. Couche Phalen, Dominion Coal Co., Ltd., Glace Bay, N. E.....	24
Dominion No. 1. Couche Phalen, Dominion Coal Co., Ltd., Glace Bay, N. E.....	26
Dominion No. 10. Couche Emery, Dominion Coal Co., Ltd., Glace Bay, N. E.....	27
Dominion No. 12. Couche Lingan, Dominion Coal Co., Ltd., Glace Bay, N. E.....	29
Siège No. 1, Nova Scotia Steel and Coal Co., Ltd., Sydney Mines, N. E.....	31
Siège No. 3, Nova Scotia Steel and Coal Co., Ltd., Sydney Mines, N. E.....	33
<i>Bassin houiller d'Inverness. Inverness Co., N.E.</i>	35
Houillère d'Inverness, Inverness Railway and Coal Co., Inverness, N. E.....	37
Houillère de Port Hood, Richmond Railway Coal Co., Ltd., Port Hood, N. E.....	39
<i>Bassin houiller de Pictou, Pictou Co., N.E.</i>	41
Couche de six pieds, Houillère de Vale, Acadia Coal., Ltd., New Glasgow, N. E.....	43

¹ Cette liste ne comprend que les échantillons sur lesquels on fit des recherches sur le mode de lavage. On donne dans le Volume I page 8 et dans le Volume II page 181 une liste complète de tous les échantillons.

	Page
Couche Foord, Houillère de l'Allan Shaft, Acadia Coal Co., Ltd., Stellarton, N. E.	44
Troisième couche, Houillère Albion, Acadia Coal Co., Ltd., Stellarton, N. E.	46
Couche de Cage Pit, Houillère d'Albion, Acadia Coal Co., Ltd., Stellarton, N.E.	48
Couche principale, Houillère d'Acadia, Acadia Coal Co., Ltd., Westville, N.E.	50
Couche principale, Houillère Drummond, Intercolonial Coal Mining Co., Ltd., Westville, N. E.	52
<i>Bassin houiller de Springhill, Cumberland Co., N. E.</i>	55
Siège No. 2. Cumberland Railway and Coal Co., Ltd., Springhill, N. E.	57
Siège No. 3. Cumberland Railway and Coal Co., Ltd., Springhill, N. E.	59
<i>Bassin houiller de Joggins-Chignecto, Cumberland Co., N.E.</i>	61
Houillère Chignecto, Maritime Coal, Railway & Power Co., Ltd., Chignecto, N.E.	63
Houillère Minudie, Minudie Coal Co., Ltd., River Hebert, N. E.	65
Houillère Joggins, Canada Coal and Railway Co., Ltd., Joggins, N.E.	67
<i>Bassin Houiller de Grand Lake, Queens Co., N. E.</i>	71
Mine King, G. H. King, Minto, N.E.	73
<i>Bassin houiller de Souris, Sask.</i>	75
Houillères de Western Dominion, Ltd., Taylorton, Sask.	77
Eureka Coal and Brick Co., Ltd., Estevan, Sask.	78
<i>Bassin houiller d'Edmonton, Alta.</i>	81
Stratheona Coal Co., Ltd., Stratheona, Alta.	83
Parkdale Coal Co., Ltd., Edmonton, Alta.	84
Standard Coal Co., Edmonton, Alta.	86
<i>Bassin houiller de Belly River, Alta.</i>	89
Canada-West Coal Co., Ltd., Taber, Alta.	91
Houillère de Galt, Alberta Railway and Irrigation Co., Ltd., Lethbridge, Alta.	92
Breckenridge and Lund Coal Co., Lundbreck, Alta.	94
<i>Bassin houiller de Frank-Blairmore, Alta.</i>	97
Couche de sept pieds (No. 1 Byron), Houillères Leitch, Ltd., Passburg, Alta.	99
Houillère de Hillcrest, Hillcrest Coal and Coke Co., Ltd., Hillcrest, Alta.	101
Houillère de Bellevue, Couche No. 1, Houillères des West Canadian Co., Ltd., Bellevue, Alta.	102
Houillère de Lille, Couche No. 1, Houillères West Canadian Co., Ltd., Lille, Alta.	104

	Page
Houillère de Denison, Couche No. 2, International Coal and Coke Co., Ltd., Coleman, Alta.	106
Houillère de Denison, Couche No. 4, International Coal and Coke Co., Ltd., Coleman, Alta.	108
<i>Bassin houiller de Crowsnest, C.B.</i>	111
Mine No. 3, Houillère de Michel, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd., Michel, C. B.	113
Mine No. 7, Houillère de Michel, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd., Michel, C. B.	114
Mine No. 8, Houillère de Michel, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd., Michel, C.B.	116
Couche No. 2 sud, Hosmer Mines, Ltd., Hosmer, C. B.	118
Couche No. 6 sud, Hosmer Mines Ltd., Hosmer, C. B.	120
Couche No. 8 sud, Hosmer Mines, Ltd., Hosmer, C. B.	122
Mine No. 2, Coal Creek, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd., Fernie C. B.	124
Mine No. 5, Coal Creek, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd., Fernie, C. B.	126
<i>Bassin houiller de Cascade, Alta.</i>	129
Mine No. 1 ou vieille mine, H. W. McNeil Co., Ltd., Canmore, Alta.	131
Menu, Houillère de Bankhead, Bankhead Mines, Ltd., Bankhead, Alta.	133
Noisettes, Houillère de Bankhead, Bankhead Mines, Ltd., Bankhead, Alta.	133
Menu et noisettes Mélange, Houillère de Bankhead, Bankhead Mines, Ltd., Bankhead, Alta.	133
Briquettes de la houille de Bankhead Mines, Ltd., Bankhead, Alta.	133
<i>Bassin houiller de Similkameen, C. B.</i>	137
Entrée No. 1 Granite Creek, C. B.	139
Entrée No. 2 Granite Creek, C. B.	140
Entrée No. 4, Granite Creek, C. B.	142
<i>Bassin houiller de Nicola Valley, C. B.</i>	145
Couche Jewel, Mine No. 1, Houillère de Middlesboro, Nicola Valley Coal and Coke Co., Ltd., Coutlee, C.B.	147
Couche trou de rat, Mine No. 2, Houillère de Middlesboro, Nicola Valley Coal and Coke Co., Ltd., Coutlee, C.B.	147
Mélange de charbons Jewel et Trou de rat, Houillère de Middlesboro, Nicola Valley Coal and Coke Co., Ltd., Coutlee, C. B.	147
<i>Bassin houiller de Whitehorse, Territoire de Yukon</i>	151
Couche supérieure, mine Tantalus, White Pass and Yukon Railway Co., Ltd., Yukon.	153

	Page
Couche moyenne, mine Tantalus, White Pass and Yukon Railway Co., Ltd., Yukon.....	155
Couche inférieure, mine Tantalus, White Pass and Yukon Railway Co., Ltd., Yukon.....	156
<i>Bassin houiller de Nanaimo-Comox (Sud), Ile Vancouver, C.B.</i>	159
Couche Wellington, Houillère Wellington-Extension, Houillère Wellington Co., Ltd., Extension, C. B.....	161
Couche Supérieure, Mine No. 1, Western Fuel Co., Ltd., Nanaimo, C. B.....	163
Couche Inférieure, Mine No. 1, Western Fuel Co., Ltd., Nanaimo, C. B.....	164
Couche Inférieure, Mine No. 4, Houillère Comox, Houillère Wellington Co., Ltd., Cumberland, C.B.....	166
Couche Inférieure, Mine No. 7, Houillère Comox, Houillère Wellington Co., Ltd., Cumberland, C.B.....	166
Mélange des mines No. 7 et No. 4, Houillère Comox, Houillère Wellington Co., Ltd., Cumberland, C. B.....	166
<i>Bassin houiller de Alert Bay (Nord) Ile de Vancouver, C. B.</i>	169
Mine de Suquash, Pacific Coast Coal Co., Alert Bay, Ile de Vancouver, C.B.....	171
Résumé des essais de lavage de charbons.....	Fin
Bassin Houiller de Sydney, N. E.....	"
Bassin Houiller de Inverness et Pictou, N. B.....	"
Bassin Houiller de Springhill, Joggins et Grand Lake N.E. et N. B.....	"
Bassin ligniteux de l'Alberta et de la Saskatchewan.....	"
Bassin Houiller de l'Eastern Crowsnest Pass, Alberta.....	"
Bassin Houiller de la Western Crowsnest Pass Coal fields, C. B.....	"
Bassin Houiller de Cascade, Alberta.....	"
Bassin Houiller de Coast Range, C.B., et Yukon.....	"
Bassin Houiller de l'île Vancouver, C. B.....	"
Graphiques donnant les essais de classement par grosseur et par densité des charbons numérotés comme suit: 50, 36, 35, 35 SP, 38, 37, 39, 13, 12, 14, 15, 4, 16, 1, 2, 8, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 40, 41, 46, 42, 45, 43, 44, 47, 48, 32, 33, 28, 34, 34 SP, 31, 30, 29, 51, 52, 53, 27, 26, 25, 23 M, Ex. 1, Ex. 2, Ex. 3, 22 M, Ex. 31, Ex. 32, Ex. 33, 20, 18, 17, 21 M, Ex. 34.....	20-172

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES ESSAIS

DE

LAVAGE DES CHARBONS

PAR

J. B. PORTER

INTRODUCTION.

Dans l'automne de 1906 le Gouvernement canadien décida, sur l'initiative du Dr. A. P. Low, directeur de la Commission géologique, d'entreprendre une étude des combustibles du Canada en s'inspirant des essais de combustibles qui avaient déjà été commencés par la Commission Géologique des Etats Unis. Mais comme le Gouvernement n'avait pas à Ottawa des laboratoires mécaniques suffisants et comme le département des mines de l'Université McGill avait déjà effectué des travaux de recherche sur un certain nombre de charbons de l'Ouest, le Dr. Low pria le Dr. Porter, Directeur de ce département, d'entreprendre ces recherches étendues. Cette proposition fut approuvée par les gouverneurs de l'Université et le Dr. Porter fut autorisé à entreprendre les essais dans les laboratoires de l'Université sans honoraires; il était convenu cependant que les Gouverneurs achèteraient tous les appareils qui seraient nécessaires pour compléter le matériel existant et contribueraient aux augmentations de salaires, d'appointements, de fourniture diverses que les recherches nécessiteraient.

A la demande du Dr. Low, les chemins de fer "Intercolonial" et du "Pacifique Canadien" acceptèrent généreusement de transporter sans frais tout le matériel et les charbons ce qui représente plusieurs centaines de tonnes.

Peu de temps après le commencement des recherches on créa un département fédéral des mines sous la direction de l'Hon. William Templeman, Ministre des Mines, et du Dr. A. P. Low, député Ministre; de sorte que les recherches, et d'une façon générale tout ce qui concerne les minéraux économiques, passèrent de la Commission Géologique à la Branche des Mines sous la direction du Dr. Eugène Haanel. Cependant de toute façon le programme primitif fut maintenu sans aucun changement.

Dès le début on vit qu'il était bon de limiter ces recherches aux charbons et aux lignites du Dominion et on élaborâ alors le programme suivant:

- Sec. I.—Organisation générale et Administration.
- II.—Préparation d'un rapport sommaire ensemblesur les bassins houillers et sur les mines de charbon du Canada.
- III.—Echantillonnage sur le terrain.
- IV.—Broyage des échantillons et préparation pour le traitement.
- V.—Lavage et nettoyage mécanique.
- VI.—Essais de cokéfaction.
- VII.—Essais aux chaudières.
- VIII.—Essais au gazogène et au moteur à gaz.
- IX.—Travaux au Laboratoire de Chimie et recherches diverses.

PERSONNEL TECHNIQUE.

Le personnel technique engagé pour ces recherches comprenait :—

(1). J. B. Porter, E.M., Ph.D., D.Sc., Professeur d'exploitation des mines, Université de McGill, chargé de l'organisation et de la direction générale des recherches; dirigea personnellement les sections I et IV et V et VI en partie.

(2). R. J. Durley, B.Sc., Ma., E., Professeur de Mécanique, Université de McGill, chargé des sections VII et VIII.

(3). Theo. C. Denis, B.Sc., Branches des mines, département des mines Ottawa, chargé des sections II et III (en partie).

(4). Edgar Stansheld, M.Sc., Chef Chimiste, chargé de la section IX, de la section III et de la section VI (en partie).

(5). H. F. Strangways, M.Sc., Dawson Fellow en mine, Université de McGill, assistant dans les sections IV et V, 1907.

(6). H. G. Carmichael, M.Sc., Dawson Fellow en mine, Université de McGill, assistant dans les sections IV et V, 1908.

(7). E. B. Rider, B.Sc., Préparateur en Mines, Université de McGill, assistant dans les sections IV et V, 1909, 1910.

(8). Chas. Landry, Mécanicien en chef du département des Mines, Université de McGill, contremaître dans les sections IV et V.

(9). J. W. Hayward, M.Sc., Professeur adjoint de mécanique, Université de McGill, assistant chargé de la section VII, 1907, et du travail préliminaire de la section VIII.

(10). J. Blizard, B.Sc., Chargé de conférences de mécanique, Université de McGill, Assistant chargé de la section VII, 1908 et assistant dans la section VIII.

(11). D. W. Munn, M.A.B.Sc., Préparateur de mécanique, Université de McGill assistant dans la section VII et VIII.

(12). G. L. Guillet, M.Sc., préparateur de mécanique, Université de McGill, Assistant dans la section VII.

(13). G. Killam, M.A., B.Sc., Préparateur de Mécanique, Université de McGill, assistant dans la section VIII.

(14). J. S. Cameron, B., Sc., Préparateur de Mécanique, Université de McGill, Assistant dans la section VIII.

(15). A. Balmfirth, Ingénieur en Chef de la station Centrale d'électricité de l'Université de McGill, Contremaître dans la section VII.

(16). J. Gardner, Contremaître dans la section VIII.

(17). J. Hoult, Chauffeur dans tous les essais de la section VII.

(18). J. H. H. Nicolls, B.Sc., Aide-Chimiste, assistant dans la section IX, 1908-1909.

(19). R. T. Mohan, B.S., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.

(20). P. H. Elliott, M.Sc., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.

(21). E. J. Conway, B.Sc., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.

(22). W. B. Campbell, Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.

(23). R. S. Boechner, M.Sc., Préparateur de chimie, Université de McGill, Assistant à la section IX, 1908.

(24). H. Hartley, B.Sc., Aide-Chimiste, Assistant dans la section IX, 1909.

(25). W. P. Meldrum, B.Sc., du département de Chimie, Université de McGill, Assistant dans la section VI, 1909.

(26). H. H. Gray, B.Sc., Préparateur de Métallurgie, Université de McGill, Assistant dans la section IX, 1909-1910.

(27). H. G. Morrison, B.Sc., Aide-Chimiste, Assistant dans la section IX, 1909-1910.

On employa également d'une façon plus ou moins continue dans les diverses sections un certain nombre de mécaniciens, machinistes et manœuvres.

En outre des personnes déjà nommées, nous reçûmes le concours de divers techniciens attachés à l'Université McGill et qui nous aidèrent beaucoup en nous donnant de temps en temps leurs conseils:—

Alfred Stansfield, D.Sc., Professeur de Métallurgie.

H. T. Barnes, D.Sc., Professeur de Physique.

Nous devons également remercier les Gouverneurs de l'Université de McGill: le Principal W. Peterson, C.M.G., le Doyen, F. D. Adams, F.R.S., le Secrétaire W. Waughan, Esq., le Chef Comptable, S. R. Burrell, Esq., et beaucoup d'autres.

LABORATOIRES.

Les laboratoires du Département des Mines et du Département de Mécanique de l'Université de McGill, dans lesquels ont été faits ces essais, ont été construits et outillés il y a peu d'années avec un développement inconnu à cette époque dans l'Amérique du Nord. Les bâtiments et les appareils pour l'atelier de préparation mécanique des minerais ont coûté à eux seuls plus de \$150,000, et le laboratoire d'appareils à vapeur ayant coûté à peu près une somme égale. Cet outillage n'a nécessité que peu d'addition en ce qui concerne l'échantillonnage, le broyage, le lavage du charbon, les essais aux chaudières et les analyses chimiques; par contre il a fallu acheter un certain nombre de petites pièces telles que des calorimètres, des pyromètres, des thermomètres, etc., etc.

En ce qui concernait les essais au gaz à lène et au moteur à gaz, on dut dépenser un peu plus attendu que l'outillage universitaire se trouvait un peu petit pour les essais à grande échelle qu'on avait en vue. On bâtit donc une annexe de 25 pieds par 70 pieds de l'atelier de préparation mécanique qu'on outilla d'une façon complète; ce matériel, bâtiments et installation coûtèrent environ \$12,000. On trouvera une description détaillée de cette installation avec coût des appareils, etc., dans le volume II, VIII^e partie du rapport. On trouvera également dans d'autres parties de ce même rapport des descriptions analogues des appareils nécessités par les diverses recherches.

LES TRAVAUX DE RECHERCHES.

Echantillonnage sur le terrain.

Ces recherches nécessitèrent l'échantillonnage de soixante trois mines ou couches diverses. Le travail d'échantillonnage fut toujours effectué par un membre responsable du personnel technique, et toutes les précautions furent prises pour donner le maximum de sécurité. On n'a décrit en détails dans la troisième partie du volume que les principes généraux qui ont guidé cet échantillonnage, et les descriptions détaillées des travaux d'échantillonnage aux différentes mines se trouvent dans le vol. I, 3ème partie.

Les tables des matières de chaque volume (appendices III, IV et V) renferment une liste des échantillons arrangée suivant l'ordre géographique; cette même liste se retrouve dans le texte même du rapport, volume I page et volume II page

Broyage et échantillonnage au laboratoire.

A leur arrivée à la station d'essai de l'Université McGill, tous les échantillons furent broyés de façon à passer à travers une grille de 2", et mélangés soigneusement sur un grand plancher pavé de granit puis échantillonnés par le chimiste, etc., et enfin remis en sacs scellés et envoyés dans une chambre sèche, où ils restèrent en stock pour attendre leur tour.

Les méthodes d'échantillonnage sont décrites en détails dans la quatrième partie du volume I.

Les échantillons accessoires et plus petits allèrent directement au laboratoire de chimie où on les garda jusqu'à utilisation dans des bocaux scellés.

Nettoyage mécanique.

Chaque échantillon important fut traité au laboratoire par les solutions lourdes et les diverses qualités furent analysées. Ces expériences avaient pour but de déterminer à l'avance les résultats probables du lavage. Chaque fois que ces essais préliminaires donnèrent des résultats favorables, on traita un gros lot de charbon dans la laverie de l'université qui comprend un jig construit spécialement pour les expériences (ce jig était à deux compartiments et à déplacement latéral) un laveur Robinson, et plusieurs appareils de moindre importance. Ce jig avait été construit spécialement pour le lavage des charbons et avait été muni d'une alimentation réglable et d'une décharge latérale par laquelle les schistes et les autres impuretés s'éliminaient d'une façon automatique. Le charbon nettoyé s'échappait par en haut et tombait dans une boîte drainée dans laquelle il s'accumulait et se séchait. Les matériaux fins qui passaient au travers du tamis étaient

réunis et étaient soit traités à nouveau, soit rejetés suivant leur composition. Chacun de ces essais porta sur des lots variant entre trois et quatre tonnes, chacun de ces lots était d'abord broyé, puis classé, puis envoyé aux jigs en trois parties distinctes (gros, moyen, et petit) ce classement par grosseur donna les meilleurs résultats.

On ne lava le charbon très menu que lorsque le charbon convenait à la fabrication du coke ou bien lorsqu'il semblait être d'une qualité telle qu'on avait intérêt au point de vue commercial à recueillir. Les charbons fins, tous les produits du traitement, charbons et déchets furent recueillis, pesés et échantillonnés; mais on mélangea les produits grossiers et menus avant de les envoyer aux chaudières.

On contrôla le travail à la laverie par une autre série d'essais avec les solutions lourdes. Il est évidemment possible dans un laboratoire de faire un lavage extrêmement soigné mais au prix d'une dépense disproportionnée à la valeur du charbon; nous n'avons pas essayé de le faire, notre but étant surtout de suivre les conditions industrielles. Lorsque l'on compare les essais que nous avons faits dans nos travaux de laboratoire avec les lavages de charbon faits dans des ateliers bien outillés on se rend compte que nous avons atteint notre but et les essais que nous avons faits représentent bien d'une façon générale un travail industriel exécuté dans des conditions normales.

C'est dans la cinquième partie du volume I qu'on trouve traité d'une façon complète le lavage des charbons et les méthodes d'essais. Les résultats de tous ces essais sont condensés dans une série de tableaux résumés, le présent volume contient des résultats détaillés de chaque essai et on y trouve à la fin les mêmes tableaux résumés qui se trouvent dans le volume I.

Essais de cokéification.

Le coke, tel qu'on le fabrique dans les fours de boulanger, ne peut s'obtenir qu'avec des charbons bitumineux possédant des qualités spéciales, mais lorsqu'on emploie des fours cornues on peut utiliser une beaucoup plus grande variété de charbon. Il existe cependant un certain nombre de charbons avec lesquels il est toujours impossible de faire un bon coke.

Nous avons fait plusieurs séries d'essais pour nous rendre compte de la facilité de cokéification des divers charbons dans les deux types de fours, et nous avons également étudié une méthode sûre permettant de fabriquer du coke avec de petites quantités de charbon. Enfin nous avons essayé de comparer les différents cokes au point de vue de leur solidité, de leur porosité, etc.

Ces expériences sont décrites en détails et les résultats sont condensés dans la sixième partie du volume I, mais c'est dans le volume VI appendice IV qu'on trouvera tous les renseignements additionnels concernant les méthodes spéciales d'essais etc.

Essais aux chaudières.

Les essais aux chaudières furent faits dans la chambre d'essais des chaudières de l'Université; les méthodes suivies étant autant que possible celles de la pratique normale.

La chaudière qui est une Babcock et Wilcox de 60 H.P. fut soigneusement nettoyée et essayée dans les essais, on en fit un étalonnage en l'essayant avec du charbon de Georges Creek. En tout on fit soixante-douze essais qui durèrent chacun au moins 10 heures.

Les méthodes suivies dans ces essais sont décrites en détails dans la VII^{ème} partie du volume II, et cette même partie renferme également une étude générale sur l'emploi du charbon pour fabriquer de la vapeur et un résumé sous forme de tables, de toute la série des essais.

L'appendice II dans le volume IV renferme les chiffres complets de chacun de ces essais; il est suivi par les tableaux résumés dont nous avons déjà parlé et qui ont été également insérés dans le volume II.

Essais au gazogène.

Les essais au gazogène furent faits dans un laboratoire séparé construit et outillé spécialement à cet effet à l'Université McGill. On essaya plusieurs gazogènes, mais les essais normaux furent faits sur un gazogène spécial à tirage descendant timbré à 40 H.P.

Les essais durèrent au moins 24 heures, et on les contrôla par des séances encore plus longues; l'une d'elles dura 10 jours.

Les méthodes employées dans ces essais sont exposées en détail dans la huitième partie du volume II et on y a résumé sous forme de tableaux les résultats de ces essais.

Cette même partie contient également une étude d'ensemble sur l'emploi des gazogènes et des moteurs à gaz pour l'obtention d'énergie. Les résultats détaillés de ces essais se trouvent dans l'appendice III du volume V.

Travaux chimiques.

Le laboratoire de chimie du département des mines de l'Université de McGill fut pendant plus de trois ans consacré exclusivement aux travaux nécessités par ces essais. On y appliqua autant que possible les méthodes normales d'analyses, et ces méthodes sont décrites en même temps qu'un certain nombre de méthodes spéciales importantes dans la neuvième partie du volume II. Cette même partie se termine par un résumé des analyses de tous les échantillons régulièrement étudiés. L'appendice V du volume V renferme des détails de travaux analytiques moins importants, ainsi que les chiffres et des renseignements provenant d'une grande quantité de travaux secondaires.

LE RAPPORT.

On peut voir par cette description de nos recherches, que nous avons essayé de parcourir un vaste terrain, tout en présentant un travail de détail. Il en résulte que nous avons amassé une très grande quantité de renseignements; mais comme la plupart d'entre eux sont purement techniques et qu'ils n'intéressent que des spécialistes, nous avons donc cru bon de diviser le rapport qui comprend 6 volumes, en 2 sections principales: Une section de deux et une section de quatre volumes.

La première section renferme des chapitres séparés ou parties qui traitent sept divisions dans lesquelles nous avons partagé nos recherches et que nous avons décrites brièvement dans les pages précédentes. Chacune de ces parties commence par une introduction dans laquelle le sujet est exposé d'une façon générale. Cette introduction est suivie par une description plus ou moins détaillée et une discussion du travail expérimental. Elle se termine par un résumé sous forme de tableaux de tous les essais faits dans cette division.


Les deux rapports techniques dont nous venons de parler sont précédés de deux chapitres importants; le premier est une page d'introduction qui expose d'une façon générale les recherches, et le deuxième est une étude decriptive, très complète de l'histoire de la géologie et du développement industriel actuel des bassins houillers et des mines de charbon du Canada. Cette étude est due à M. Theo. C. Denis qui était alors membre du personnel permanent de la branche des mines du département des mines. Cette partie qui renferme à profusion des cartes et des photographies, diffère du reste du rapport en ce que les matériaux qu'elle contient proviennent surtout de publications déjà parues de la Commission géologique ainsi que d'autres sources. Elle a une grande valeur comme introduction aux rapports assez techniques qui suivent, et elle présente une certaine importance propre car elle constitue le travail le plus complet qui existe actuellement sur les bassins houillers du Canada.


Les deux premiers volumes du rapport, allant de la première partie à la neuvième inclusivement, peuvent donc être considérés en eux-mêmes comme un ouvrage complet; nous espérons qu'il seront de quelque utilité, non seulement en tant que contribution à la littérature technique du charbon, mais encore en tant que source de renseignements précieux pour le public sur les ressources houillères du Canada et sur les meilleures méthodes d'utilisation de ces ressources.

Les quatre autres volumes III, IV, V et VI sont consacrés exclusivement à des tableaux de chiffres et aux détails. Les essais qui ont été décrits sommairement dans les volumes I et II. Ces quatre derniers volumes sont donc des appendices exclusivement techniques aux deux premiers volumes.

**RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES ESSAIS DE LAVAGE ARRANGÉS
DANS L'ORDRE DE LA DISTRIBUTION
GÉOGRAPHIQUE DES ÉCHANTILLONS.**

**BASSIN HOULLER DE SYDNEY
COMTÉ DU CAPE BRETON, NOUVELLE-ÉCOSSE**






GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités o

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à

ES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 50
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE RESUME DES RESULTATS

Projet de loi sur l'enseignement



PROJET DE LOI SUR L'ENSEIGNEMENT

PROJET DE LOI SUR L'ENSEIGNEMENT

PROJET DE LOI SUR L'ENSEIGNEMENT

Le tableau ci-dessous résume les données présentées dans le graphique ci-dessus. Les données sont exprimées en pourcentage de la population totale.

Année	Projet de loi sur l'enseignement
1950	15%
1955	45%
1960	75%
1965	65%
1970	45%
1975	25%

CHARBON.—No. 50.

Localité.—Port Morien, Cape Breton, N.E.

Houillère.—North Atlantic Collieries.

Echantillon.—La mine était fermée à l'époque où les échantillons furent pris sur wagon mais l'exploitation reprit plus tard et M. Stansfield, préleva plus tard un échantillon de 200 livres dans la couche Gowrie. L'échantillon fut pris après nettoyage sur une grille oscillante de 3" et trié à la main. La couche Blockhouse n'était pas encore en exploitation.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.550.....	82.8	5.5	17.2	45.0
2. 1.426.....	71.6	4.3	28.4	35.1
3. 1.375.....	62.8	3.4	37.2	28.7
4. 1.330.....	47.7	2.5	52.3	23.8

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.....	% 62.8	% 3.4
6. Charbon à lits schisteux densité 1.375 à 1.5.....	20.0	12.1
7. Charbon utilisable (Somme de 5 à 6).....	82.2	5.5
8. Déchets Densité supérieure à 1.55.....	17.2	48.6
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.....		12.3
10. " " " " " " " " Soufre.....		6.4
11. " " " " " " " " Indice de combustible.....		1.53
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....	

Remarques.—Le charbon renferme une quantité modérée de cendres naturelles et une assez grande quantité de lits schisteux, assez riches en cendres. Les schistes en quantité considérable, sont moyennement riches en cendres. On pourrait améliorer beaucoup ce charbon par lavage, mais comme la prise d'échantillon avait été faite avec beaucoup de retard et comme on n'avait que de petites quantités de charbon, on ne fit pas d'autres essais que ceux par solutions lourdes déjà donnés.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm	Tamis minimum Mm	Moyenne Mm	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grosiers	Non Lavés.					
22. Au fond des caisses						
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif
26. Charbon lavé
27. Schistes rejetés
28. Autres produits
29. Pertes
30. Pertes %

TABLEAU E

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux
32. Diminution en cendres
33. Diminution en soufre
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
36. Diminution des mâchefers à la chaudière
37. Indice du combustible brut
38. Indice du combustible lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé


Remarques sur les tableaux B, C, D, et E.—On a pensé qu'il était inutile de laver cet échantillon.

CHARBON.—No. 36.

Localité.—Glace Bay, C.B., N.E.

Houillère.—Dominion Coal Co. No. 7 ou Hub.


Echantillon.—Cent vingt cinq sacs provenant de la couche Hub. L'échantillon était du charbon en morceaux sorti des exploitations sous-marines, passé sur un tamis oscillant de 2 1/2" et trié sur table. Échantillonné le 24 juin 1908.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des quali

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par
- " " " " " des matériaux montant à la surface
- △ " " " " " de cendres dans les matériaux mon

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

les qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les dans les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

les
qualités par grosseur
qualité par grosseur
à la surface pour les diverses densités
ériaux montant à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. 36
APPENDICE I, VOL. III.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES



THE HISTORY OF THE UNITED STATES
BY
JAMES M. SMITH
NEW YORK
1850

TABLEAU A.
Essais de densité.

Densité de la solution.	À la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.530	93.7	2.4	6.3	58.0
2. 1.405	91.4	2.2	8.6	46.5
3. 1.360	89.0	1.7	11.0	40.0
4. 1.330	81.2	1.5	18.8	25.0

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	90.5	1.9
6. Charbon à lits schisteux densité 1.375 à 1.55	3.5	13.8
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	94.0	2.4
8. Déchets, densité supérieure à 1.53	6.0	60.9
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		5.9
10. " " " " " " " "		2.4
11. " " " " " " " "	Soufre	1.58
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux	Indice de combustible	1.53

Remarques.—Ce charbon contient très peu de cendres naturelles et rarement de petites quantités de schistes et de déchets; les lits schisteux sont pauvres en cendres; les déchets sont riches. C'est un charbon idéal pour la diminution de la teneur en cendres par lavage; le lavage réduirait également beaucoup le soufre. La quantité totale de soufre est toutefois assez basse pour que le lavage soit inutile au point de vue commercial.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	33.2	8.1
14.	3.16	1.20	2.18	21.6	6.8
15.	1.20	0.64	0.92	15.4	4.9
16.	0.64	0.30	0.47	10.1	5.2
17.	0.30	0.173	0.24	10.1	5.3
18.	0.173	0.000	0.086	9.6	5.8

Remarques.—Cet échantillon est plus friable que ceux qui viennent des couches profondes du voisinage, sauf peut-être de la couche Phalen à la mine Dominion No. 1. La partie principale des déchets semble être moins friable que le charbon.

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés.	de 1" à 1"		de 1" à 1"		Plus petit que 1"	
	Poids total	Cendres	Poids total	Cendres	Poids total	Cendres
19. Charbon primitif	2533	6.3	1766	7.0	1121	5.2
20. Charbon lavé	2366	2.9	1644	2.4	996	2.7
21. Schistes rejetés grossiers	152	59.2	76	50.3	52	47.0
22. Au fond des caisses	17	25.7	14	31.6		
23. Boues des jigs			12	20.0		
24. Boues des tables					5	

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	5420	5.9	2.4
26. Charbon lavé	5006	2.7	2.0
27. Schistes rejetés	280	54.0	
28. Autres produits	92		
29. Pertes	42		
30. Pertes % 0.8			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé y compris les bons lits schisteux	92.5	98.4
32. Diminution en cendres	54.3	88.9
33. Diminution en soufre	16.7	80.0
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	3.2	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	5.6	
36. Diminution des mâcheters à la chaudière	60.9	
37. Indice du combustible brut	1.58	
38. Indice du combustible lavé	1.55	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	7700	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7950	

Remarques sur les tableaux C, D, et E. - Cet essai de lavage fut couronné de succès; on augmenta la puissance d'évaporation et on diminua les mâcheters d'une façon satisfaisante. Il est peu probable cependant que le lavage soit à recommander au point de vue économique, pour le charbon en morceaux; il pourrait être recommandé pour les menus.

CHARBON. - No. 25.

Localité - Glace Bay, C.B., N.E.

Houillère. - Dominion Coal Co., No. 9, Conche d'Harbour.


Echantillon. - L'échantillon comprend 65 sacs de charbon en morceaux qui a passé sur une grille aux barreaux de $2\frac{1}{2}$ " et qui a été trié à la main. Le charbon de cette conche s'emploie surtout comme combustible domestique. Echantillonné le 23 juin, 1908.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la Solution	Cendres		Au fond	Cendres au fond
	A la surface	à la surface		
1. 1.530	91.9	3.0	8.1	47.7
2. 1.450	88.8	2.9	11.2	39.3
3. 1.370	86.3	2.8	13.7	32.1
4. 1.330	82.5	2.1	17.5	28.9


Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES E

Pourcentage des qualités

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- ◻ " " " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " " " de matériaux montant à la surface pour k
- △ " " " " " " de cendres dans les matériaux montant à l

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 35
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités


STATE OF NEW YORK

IN SENATE



Approved and reported to the Senate by the Board of Regents.

Attest: Secretary of the Board of Regents.




Faint text located at the bottom left of the page, possibly a signature or a reference code.

Faint text located at the bottom center of the page, possibly a date or a title.

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALIT

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " des matériaux montant à la surface pour les di
- " " " de cendres dans les matériaux montant à la su

ESSELS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES


QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 35 S.P
APPENDICE I, VOL. III.

grosseur
grosseur
pour les diverses densités
à la surface pour les diverses densités

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or reference.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

Small text at the bottom of the page, likely a footer or page number.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendr. dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	52.7	5.0
14.	3.16	1.20	2.18	20.1	5.0
15.	1.20	0.64	0.92	12.6	4.7
16.	0.64	0.30	0.47	6.4	4.8
17.	0.30	0.173	0.24	5.0	6.7
18.	0.173	0.000	0.086	3.4	6.8

Remarques.—Ce charbon est assez solide, et résiste bien au transport et au broyage, il ne présente que de petites quantités de menu. Il est probable qu'il renferme deux matériaux susceptibles d'apporter des cendres, l'un plus friable, et l'autre moins friable que le charbon lui-même. Il en résulte que la quantité moyenne de cendres dans toutes les grosseurs est à peu près constante.

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 3/4"		Plus petit que 1/4"	
	de poids total lbs.	Cendres %	de poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....						
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....	Non lavés.					
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....			
26. Charbon lavé.....			
27. Schistes rejetés.....			
28. Autres produits.....			
29. Pertes.....			
30. Pertes %.....			

TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....		
32. Diminution en cendres.....		
33. Diminution en soufre.....		
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....		
37. Indice du combustible brut.....		
38. Indice du combustible lavé.....		
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....		
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....		

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon.

CHARBON. No. 38.

Localité — Dominion C. B. N. E.

Houillère — Dominion Coal Co., Mine Dominion No. 1, Couche Phalen

Échantillon — L'échantillon comprend 125 sacs d'un charbon qui a passé sur une grille de 1" et qui a été trié à la main. Échantillonné le 20 juin 1908.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la section	Au surface	Cendres	
		à la surface	Au fond
1. 1.525	93.5	3.5	6.5
2. 1.450	91.6	3.4	8.4
3. 1.360	86.9	2.4	13.1
4. 1.310	71.6	1.6	28.1
			Cendres au fond
			44.2
			34.6
			28.5
			18.3

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:

5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	Rendement	Cendres
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	% 88.3	% 2.6
7. Charbon utilisable (somme de 5 et 6)	5.2	18.2
8. Déchets (densité supérieure à 1.55)	93.5	3.5
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste	6.5	48.3
10. " " " " " "		5.9
11. " " " " " "	Indice de Combustibilité	1.9
12. Analyse du mélange des charbons lents et schisteux		1.74
		1.65


Remarques.— Ce charbon provient de la même couche que l'échantillon 35 S^o, et les mines sont voisines. La seule différence considérable qui existe entre ces charbons est dans les déchets qui contiennent moins de cendres. Le lavage diminuerait beaucoup les cendres, mais il n'est pas indispensable car le lavage notamment ne peut pas réduire beaucoup la teneur en soufre.

TABLEAU B.


Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
	Mm.	Mm.			
13.	6.34	3.16	4.75	27.0	8.4
14.	3.16	1.20	2.18	25.0	5.7
15.	1.20	0.64	0.92	18.3	5.2
16.	0.64	0.30	0.47	10.7	4.9
17.	0.30	0.173	0.24	8.9	5.1
18.	0.173	0.000	0.086	10.1	8.0

Remarques.— On trouve là une grande quantité de menu comparé aux autres échantillons du district, mais cela provient partiellement de ce que l'échantillon a passé sur une grille beaucoup plus petite que dans la plupart des autres houillères de la Dominion Company. Le charbon semble plus friable que les autres échantillons du district, sauf ceux de la couche Hub.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES Pourcentage des qualités




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUA

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " des matériaux montant à la surface pourcentage de cendres dans les matériaux montant à la surface

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

les qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. 38
APPENDICE I, VOL. III.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

520 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-3200

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différente grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 3/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers	Non lavés.					
22. Au fond des caisses						
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif			
26. Charbon lavé			
27. Schistes rejetés			
28. Autres produits			
29. Pertes			
30. Pertes %			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux		
32. Diminution en cendres		
33. Diminution en soufre		
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière		
37. Indice du combustible brut		
38. Indice du combustible lavé		
39. Pouvoir calorifique du combustible brut		
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé		

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On a pas jugé nécessaire de laver cet échantillon.

CHARBON.—No. 37.

Localité.—Réserve C.B., N.E.

Houillère.—Dominion Coal Co., Mine No. 10, Couche Emery.

Echantillon.—C'est un échantillon de 125 sacs de-tout-venant de la mine, non tamisé mais trié à la main. Echantillonné le 25 juin 1908.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
	%	%	%	%
1. 1.526	86.7	5.1	13.7	58.1
2. 1.400	81.1	4.0	18.9	45.2
3. 1.360	73.9	3.2	26.1	35.2
4. 1.325	57.4	2.4	42.6	23.5

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes.—

	Rendement	Cendres
	%	%
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	77.5	3.5
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	9.5	18.1
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	87.0	5.2
8. Déchets	13.0	60.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		11.1
10. " " " " " "		11.1
11. " " " " " "		2.5
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux	Indice du combustible	1.53
		1.43

Remarques.—Dans ce charbon la teneur en cendres naturelles est la plus élevée de tous les charbons environnants. Ce charbon renferme également de grandes quantités de lits schisteux et de déchets. Ces derniers étant particulièrement riches en cendres, ce charbon pourrait s'améliorer beaucoup par le lavage.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.


	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la brosseur
	Mm.	Mm.	Mm.		
13.	6.34	3.16	4.75	50.1	11.8
14.	3.16	1.20	2.18	17.9	11.6
15.	1.20	0.63	0.92	11.5	11.3
16.	0.64	0.30	0.47	7.3	10.3
17.	0.30	0.173	0.24	6.3	9.7
18.	0.173	0.000	0.086	6.9	9.9

Remarques.—Le charbon n'est pas friable, et la proportion de menus dans l'échantillon est tout à fait modérée si l'on tient compte que l'échantillon lui-même est du tout-venant de la mine. Le déchet est moins friable que le charbon.

TABLEAU C.


Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2" Poids total lbs.	Cendres %	de 1/2" à 1/4" Poids total lbs.	Cendres %	Plus petit que 1/4" Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif	3.170	10.2	1.757	9.1	1.214
20. Charbon lavé	2.790	5.6	1.566	5.4	973
21. Schistes rejetés gros- siers	348	46.6	174	46.0	113
22. Au fond des caisses	24	46.9	8	63.4
23. Bones des jigs	17	19.1
24. Bones des tables	105



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES E

Pourcentage des qualités




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- ◻ " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " " des matériaux montant à la surface pour l
- △ " " " " " de cendres dans les matériaux montant à l

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.




es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 37
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

CLIMAT DE SIBIRIE ET DE LA MONTAGNE ZAYTOM



POUR LE TAGE DE CENDRES dans les QUARTS

Légende: Symboles

- Compte mensuel le premier jour de l'année
- Compte mensuel le premier jour de l'année
- Compte mensuel le premier jour de l'année
- △ Compte mensuel le premier jour de l'année

TABLEAU D.

Resultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	6.141	11.1	2.5
26. Charbon lavé.....	5.434	5.8	2.1
27. Schistes rejetés.....	635	47.0
28. Autres produits.....	73
29. Pertes.....	0
30. Pertes % 0.0			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux ..	88.5	101.8
32. Diminution en cendres.....	47.8	89.6
33. Diminution en soufre.....	16.0	57.1
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	5.7	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	5.8	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	52.2	
37. Indice du combustible brut.....	1.53	
38. Indice du combustible lavé.....	1.55	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	7290	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7710	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—L'essai fut couronné de succès en ce qui concerne la diminution des cendres et le rendement; la diminution du soufre aurait pu être meilleure, et sans aucun doute une laverie industrielle donnerait de meilleurs résultats, non seulement au point de vue du soufre, mais même au point de vue des cendres et du rendement.

CHARBON.—No. 39.

Localité.—Lingan, N.E.

Houillère.—Dominion Coal Co., Mine No. 12, Couche Lingan.

Echantillon.—La couche était en traçage à l'époque de l'échantillonnage et on ne put prélever que 25 sacs sur un tas de charbon qui provenait d'une descenderie et qui avait été abattu quelques heures auparavant. On ne fit pas de triage systématique à la main, mais il est possible qu'on ait enlevé quelques gros blocs de stérile. Echantillonné le 27 juin, 1908. Cette mine a atteint depuis un plein développement et elle donne maintenant un gros tonnage.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface %	Cendres à la surface %	Au fond %	Cendres au fond %
1. 1.540.....	94.5	2.3	5.5	49.1
2. 1.420.....	93.1	2.2	6.9	42.1
3. 1.370.....	90.8	2.2	9.2	30.4
4. 1.330	87.0	1.5	13.0	22.4

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
	%	%
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	91.0	2.2
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	3.0	5.0
7. Charbon utilisable (Somme de 5 à 6)	94.0	2.3
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	6.0	50.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		4.8
10. " " " " " " " " " " " "		1.8
11. " " " " " " " " " " " "	Indice du combustible	1.55
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		1.44

Remarques.—Ce charbon contient relativement peu de cendres naturelles: il est également pauvre en déchets qui sont eux-mêmes pauvres en cendres. Comme il représente le tout-venant de la mine non tamisé et presque pas trié, on peut considérer que la teneur en cendres est petite pour le district. Ce charbon pourrait s'améliorer au lavage, mais cette opération n'est pas nécessaire dans les conditions actuelles.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	61.9	4.5
14.	3.16	1.20	2.18	18.4	3.7
15.	1.20	0.64	0.92	9.3	4.6
16.	0.64	0.30	0.47	4.8	5.0
17.	0.30	0.173	0.24	3.4	5.0
18.	0.173	0.000	0.086	2.2	9.4

Remarques.—Le charbon fait peu de menu, et il est en apparence moins friable que les autres charbons du même district.

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différents grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à ½"		de ½" à ¼"		Plus petit que ¼"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers						
	Non lavé.					
22. Au fond des caisses						
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif			
26. Charbon lavé			
27. Schistes rejetés			
28. Autres produits			
29. Pertes			
30. Pertes			

...

...


...

...

...

GRAPHIQUE RESUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " " des matériaux montant à la surface pour les
- de cendres dans les matériaux montant à la s

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 39
APPENDICE I, VOL. III

grosseur
grosseur
pour les diverses densités
à la surface pour les diverses densités



TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	77
32. Diminution en cendres	
33. Diminution en soufre	
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	
36. Diminution des machefers à la chaudière	
37. Indice du combustible brut	
38. Indice du combustible lavé	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	

Remarques sur les tableaux C, D, et E. — Ce charbon ne fut pas lavé sur une grande échelle.

CHARBON. — No. 13.

Localité. — Sydney Mines, Cape Breton, N.E.

Houillère. — Nova Scotia Steel and Coal Co., houillère No. 1, Grande couche.

Echantillon. — On a prélevé 10 tonnes de charbon en morceaux après passage sur une grille aux barreaux de $\frac{7}{8}$ " et triage à la main. Echantilloné le 5 juillet 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.560	91.0	2.3	9.0	61.7
2. 1.460	88.2	2.0	11.8	
3. 1.375	87.0	1.9	13.0	49.2
4. 1.320	83.5	1.6	16.5	

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	87.0	1.8
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	8.5	12.2
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	90.5	2.3
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	9.5	61.6
9. Analyse du charbon brut brut envoyé au chimiste		7.2
10. " " " " " " " " " " " "		2.9
11. " " " " " " " " " " " "	Indice de combustible	1.48
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		

Remarques. — Ce charbon est exceptionnellement pauvre en cendres naturelles pour le district d'où il provient, et les déchets, bien que relativement peu importants, sont riches en cendres. Le soufre est également facile à enlever en grande partie. Le charbon convient donc parfaitement

au lavage. Le charbon en morceaux est cependant assez pur à l'état de tout venant et n'a pas besoin de traitement. Les fins sont ordinairement plus riches en cendres et se lavent bien.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
	Mm.	Mm.	Mm.		
13.	6.34	3.16	4.75
14.	3.16	1.20	2.18
15.	1.20	0.64	0.92
16.	0.64	0.30	0.47
17.	0.30	0.173	0.24
18.	0.173	0.000	0.086

Remarques.—On ne fit aucune analyse des charbons passés.

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.


	Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1"		Plus petit que 1/2"	
		Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19.	Charbon primitif.....	3251	1322	6.4	400	10.5
20.	Charbon lavé.....	2917	4.0	1157	3.0	375	2.9
21.	Schistes rejetés gros- siers.....						
22.	Au fond des caisses.....						
23.	Boues des figs.....						
24.	Boues des tables.....						27.6

TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25.	Charbon primitif.....	4973	7.2
26.	Charbon lavé.....	4449	3.5
27.	Schistes rejetés.....	343	43.5
28.	Autres produits.....	60	8.6
29.	Pertes.....	121
30.	Pertes % 2.4.....	


TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31.	Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....	89.4
32.	Diminution en cendres.....	98.7
33.	Diminution en soufre.....	65.7
34.	Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	34.5
35.	Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	5.2
36.	Diminution des machefers à la chaudière.....	4.8
37.	Indice du combustible brut.....	66.1
38.	Indice du combustible lavé.....	1.48
39.	Pouvoir calorifique du combustible brut.....	1.40
40.	Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7650
		8050



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " des matériaux montant à la surface pour les d
- △ " " " de cendres dans les matériaux montant à la su

ES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 13
APPENDICE I, VOL. III.

grosseur
grosseur
pour les diverses densités
à la surface pour les diverses densités

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL
SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the page contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely a memorandum or legal opinion.]

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats de l'essai sont tout à fait comparables à ceux des essais par densité. Il est possible également de comparer ces essais avec les résultats donnés par la laverie même de la mine, bien que cette dernière ne traite que les menus qui sont naturellement plus élevés en cendres que le charbon moyen. On sait que ces menus contiennent 16% de cendres et 2.18% de soufre et donnent un charbon lavé à 4.5% de cendres, 1.51% de soufre avec une perte d'environ 22%. Ce chiffre s'accorde remarquablement bien avec les résultats de l'essai qui fut fait sur un charbon contenant 7.5% de cendres et 2.86% de soufre et qui donne un charbon contenant 3.46% de cendres et 1.93% de soufre, bien que naturellement l'essai ait donné un plus faible rendement en charbon lavé que n'en aurait donné un travail continu.

Etant donné l'excellente qualité du charbon brut, le traitement par lavage n'est pas indiqué pour du charbon de chauffage, mais le lavage s'impose si l'on veut faire du coke avec des menus, ou même avec du tout-venant de la mine.

CHARBON.—No. 12.

Localité.—Sydney Mines, C.B., N.E.

Houillères.—Nova Scotia Steel and Coal Co., Houillère No. 3.

Echantillon.—150 sacs ont été prélevés dans la couche principale de Sydney dans les sections 7, 8, 9 et 10 à des distances variant de 3,200 à 5,000 pieds à partir du commencement de la remonte. L'échantillon était formé de charbon en morceaux ayant passé sur une grille de $\frac{1}{2}$ " et triés à la main. Echantillonné le 4 juillet 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la Solution	A la surface %	Cendres à la surface %	Au fond %	Cendres au fond %
1. 1.545	93.8	3.2	6.2	56.5
2. 1.425	89.2	2.8	10.8	41.0
3. 1.375	88.0	2.4	12.0	34.1
4. 1.320	80.4	1.9	19.6	25.1

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement %	Cendres %
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	88.0	2.4
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	6.2	16.1
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	94.2	3.3
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	5.8	58.5
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		6.7
10. " " " " " " " " Soufre		2.5
11. " " " " " " " " Indice de Combustible		1.39
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux	

Remarques.— Les cendres naturelles sont faibles; et il y a très peu de schistes et les déchets bien que peu nombreux sont riches en cendres. Le lavage améliorerait beaucoup le charbon, mais le charbon est assez propre naturellement pour les usages ordinaires. Il est probable que les fins provenant de ces charbons pourraient s'améliorer au point de vue commercial par un lavage, notamment en vue de la cokéfaction.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des cuisses	Non lave.					
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						


TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif			
26. Charbon lavé			
27. Schistes rejetés			
28. Autres produits			
29. Pertes			
30. Pertes %			

TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.


	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	
32. Diminution en cendres	
33. Diminution en soufre	
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	
37. Indice du combustible brut	
38. Indice du combustible lavé	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	

Remarques sur les tableaux C, D, et E. On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALIT

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " " des matériaux montant à la surface pour les
- △ " " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 12
APPENDICE I, VOL. III.

Qualité par grosseur
Qualité par grosseur
Qualité pour les diverses densités
Qualité tant à la surface pour les diverses densités

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

BASSIN HOILLER D'INVERNESS
COMTÉ D'INVERNESS. NOUVELLE ÉCOSSE.



CHARBON. No. 14

Localité Inverness, Comté d'Inverness, N.E.

Houillère Inverness Coal and Railway Co., Houillère d'Inverness.

Échantillon On a pris 10 tonnes aux niveaux 5, 6, et 7. L'échantillon est formé de charbon en morceaux ayant passé sur une grille oscillante de $\frac{1}{2}$ " et trié à la main. Échantillonné le 12 et le 15 juillet 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

	Densité de la solution	Cendres		
		À la surface	À la surface	Au fond
1.	1.546	84.5	5.5	15.5
2.	1.455	77.0	4.5	23.0
3.	1.870	64.0	3.6	36.0
4.	1.310	17.0	3.1	83.0
				Cendres au fond 43.4

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Densité	Rendement	Cendres
1.	Charbon, densité inférieure à 1.375	65.0	3.6
2.	Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	20.0	11.7
7.	Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	85.0	5.6
8.	Déchets, densité supérieure à 1.55	15.0	39.1
9.	Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		10.4
10.	" " " " " " " "		Soufre 5.0
11.	" " " " " " " "		Indice de combustible 1.24
12.	Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		

Remarques. Cet échantillon contient relativement peu de cendres naturelles, une grande partie de charbon schisteux pauvre en cendres, une très grande quantité de déchets riches en cendres. Le soufre est très élevé. Le charbon s'annonce tout aussi bien au point de vue cendres que soufre par le fait que le traitement ordinairement serait naturellement très difficile à cause de la nature et de la distribution du soufre qui se présente surtout en petites quantités.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75		
14.	3.16	1.20	2.18		
15.	1.20	0.64	0.92		
16.	0.64	0.30	0.47		
17.	0.30	0.173	0.24		
18.	0.173	0.000	0.086		

Remarques.—On n'a fait aucune analyse de charbon classé.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grossiers.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1 1/2"		de 1 1/2" à 1"		Plus petit que 1/2"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif	3519	9.2	1216	8.2	380	13.7
20. Charbon lavé	3143	6.4	1063	5.3	234	5.7
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des caisses						27.6
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).


	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	5115	10.4	6.0
26. Charbon lavé	4440	6.5	5.0
27. Schistes rejetés	603	34.4	
28. Autres produits	80	8.0	
29. Pertes	8		
30. Pertes % 0.0			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.


	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	86.7	102.0
32. Diminution en cendres	37.5	86.1
33. Diminution en soufre	16.7	62.5
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	5.3	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	5.9	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	56.9	
37. Indice du combustible brut	1.24	
38. Indice du combustible lavé	1.20	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	6750	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7110	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Le charbon fut lavé normalement, et les résultats de l'essai s'accordent évidemment avec ceux donnés par les solutions lourdes, bien que le rendement en charbon propre soit plus faible, et que les pertes par déchets soient plus élevées que ceux donnés par un traitement industriel continu. Le charbon ne convient pas pour la fabrication du coke à cause de sa grande teneur en soufre organique, et l'amélioration de son pouvoir d'évaporation n'est pas suffisant pour justifier le lavage lorsqu'on ne fait que du charbon de chauffage et notamment si l'on tient compte de ce que le charbon brut lui-même n'est pas très riche en cendres.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " des matériaux montant à la surface pour le pourcentage de cendres dans les matériaux montant à la surface

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 14
APPENDICE I, VOL. III

par grosseur
par grosseur
ce pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

SECRET



CHARBON.—No. 15.

Localité.—Port Hood, Comté d'Inverness, N.E.

Houillère.—Richmond Railway & Coal Co., Houillère de Port Hood.

Echantillon.—On a pris 10 tonnes aux niveaux 1,400 pieds et 1,900 pieds qui fournissaient à cette époque la plus grande partie de la production. L'échantillon est formé de charbon en morceaux passé sur une grille de $\frac{3}{4}$ " et trié à la main. Echantillonné le 15 juillet 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface %	Cendres à la surface %	Au fond %	Cendres au fond %
1. 1.520.....	76.0	7.8	24.0	36.4
2. 1.435.....	63.5	6.1	36.5
3. 1.375.....	38.0	4.85	62.0	20.5
4. 1.325.....	20.3	4.2	79.7

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement %	Cendres %
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.....	38.0	4.9
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55.....	40.0	12.0
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).....	78.0	8.3
8. Déchets Densité supérieure à 1.55.....	22.0	36.5
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.....	14.6
10. " " " " " " " " Soufre.....	7.9
11. " " " " " " " " Indice de Combustible.....	1.30
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....

Remarques.—Ce charbon est modérément chargé en cendres naturelles; il contient beaucoup de lits schisteux et beaucoup de déchets, tous les deux pauvres en cendres. Le soufre est très élevé et on ne peut guère en diminuer beaucoup la teneur. Un lavage diminuerait beaucoup la proportion de cendres mais ce serait un traitement difficile.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75
14.	3.16	1.20	2.18
15.	1.20	0.64	0.92
16.	0.64	0.30	0.47
17.	0.30	0.173	0.24
18.	0.173	0.000	0.086

Remarques.—On n'a fait aucune analyse sur les charbons classés.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

	Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/4"		de 1/2" à 1"		Plys petit que 1/4" Poids total lbs.	Cendres %
		Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %		
19.	Charbon primitif	4738	14.9	1169	13.7	540	16.4
20.	Charbon lavé	3009	10.3	1007	9.4	398	9.9
21.	Schistes rejetés grossiers						
22.	Au fond des caisses						
23.	Boues des jigs						36.2
24.	Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25.	Charbon primitif	5847	14.6
26.	Charbon lavé	4414	10.9
27.	Schistes rejetés	1336	26.8
28.	Autres produits	35	12.3
29.	Pertes	62	
30.	Pertes % 1.6		

TABLEAU E.


Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31.	Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..	75.5
32.	Diminution en cendres	25.4
33.	Diminution en soufre	15.2
34.	Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	6.6
35.	Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.	5.8
36.	Diminution des mâchefers à la chaudière	39.4
37.	Indice du combustible brut	1.30
38.	Indice du combustible lavé	1.35
39.	Pouvoir calorifique du combustible brut	6540
40.	Pouvoir calorifique du combustible lavé.	69.0

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats sont suffisamment comparables avec ceux des essais par densité, bien que le rendement en charbon soit plus faible que dans le cas d'une opération industrielle continue. La limite normale choisie pour les déchets est probablement un peu élevée dans ce cas, mais comme le charbon ne convient pas à la fabrication du coke et comme le lavage n'augmente pas beaucoup son pouvoir d'évaporation, il est peu probable qu'on ait intérêt à faire un lavage dans l'industrie.

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour les
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ


Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 15
APPENDICE I, VOL. III.

grosseur
r grosseur
e pour les diverses densités
tant à la surface pour les diverses densités



BASSIN HOULLER DE PICTOU
COMTÉ DE PICTOU, NOUVELLE ÉCOSSE.




MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)



APPLIED IMAGE Inc


1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0200 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fax



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES E

Pourcentage des qualités

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QA

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par gros
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par gros
- " " " " " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " " " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 4
APPENDICE I, VOL. III

par grosseur
é par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CHARBON.—No. 4.

Localité.—Thorburn, Comté de Pictou, N.E.

Houillère.—Acadia Coal Company, Houillère Vale, Couche de six pieds.

Echantillon.—On a pris 6 tonnes dans la couche de 6 pieds. L'échantillon a passé sur une grille de $\frac{3}{4}$ " et a été trié à la main. Echantilloné le 25 mars 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.52.....	84.7	10.2	15.3	55.4
2. 1.44.....	77.4	9.5	22.6	45.3
3. 1.375.....	64.8	8.7	35.2	33.8
4. 1.31.....	27.6	7.9	72.4

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.....	64.6	8.7
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55.....	21.9	15.5
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).....	86.5	10.5
8. Déchets Densité supérieure à 1.55.....	13.5	56.8
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.....		17.3
10. " " " " " " " " Soufre		1.0
11. " " " " " " " " Indice de combustible		1.57
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....	

Remarques.—Ce charbon a une grande proportion de cendres naturelles et une grande quantité de lits schisteux assez pauvres en cendres et aussi une assez grande quantité de déchets. La teneur en cendres pourrait être abaissée beaucoup par un lavage soigné bien que le charbon semble assez difficile à traiter. Le soufre est déjà relativement faible.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75
14.	3.16	1.20	2.18
15.	1.20	0.64	0.92
16.	0.64	0.30	0.47
17.	0.30	0.173	0.24
18.	0.173	0.000	0.086

Remarques.—On n'a fait aucune analyse sur les charbons classés.

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut ou ses dérivés	de 1" à 1 1/2"		de 1/2" à 1"		Plus petit que 1/2" Poids total lbs.	Cendres %
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %		
19. Charbon primitif		16.8		15.4		18.2
20. Charbon lavé	2943	13.9	1408			
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des caisses						
23. Bous des liges						
24. Bous des talles						

TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	5280	17.3	1.0
26. Charbon lavé	4351	12.6	1.0
27. Schistes rejetés	762	58.3	
28. Autres produits	67	18.4	
29. Pertes	100		
30. Pertes (%) 1.9			

TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	82.5	95.4
32. Diminution en cendres	27.2	83.3
33. Diminution en soufre	0.0	
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière		
37. Indice du combustible brut		
38. Indice du combustible lavé		
39. Pouvoir calorifique du combustible brut		
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé		


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, bien que dans les tableaux les résultats montrent que les deux catégories qui furent lavées séparément furent pesées ensemble. Les résultats des essais par lavage sont tout à fait comparables à ceux des essais par densité, bien que le rendement soit moindre et les pertes soient plus grandes que dans le cas d'une opération industrielle.

CHARBON.—No. 16.

Localité.—Stellarton, Comté de Pictou, N.E.

Houillère.—Acadia Coal Co., Houillère de Allan Shaft.


Echantillon.—150 sacs provenant, des travaux du sommet de la couche Foord dans un fonçage se dirigeant à l'est à 500 pieds du fond du puits. L'échantillon était de tout-venant, trié à la main. Echantillonné le 20 juin 1907.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES E

Pourcentage des qualités

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- ⊙ " " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 16
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

[The main body of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to be transcribed accurately.]

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	À la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.542	95.4	8.4	4.6	52.0
2. 1.423	91.5	8.1	8.5	36.8
3. 1.370	82.3	7.1	17.7	26.8
4. 1.325	51.1	5.2	48.9	16.6

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements obtenus par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.	83.7	7.2
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	11.8	16.9
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	"	8.4
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	"	57.4
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste	"	11.3
10. " " " " " " " "	"	0.6
11. " " " " " " " "	Indice de combustible	1.66
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux	"	"

Remarques.—Le charbon est riche en cendres naturelles et contient une quantité modérée de lits schisteux. Il y a peu de déchets d'ailleurs assez riches en cendres. Le lavage améliorerait le charbon d'une façon appréciable, surtout si on abaissait la ligne de démarcation entre le charbon schisteux et les déchets au-dessous de la valeur étalon adoptée pour ces essais. Les résultats d'un lavage ne seraient pas cependant très appréciables car il y a trop de cendres naturelles.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %.....

TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon.

CHARBON.—No.1.

Localité.—Stellarton, Comté de Pictou, N.E.

Houillère.—Acadia Coal Co., Houillère d'Albion, 3ième couche.

Echantillon.—10 tonnes prélevées dans les chambres de la troisième couche à 1,400 pieds au nord ouest de la remonte, à une profondeur d'environ 1,100 pieds comptés verticalement à partir de la surface du sol. L'échantillon provenait directement des wagonnets de la mine et est classé comme tout-venant. Echantillonné le 26 mars 1907.


TABLEAU A.
Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface %	Cendres à la surface %	Au fond %	Cendres au fond %
1. 1.560.....	93.0	11.5	7.0	50.5
2. 1.460.....	85.2	10.7	14.8	35.6
3. 1.380.....	78.7	10.0	21.3	30.5
4. 1.325.....	54.9	9.2	45.1

MODE CLASSIMENT ET DE DENSITE

les par croquis et par notation

DESSINER par SOLLERIE ENIMOLLE




SORTIMENTS par CLASSIMENT et par DENSITE

CHARBON No 1
Annexe I et III

face pour les divers croquis

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des qualités




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour les di
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à la sur

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

grosseur
 grosseur
 pour les diverses densités
 ent à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. 1
 APPENDICE I, VOL. III.

Descrizione delle isole



DESCRIZIONE DELLE ISOLE

Descrizione delle isole

Il primo delle isole...
Il secondo delle isole...
Il terzo delle isole...

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

		Rapport à l'écalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.	86.0	94.5
32. Diminution en cendres	16.3	92.7
33. Diminution en soufre	28.6	100.0
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	3.7	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	7.2	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	9.6	
37. Indice du combustible brut	1.86	
38. Indice du combustible lavé	1.85	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	6990	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7250	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—La méthode adoptée pour le lavage de cet échantillon, diffère de la méthode normale, en ce que la deuxième catégorie ($\frac{1}{2}''$ à $\frac{1}{4}''$) fut renvoyée aux jigs parce que les premiers produits n'étaient pas satisfaisants. Ce repassage donna cependant des déchets pauvres en cendres indiquant ainsi que le premier passage aux jigs était meilleur qu'on avait supposé. A ce point de vue il est bon de noter la répartition des cendres dans les trois catégories: on note que les catégories les plus grosses et les plus fines sont celles qui conviennent le mieux au lavage ce qui confirme par l'expérience les conclusions que nous avons déjà données. Tous les produits sortant des caisses retournèrent aux jigs, et le produit final des caisses fut ajouté aux déchets.

Ce charbon contient beaucoup de cendres naturelles et une grande quantité de schistes en même temps qu'une très petite proportion de déchets proprement dits. C'est donc un charbon qui ne convient pas au lavage car on ne pourrait obtenir une amélioration sensible qu'en éliminant une quantité excessive de matériaux ayant encore une valeur combustible appréciable. Dans l'ensemble, il est douteux que le lavage puisse se faire industriellement avec succès, bien que par une opération industrielle continue sur une grande échelle, on obtiendrait des résultats et des rendements meilleurs en bon charbon, en même temps qu'on abandonnerait moins de matériaux combustibles dans les déchets.

CHARBON.—No. 2.

Localité.—Stellarton, Comté de Pictou, N.E.

Houillère.—Acadia Coal Co., Houillère d'Albion, couche Cage Pit.

Echantillon.—95 sacs de charbon tout venant provenant d'un niveau situé au nord du plan incliné principal à une distance de 2,600 pieds soit 700 pieds verticalement. Echantillonné le 26 mars 1907.

TABLEAU A.
Essais de densité.

Densité de la Solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
	$\frac{C}{C}$	$\frac{C}{C}$	$\frac{C}{C}$	$\frac{C}{C}$
1. 1.551	95.0	8.1	5.0	48.7
2. 1.426	88.8	7.4	11.2	32.2
3. 1.380	74.4	6.1	25.6	22.4
4. 1.325	34.3	3.7	65.7	13.9

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

January 1, 1900

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE


ON APRIL 11, 1899

ALBANY: J. B. LIPPINCOTT & COMPANY, PRINTERS, 1900.

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités de

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " " " des matériaux montant à la surface pour les divers
- △ " " " " " " de cendres dans les matériaux montant à la surface

ES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 2
APPENDICE I, Vol. III.

Qualité obtenue par grosseur
pour les diverses densités
et à la surface pour les diverses densités

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TAB. E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	Rapport à l'étalon.
31 Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	...
32 Diminution en cendres	...
33 Diminution en soufre	...
34 Accroissement du pouvoir calorifique (calorimètre)	...
35 Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	...
36 Diminution des méfaits à la chaudière	...
37 Indice du combustible brut	...
38 Indice du combustible lavé	...
39 Pouvoir calorifique du combustible brut	...
40 Pouvoir calorifique du combustible lavé	...

Remarques sur les tableaux C, D, et E.— On n'a pas jugé nécessaire de laver cet échantillon

CHARBON.—No. 8.

Localité.—Westville, Comté de Pictou, N.E.

Houillère.—Acadia Coal Co., houillère Acadia, Couche Main.

Echantillon.—75 sacs provenant d'un deuxième niveau à 5000 pieds au sud. L'échantillon est un charbon tout-venant ayant passé sur une grille de 1" et trié à la main. Echantillonné le 28 mars 1907.

TAB. A.


Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	An font	Cendres au fond
1. 1.553				
2. 1.426	94.4	6.7	5.6	48.5
3. 1.380	86.8	5.5	13.2	34.7
4. 1.325	80.3	4.1	19.7	26.2
	58.2	2.6	41.8	17.6

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5 Bon charbon, densité inférieure à 1.375	79.4	4.0
6 Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	14.9	21.1
7 Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	94.3	6.7
8 Déchets	5.7	45.3
9 Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste	9.2
10 " " " " " "	0.9
11 " " " " " " " Soufre	2.41
12 Analyse du mélange des charbons bons et schisteux


Remarques.—Ce charbon renferme relativement peu de cendres naturelles et contient assez peu de charbon schisteux assez pauvre lui-même en cendres. Les déchets ont peu de cendres et le charbon s'améliorerait très peu par lavage, un tel traitement doit donc être rejeté au point de vue commercial.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES E

Pourcentage des qualités

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- △ Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- ◊ " " des matériaux montant à la surface pour
- " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 8
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des données



ANNEES

LES ANNEES 1950 A 1965

Légende

○ Les données relatives aux années 1950 à 1954
 ● Les données relatives aux années 1955 à 1965
 — Les données relatives aux années 1950 à 1965

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.
14.
15.
16.
17.
18.

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés grossiers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						


TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %.....

TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé nécessaire de laver cet échantillon.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités o

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour le
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

ESSEIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 3
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
force pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités




TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1"		Plus petit que 1/2"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....	2809	16.5	1419	13.0
20. Charbon lavé.....	2467	11.8	1043	9.7
21. Schistes rejetés gros- siers.....
22. Au fond des caisses.....
23. Boues des jigs.....
24. Boues des tables.....

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	4228	14.5	2.5
26. Charbon lavé.....	3469	11.3	1.3
27. Schistes rejetés.....	506	36.0
28. Autres produits.....	126
29. Pertes.....	127
30. Pertes (3.0%).....

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....	82.0	92.1
32. Diminution en cendres.....	22.1	85.8
33. Diminution en soufre.....	48.0	85.7
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	4.6
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	8.3
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	35.3
37. Indice du combustible brut.....	2.46
38. Indice du combustible lavé.....	2.50
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	7200
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7530

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats de l'essai de lavage concordent parfaitement avec les essais de densité, mais le rendement en charbon lavé est plus faible, et les déchets contiennent plus de bon charbon que le travail industriel sur grande échelle n'en donnerait. A cause de la grande quantité de schistes, il est impossible de faire un charbon très propre sans lourdes pertes. Un lavage modéré améliorerait cependant grandement ces matériaux au point de vue du soufre. Il est donc possible que le lavage bien que recommandable pour la préparation du charbon, soit à rejeter lorsqu'on cherche à faire uniquement du combustible.



BASSIN HOULLER DE SPRINGHILL
COMTÉ DE CUMBERLAND, NOUVELLE-ÉCOSSE.



CHARBON.—No. 5.

Localité.—Springhill, Comté de Cumberland, N.E.

Houillère.—Cumberland Railway and Coal Co., Houillère No. 2.

Echantillon.—11 tonnes ont été prises à une centaine de pieds de chaque côté du plan incliné, au niveau 3,800 pieds. L'échantillon est formé de charbon en morceaux qui a été nettoyé par passage sur une grille de 1" et trié à la main. Echantillonné le 1er avril 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	À la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.52	91.0	5.7	9.0	41.8
2. 1.44	86.7	5.2	13.3	33.8
3. 1.375	81.0	5.1	19.0	29.0
4. 1.310	55.0	3.4	45.0	16.0

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	81.0	5.1
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	10.5	14.7
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	91.5	6.1
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	8.5	47.3
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		9.2
10. " " " " " " " " Soufre		1.6
11. " " " " " " " " Indice de combustible		1.81
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		

Remarques.—Ce charbon renferme une quantité modérée de cendres naturelles et une petite proportion de déchets et de lits schisteux qui sont tous deux relativement pauvres en cendres. Ce charbon ne se comporte pas bien au lavage, tant au point de vue des cendres que du soufre.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75
14.	3.16	1.20	2.18
15.	1.20	0.64	0.92
16.	0.64	0.30	0.47
17.	0.30	0.173	0.24
18.	0.173	0.000	0.086

Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.

TABLEAU C

Résultat du lavage sur différents grosseurs.

	Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/8"	
		Poids total lbs	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19.	Charbon primitif	3100	9.8	1575	8.6	472	8.4
20.	Charbon lavé	2740	7.1	1473	6.2	216	5.6
21.	Schistes rejetés grossiers						
22.	Au fond des caisses						
23.	Boues des jigs						
24.	Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	5419	9.2	1.6
26. Charbon lavé	4432	7.1	1.4
27. Schistes rejetés	563	31.5
28. Autres produits	59
29. Pertes	95
30. Pertes % 1.8			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	81.6	89.2
32. Diminution en cendres	22.8	85.9
33. Diminution en soufre	12.5	66.6
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	3.7	
35. Diminution des mâchefers à la chaudière	12.7	
36. Indice du combustible brut	1.81	
37. Indice du combustible lavé	1.81	
38. Pouvoir calorifique du combustible brut	7430	
39. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7700	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats de l'essai sont tout à fait comparables à ces deux essais par densité bien que le rendement soit plus faible, et bien que les déchets contiennent plus de matériaux combustibles que les déchets d'une opération industrielle. Le lavage apporte une grande amélioration au charbon, aussi bien au point de vue cendres que soufre, mais il est peu probable que l'on ait adopté un lavage dans l'industrie, attendu que le charbon est assez propre à l'état brut.

STRENGTH OF CONCRETE

BY ...





FIGURE 1. ...

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des quali




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " des matériaux montant à la surface pour l
- △ " " " de cendres dans les matériaux montant à l

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

des qualités obtenues par grosseur et par flottation.




es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. 5
APPENDICE I, VOL. III.

GRANDIUM INSTRUMENTUM

1. Description des parties



1. Description des parties

POURCENTAGE de CHAIRS dans les Quatre

Légende: 25 milles

- Groupe montrant les données relatives aux différents points de mesure
- Le pourcentage de chairs dans chaque partie du produit
- △ Les matériaux montrés à la fin de la période
- △ de chairs dans les matériaux montrés à la fin

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"	Cendres %	de 1/2" à 1"	Cendres %	Plus petit que 1/2"	Cendres %
	Poids total lbs.		Poids total lbs.		Poids total lbs.	
19 Charbon primitif	3481	11.5	1675	10.0	502	10.5
20 Charbon lavé	3105	8.15	1.269	6.8	561	8.2
21 Schistes rejetés grossiers						
22 Au fond des caisses						
23 Boues des jigs						
24 Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).


	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25 Charbon primitif	5658	11.5	1.8
26 Charbon lavé	4935	8.3	1.5
27 Schistes rejetés	410	45.0
28 Autres produits	105	9.4
29 Pertes	108
30 Pertes % 1.9			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	87.0	96.7
32. Diminution en cendres	27.8	85.5
33. Diminution en soufre	16.7	100.0
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	4.4	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	22.1	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	36.4	
37. Indice du combustible brut	1.64	
38. Indice du combustible lavé	1.67	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	7220	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7540	


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—L'échantillon fut lavé suivant la méthode normale, et les résultats de l'essai sont tout à fait comparables à ceux des essais par densité bien que le rendement soit plus faible et que les déchets contiennent plus de bon charbon que les déchets d'une opération industrielle. L'amélioration du pouvoir de vaporisation du charbon apportée par le lavage est considérable: c'est en fait l'amélioration la plus marquée que l'on trouve dans tous les charbons du district. On peut se demander cependant si cette amélioration justifierait un lavage dans le cas où on ne ferait que du combustible; et ce ne serait que pour la fabrication du coke qu'il faudrait conseiller au point de vue industriel le classement et le lavage du charbon.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des qualités

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALI

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " des matériaux montant à la surface pour les
- " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 6
APPENDICE I, VOL. III.

Qualité par grosseur
Qualité par grosseur
pour les diverses densités
obtenues à la surface pour les diverses densités

1870

Journal of the
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

BASSIN HOULLER DE JOGGINS-CHIGNECTO

COMTÉ DE CUMBERLAND, NOUVELLE-ÉCOSSE.



TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"	de 1/2" à 1/4"	Plus petit que 1/8"	Cendres	Cendres
	Poids total lbs.	Poids total lbs.	Poids total lbs.	%	%
19. Charbon primitif.....	1625	1117	293	10.5	12.7
20. Charbon lavé.....	1520	1196	8.7
21. Schistes rejetés grossiers.....	1304
22. Au fond des caisses.....
23. Boues des jigs.....
24. Boues des tables.....

TABLEAU D.
Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	5734	13.3	6.4
26. Charbon lavé.....	4956	9.1	6.2
27. Schistes rejetés.....	555	31.0
28. Autres produits.....	77	11.0
29. Pertes.....	146
30. Pertes % 2.5

TABLEAU E.
Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.


	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..	87.0	97.8
32. Diminution en cendres.....	31.5	82.5
33. Diminution en soufre.....	3.1	20.0
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	6.1
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	11.2
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	34.3
37. Indice du combustible brut.....	1.11
38. Indice du combustible lavé.....	1.20
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	6750
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7160

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—La méthode adoptée dans le lavage de ce charbon diffère de la méthode normale, car on a pensé qu'il était bon de comparer deux méthodes différentes. Une partie du charbon fut broyé au-dessous de 1/2" et puis classé en trois lots: 1/2" à 1/4", 1/4" à 1/8", et 1/8" à 0, et chaque lot fut lavé séparément. La deuxième partie de l'échantillon fut lavée à la façon ordinaire. Les résultats réunis dans les tableaux précédents proviennent de la combinaison des résultats donnés par les expériences.

Les résultats de ces essais de lavage se comparent parfaitement bien avec ceux des essais de densité, mais dans le cas de ce charbon particulier, il est évident que la densité maximum comme étalon (savoir 1.55) est trop faible, et étant donné que les produits qui s'enfoncent à ce point là contiennent moins de cendres que ceux provenant des autres charbons de l'est.

THE CLASSIFICATION OF DENSITY

BY THE AUTHOR OF THE PREVIOUS WORK




Vertical text label on the left side of the grid, possibly indicating a scale or axis value.

Horizontal text label at the bottom of the grid, possibly indicating a scale or axis value.

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " " des matériaux montant à la surface pour les d
- △ " " " " " de cendres dans les matériaux montant à la s

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

rés obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 7
APPENDICE I, Vol. III.

grosseur
grosseur
pour les diverses densités
ant à la surface pour les diverses densités:

GRAPHIQUE RESUMANT LES RESULTATS

Pourcentage des produits obtenus



POURCENTAGE de CENDRES dans les QUILLES

Légende : Symboles

○ Courbe montrant les données relatives des différentes quantités par gramme
 □ Pourcentage de cendres dans chaque quantité par gramme
 △ des matériaux montrant à la suite de
 de rendus dans les matériaux montrant à la

De toute façon on ne réduirait que très peu la quantité de cendres et de soufre, même dans un lavage idéal, et au point de vue industriel, il est probable qu'un lavage serait inutile.

CHARBON.—No. 9.

Localité.—River Hebert, Comté de Cumberland, N.E.

Houillère.—Minudie Coal Co., Houillère de Minudie.

Echantillon.—6 tonnes $\frac{1}{4}$ prélevées en quantité à peu près égale des niveaux, 500, 800, 1,000, 1,200 pieds de chaque côté du plan incliné. L'échantillon est un charbon en morceaux qui a passé sur une grille de $\frac{3}{4}$ " et qui a été trié à la main. Echantillonné le 12 avril 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la Solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
	$\frac{c}{c}$	$\frac{c}{c}$	$\frac{c}{c}$	$\frac{c}{c}$
1. 1.52.....	75.5	5.8	24.5	43.0
2. 1.42.....	67.4	5.3	32.6	37.5
3. 1.375.....	57.2	4.6	42.8
4. 1.315.....	45.3	3.5	54.6

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
	%	%
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.....	57.2	4.5
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55.....	19.1	9.7
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).....	76.3	5.9
8. Déchets Densité supérieure à 1.55.....	23.7	45.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.....		15.5
10. " " " " " " " " Soufre.....		6.7
11. " " " " " " " " Indice de combustible.....		1.37
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....	

Remarques.—Ce charbon renferme une proportion moyenne de cendres naturelles et une grande proportion de schistes et de déchets, pauvres tous deux en cendres. Le charbon est d'une qualité difficile à laver à cause de ses caractères physiques; mais un traitement soigné l'améliorerait beaucoup au point de vue cendres. Le soufre est en grande partie intimement mélangé et ne peut pas se diminuer d'une façon appréciable.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
	Mm.	Mm.	Mm.		
13.	6.34	3.16	4.75
14.	3.16	1.20	2.18
15.	1.20	0.64	0.92
16.	0.64	0.30	0.47
17.	0.30	0.173	0.24
18.	0.173	0.000	0.086

Remarques.—On n'a fait aucune analyse des charbons classés.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"	Cendres %	de 1/2" à 1"	Cendres %	Plus petit que 1/2"	Cendres %
	Poids total lbs.		Poids total lbs.		Poids total lbs.	
19. Charbon primitif.....	4325	19.0	1626	15.2
20. Charbon lavé.....	3727	12.8	1208	10.0
21. Schistes rejetés gros- siers.....
22. Au fond des caisses.....
23. Boues des jigs.....
24. Boues des tables.....

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	5951	15.5	6.7
26. Charbon lavé.....	4935	11.0	6.3
27. Schistes rejetés.....	730	49.5	..
28. Autres produits.....	120	26.7
29. Pertes.....	166
30. Pertes % 2.8.			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.


	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..	79.4	104.1
32. Diminution en cendres.....	29.0	53.7
33. Diminution en soufre.....	6.0	14.3
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	6.5	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	9.3	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	3.6	
37. Indice du combustible brut.....	1.37	
38. Indice du combustible lavé.....	1.38	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	6570	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7000	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Ce charbon fut le premier à passer aux essais de lavage dans la série régulière, et pour cette raison, aussi bien à cause de son caractère extrêmement difficile, on fit précéder l'essai principal par une expérience préliminaire, ces deux essais ayant été conduits d'ailleurs dans des conditions un peu différentes. Dans les essais préliminaires, le charbon fut broyé à 1" et classé en trois catégories, dont on ne lava que le gros et le moyen, le menu étant rejeté. Dans le deuxième essai, le charbon fut également broyé à 1", mais on ne lava que deux catégories les gros et les menus. Le charbon lavé provenant des deux essais fut mélangé pour l'analyse, et les résultats publiés dans les travaux précédemment proviennent d'une combinaison des résultats partiels. Les résultats du lavage s'éloignent déplorablement des résultats donnés par

DE CLASSIFIANT ET DE DENSITE

de la ...

DE LA ...



DE LA ...


CHARDON V. P.
A...

de la ...

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités o

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " des matériaux montant à la surface pour les
- △ " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 9
APPENDICE I, Vol. III.

par grosseur
par grosseur
ce pour les diverses densités
tant à la surface pour les diverses densités

l'essai de densité, ce qui provient de ce que les impuretés de ce charbon sont réparties en traînées nombreuses et très fines, de telle sorte qu'il est extrêmement difficile de trouver des morceaux de charbon propre. On lava nécessairement des matériaux relativement grossiers c'est-à-dire de plus de 1", tandis que les essais par densité furent faits sur un charbon qui avait été broyé en poudre très fine.

Si le charbon convenait à la fabrication du coke, il serait alors nécessaire de le broyer fin avant de le laver et c'est de cette façon que l'on obtiendrait la meilleure amélioration; mais la fabrication du coke est rendue impossible par la forte teneur en soufre organique, de sorte qu'il est inutile de faire un lavage pour un charbon qui ne peut servir que comme combustible.

CHARBON.—No. 10.

Localité.—Joggins, Comté de Cumberland, N.E.

Houillère.—Canada Coal and Railway Co., Houillère de Joggins, Mine Joggins.

Echantillon.—Environ 6 tonnes furent prélevées au niveau 3,100 pieds, à la fois à l'est et à l'ouest du plan incliné principal. L'échantillon est formé de charbon en morceaux qui a passé sur une grille de $\frac{3}{4}$ " et qui a été trié à la main. Echantillonné le 3 avril 1907.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
	$\frac{c}{c}$	$\frac{c}{c}$	$\frac{c}{c}$	$\frac{c}{c}$
1. 1.550.....	78.5	7.8	21.5	53.0
2. 1.435.....	72.0	7.2	28.0	42.9
3. 1.360.....	57.0	5.6	43.0	..
4. 1.325.....	28.0	5.5	72.0	22.9

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
	$\frac{c}{c}$	$\frac{c}{c}$
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.....	61.5	6.4
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55.....	17.0	13.0
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).....	78.5	7.8
8. Déchets Densité supérieure à 1.55.....	21.5	53.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.....	..	18.6
10. " " " " " " " " Soufre.....	..	5.4
11. " " " " " " " " Indice de combustible.....	..	1.22
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....

Remarques.—Ce charbon a une grande quantité de cendres naturelles, une proportion moyenne de schistes assez pauvres en cendres et une grande proportion de déchets. Il est assez difficile à laver mais un traitement convenable réduirait beaucoup la quantité de cendres et diminuerait un peu le taux du soufre.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.41	3.16	4.75		
14.	3.16	1.20	2.18		
15.	1.20	0.64	0.92		
16.	0.64	0.30	0.47		
17.	0.30	0.173	0.24		
18.	0.173	0.000	0.086		

Remarques.—On n'a fait aucune série complète d'analyses des diverses catégories de ce charbon, mais on a travaillé suffisamment pour s'apercevoir que les déchets sont plus tendres que le charbon, et que les menus sont par conséquent très riches en cendres.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

	Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
		Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19.	Charbon primitif	3360	15.8	1340	15.3	500	20.7
20.	Charbon lavé	2717	11.1	986	8.6	390	10.5
21.	Schistes rejetés grossiers						
22.	Au fond des caisses						
23.	Boues des jigs						
24.	Boues des tables						

TABLEAU D.


Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25.	Charbon primitif	5200	18.6
26.	Charbon lavé	4093	10.3
27.	Schistes rejetés	983	46.0
28.	Autres produits	60	15.1
29.	Pertes	64	
30.	Pertes % 1-2		

TABLEAU E.


Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31.	Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	78.7
32.	Diminution en cendres	44.6
33.	Diminution en soufre	11.2
34.	Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	9.9
35.	Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	10.8
36.	Diminution des mâchefers à la chaudière	53.6
37.	Indice du combustible brut	1.22
38.	Indice du combustible lavé	1.38
39.	Pouvoir calorifique du combustible brut	6440
40.	Pouvoir calorifique du combustible lavé	7080



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " des matériaux montant à la surface pour le
- △ " " de cendres dans les matériaux montant à la

ESSELS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 10
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

UN CHIFFRE PAR ANNEE

1870-1871




L'ANNEE 1870-1871

POUR LE TABLEAU DES CHIFFRES

1870-1871

Les chiffres dans les colonnes sont les chiffres
 les chiffres dans les lignes sont les chiffres
 les chiffres dans les cases sont les chiffres

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Le lavage fut effectué suivant la méthode normale sauf cependant que les menus furent lavés dans un bac à lit de déchets provenant d'opérations précédentes. Les résultats du lavage sont très comparables à ceux des essais par densité, bien que le rendement en charbon lavé soit plus faible et que les déchets contiennent moins de cendres dans une opération industrielle continue. On doit faire attention à la répartition des cendres dans le charbon: les menus renferment une très grande proportion de cendres. Le charbon ne convient pas à la fabrication du coke à cause de sa haute teneur en soufre organique qu'il est impossible d'enlever par lavage bien que l'on puisse améliorer son pouvoir vaporisateur et diminuer grandement ses cendres et ses mâchefers. Ce charbon ne convient probablement pas du tout au lavage industriel. Il est cependant tout à fait possible qu'on ait intérêt à laver les menus de ce charbon.



BASSIN HOULLER DE GRAND LAKE
COMTÉ DE QUEENS, NOUVEAU-BRUNSWICK.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"	Cendres %	de 1/2" à 1"	Cendres %	Plus petit que 1/2"	Cendres
	Poids total lbs.		Poids total lbs.		Poids total lbs.	%
19. Charbon primitif.....	4258	13.9	1357	13.2
20. Charbon lavé.....	3590	10.2	1034	8.0
21. Schistes rejetés gros- siers.....
22. Au fond des caisses.....
23. Boues des jigs.....
24. Boues des tables.....

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....	5615	14.4	5.8
27. Schistes rejetés.....	4624	9.4	4.9
28. Autres produits.....	862	38.8
29. Pertes.....	40	15.3
30. Pertes % 1.6	89

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.


	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....	82.4	107.1
32. Diminution en cendres.....	34.7	73.4
33. Diminution en soufre.....	15.5	59.2
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	7.3
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	13.7
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	18.3
37. Indice du combustible brut.....	1.66
38. Indice du combustible lavé.....	1.66
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	7160
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7680

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Le procédé de lavage diffère de la normale en ce sens que l'on n'a fait que deux catégories savoir: plus grand et plus petit que 1/2", mais les résultats des essais concordent assez bien avec ceux des essais par densité. Le charbon est extrêmement dur et compact et d'un caractère tout à fait différent des autres charbons de l'est, de sorte qu'il est douteux que l'étalon adopté comme limite des déchets convienne dans ce cas; en effet les cendres qui tombent à la densité de 1.55 sont en proportion extrêmement faible. Cependant on ne peut guère s'attendre à ce qu'un changement dans l'étalon permette un lavage industriel satisfaisant, attendu que le charbon ne convient pas à la fabrication du coke à cause de sa forte teneur en soufre organique. D'un autre côté l'augmentation de son pouvoir calorifique serait insuffisant pour justifier le traitement.

3 DE CLASSEMENT ET DE DENSITE

DES PAYSANES ET DES BIERSON

DEZILE DE SORLONNE EMPLOYER



SORTIR 12 DE CLASSEMENT ET DE DENSITE


ANALYSE DE LA

pour les divers devoirs

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES E

Pourcentage des qualités

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour le
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.




es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

ar grosseur
par grosseur
ace pour les diverses densités
ontant à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. 11
APPENDICE I, Vol. III.

GRAPHIQUE RAJOUTANT LES ESSAI

Tournevis des quatre côtés



DIVERSI ILLI MOTEM IN QUANTUM NON EST IN TERTIO IN TERTIO


POURCENTAGE de L'ESSAI dans les QUALITÉS

Figures : 27 et 28

○ Groupe montrant les données relatives des différents essais par groupe
 □ le pourcentage de ces données par groupe
 △ les données relatives à la section pour les
 de données dans les résultats comparés de ces

**BASSIN DE LIGNITES DE L'ALBERTA ET DE
SASKATCHEWAN**

BASSIN DE SOURIS-ESTEVAN, SASK.




THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités c




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " des matériaux montant à la surface pour
- " " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 40
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script. The text is extremely faint and difficult to decipher, but appears to be organized into paragraphs or sections.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de	Cendres %	de	Cendres %	Plus petit	Cendres %
	1" à 1/2"		1/2" à 1"		que 1/2"	
	Poids total lbs.		Poids total lbs.		Poids total lbs.	
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %.....

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun de ces lignites.

CHARBON.—No. 41.


Localité.—Estevan, Sask.

Houillère.—Eureka Coal and Brick Co.

Echantillon.—Un échantillon de 25 sacs a été prélevé sur wagons au fur et à mesure de leur chargement. Il n'y avait aucun matériel de classement et le charbon est un tout venant de la mine de bonne qualité. Echantillonné le 11 juillet 1908.

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " de matériaux montant à la surface pour les
- " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

gros-
eur
r gros-
eur
e pour les diverses densités
stant à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. 41
APPENDICE I, VOL. III.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
	‰	‰	‰	‰
1. 1.520	48.0	8.0	52.0	21.8
2. 1.410	16.5	3.0	83.4	16.8
3. 1.370	0.0		100.0	16.3
4. 1.320	0.0		100.0	16.1

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
	‰	‰
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375		
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55		
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)		
8. Déchets Densité supérieure à 1.55		
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		16.8
10. " " " " " " " " " " Soufre		0.5
11. " " " " " " " " " " Indice de combustibilité		1.08
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		0.98

Remarques.—Ce charbon est d'une densité extrêmement élevée; c'est pratiquement un charbon schisteux si on le classe d'après la même échelle que les charbons bitumineux. La quantité de déchets réels est cependant très faible et un lavage serait tout à fait inutile.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	‰ de l'échantillon total	‰ de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	56.3	11.4
14.	3.16	1.20	2.18	23.4	12.4
15.	1.20	0.64	0.92	10.2	13.2
16.	0.64	0.30	0.47	4.6	14.4
17.	0.30	0.173	0.24	2.9	15.7
18.	0.173	0.090	0.086	2.6	18.9

Remarques.—Ce lignite est assez solide lorsqu'il sort de la mine et résiste parfaitement aux manipulations et au transport, mais il tombe en poussière lorsqu'on le laisse longte à l'air à cause de l'évaporation de son humidité naturelle.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1"	Cendres	
	Poids total lbs.	Cendres ‰	Poids total lbs.	Cendres ‰			Poids total lbs.
19. Charbon primitif	}	Non lavés					
20. Charbon lavé							
21. Schistes rejetés gros-							
siers							
22. Au fond des caisses							
23. Boues des jigs							
24. Boues des tables							



MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)



APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 284 - 5989 - Fax

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %


TABLEAU E.


Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun de ces lignites.


BASSIN D'EDMONTON, ALBERTA





GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités o




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " " des matériaux montant à la surface pour l
- △ " " " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 46
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

The first part of the report
 deals with the general
 situation of the
 country and the
 progress of the
 work during the
 year. It is
 followed by a
 detailed account
 of the various
 projects and
 the results
 achieved. The
 report concludes
 with a summary
 of the work
 done and a
 list of the
 names of the
 persons who
 have assisted
 in the work.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1"		de 1" à 1"		Plus petit que 1"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jugs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %.....

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....


Remarque: sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun de ces lignites.

CHARBON.—No. 42.

Localité.—Edmonton, Alberta.


Houillère.—Parkdale Coal Co., Edmonton.

Echantillon.—Un échantillon de 25 sacs fut prélevé directement sur la grille de la laverie le 15 juillet 1908 et un échantillon similaire de 25 sacs fut prélevé à la même place le 1er août. Le charbon provient de 3 entrées en galerie se dirigeant vers le sud-est, nord-est et le nord-ouest à partir du fond du puits qui est de 196 pieds de profondeur.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES E

Pourcentage des qualités




Légende Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " " des matériaux montant à la surface pour le
- " " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 42
APPENDICE I, VOL. III

par grosseur
par grosseur
ce pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.



Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or a date, which is mostly illegible.

19
20
21
22
23
24

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun de ces lignites.

CHARBON.—No. 45.

Localité.—Edmonton, Alberta.

Houillère.—Standard Coal Co., autrefois City Coal Co.

Echantillon.—Un échantillon de 25 sacs fut prélevé sur un tas provenant d'un abattage de quelques heures auparavant. Le charbon provient de chantiers qui se trouvent de 1 à 300 verges au nord-ouest du puits. Il a passé sur une grille à barreaux de $1\frac{1}{2}$ ". Echantillonné le 16 juillet 1908.

TABLEAU A.


Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface %	Cendres à la surface %	Au fond %	Cendres au fond %
1. 1.550.....	97.0	8.0	3.0	41.3
2. 1.440.....	52.7	7.0	47.3	12.0
3. 1.390.....	6.0	5.2	94.0	9.1
4. 1.300.....	0.0	100.0	9.0

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités



DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS


POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALI

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " des matériaux montant à la surface pour les
- " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 45
APPENDICE I, VOL. III.

gros-
r gros-
e pour les diverses densités
tant à la surface pour les diverses densités

REPORT ON THE PROGRESS OF WORK

FOR THE YEAR 1900



Prepared by the Board of Directors

At a meeting of the Board of Directors held on the 15th day of December, 1900.


TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bords lits schisteux
32. Diminution en cendres
33. Diminution en soufre
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
36. Diminution des mâchefers à la chaudière
37. Indice du combustible brut
38. Indice du combustible lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a lavé aucun lignite.


BASSIN DE BELLY RIVER, LETHBRIDGE, ALBERTA



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des quali

DIAMETRE MOYEN en m/100 DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS



POURCENTAGE de CENDRES dans les QUA

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " " des matériaux montant à la surface pourcentage de cendres dans les matériaux montant à la surface

T LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

les qualités obtenues par grosseur et par flottation.



DENSITÉ des SOLUTIONS EMPLOYÉES

les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 43
APPENDICE I, Vol. III.

par grosseur
par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités




TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à ½"		de ½" à ¼"		Plus petit que ¼"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Pour les raisons déjà exposées aucun de ces charbons n'a été lavé.

CHARBON.—No. 44.

Localité.—Lethbridge, Alberta.

Houillère.—Houillère de Galt, Alberta Railway and Irrigation Co.

Echantillon.—8 sacs furent remplis par du charbon provenant de 5 wagons, et 10 sacs provenant d'un wagon. Ces wagons venaient d'être chargés avec du charbon ayant passé sur une grille de ¾" et trié à la main. L'échantillon représente le charbon tel que la Compagnie l'expédie après le passage dans la laverie. Echantillonné le 22 juin 1908.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES




AMERICAN HISTORY

1776

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par gros
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par gros
- " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 44
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
é par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

[Faint, illegible text or handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon lavé
26. Charbon lavé
27. Schistes rejetés
28. Autres produits
29. Pertes
30. Pertes

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux
32. Diminution en cendres
33. Diminution en soufre
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
36. Diminution des mâchefers à la chaudière
37. Indice du combustible brut
38. Indice du combustible lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Pour les raisons déjà exposées aucun de ces charbons n'a été lavé.

CHARBON.—No. 47.

Localité.—Lundbreck, Alberta.

Houillère.—Lun-Breckenridge.

Echantillon.—22 sacs ont été prélevés dans une cheminée qui était restée partiellement remplie de charbon depuis le mois de février 1908. La mine n'était pas en activité à l'époque de la prise d'échantillon, le 21 juillet 1908 et en fait, elle n'avait pas été travaillée depuis presque 6 mois. L'échantillon était du tout-venant de la mine et représente probablement une qualité bien inférieure à celle que la mine produirait en marche industrielle.

TABLEAU A.


Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface %	Cendres à la surface %	Au fond %	Cendres au fond %
1. 1.540	73.8	12.7	26.2	68.5
2. 1.415	49.4	8.6	50.6	51.7
3. 1.370	44.6	7.7	55.4	42.1
4. 1.350	12.7	3.9	87.3	31.3

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des qualités




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " des matériaux montant à la surface pour l
- " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

les qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

par grosseur
 par grosseur
 face pour les diverses densités
 montant à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. 47
 APPENDICE I, VOL. III

...

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.	45.8	7.8
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	31.0	20.5
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	76.5	13.0
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	23.5	71.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		29.7
10.		Soufre 1.2
11. " " " " " " " " " " " " " " " "		Indice de combustible 1.33
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		1.50

Remarques.—Ce charbon est très riche en cendres naturelles, il contient également une grande quantité de charbons schisteux plutôt chargés en cendres et une quantité considérable de déchets très riches en cendres. Ce charbon s'améliorerait beaucoup par lavage, mais il contiendrait encore environ 15% de cendres à moins que l'on ne rejette une très grande quantité de schistes.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	33.1	33.8
14.	3.16	1.20	2.18	30.6	30.7
15.	1.20	0.64	0.92	13.2	8.3
16.	0.64	0.30	0.47	7.2	26.8
17.	0.30	0.173	0.24	6.2	26.1
18.	0.173	0.000	0.086	10.7	31.5

Remarques.—L'échantillon est du tout-venant de la mine, et il est en apparence moyennement friable. Il est possible que la quantité considérable de menus provienne en partie de l'ancienneté de l'échantillon qui est resté dans les chutes pendant près de six mois avant d'être amené au jour.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés grossiers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Bones des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....			
26. Charbon lavé.....			
27. Schistes rejetés.....			
28. Autres produits.....			
29. Pertes.....			
30. Pertes %.....			


TABLEAU E.

**Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.**

	C	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Ce charbon ne fut pas lavé à cause de la petitesse de l'échantillon et parce qu'on n'était pas très sûr qu'il représentât exactement ce que la propriété donnerait en pleine marche. Si l'on considère que cet échantillon représente bien le tout-venant de la mine on voit qu'il est possible d'améliorer beaucoup le charbon par lavage, mais il serait difficile d'obtenir d'une façon industrielle un produit de première qualité.


**BASSIN DE EASTERN CROWSNEST PASS
OU DE FRANK-BLAIRMORE**



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALIT

Légende : Symboles

- □ Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- △ " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- ▷ " " " des matériaux montant à la surface pour les cendres
- ◁ " " " de cendres dans les matériaux montant à la surface

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ


Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 48
APPENDICE I, VOL. III.

gros
gros
pour les diverses densités
à la surface pour les diverses densités



CHARBON.—No. 48.

Localité.—Passburg, Alberta.

Houillère.—Houillères de Leitch, Ltd., Houillère de Leitch.

Echantillon.—L'échantillon de 62 sacs provient d'une nouvelle mine qui venait d'être ouverte dans la couche de 7 pieds; l'entrée en galerie n'ayant que 1,400 pieds de longueur et le charbon venant de travaux situés environ à 50 pieds en remonte. L'échantillon est du tout-venant de la mine prélevé directement sur le wagon. Échantillonné le 18 juillet 1908.

TABLEAU A.
Essais de densité.

Densité de la solution	À la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.530	75.1	8.2	24.9	45.0
2. 1.410	59.0	6.9	41.0	33.6
3. 1.380	55.6	5.6	44.4	32.0
4. 1.310	31.1	4.2	68.9	24.0

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	54.6	5.5
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	24.4	15.5
7. Charbon utilisable. Somme de 5 et 6)	79.0	8.4
8. Déchets. Densité supérieure à 1.55	21.0	47.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		17.9
10. " " " " " " " "		0.6
11. " " " " " " " "		2.04
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		2.18

Remarques.—La teneur en cendres naturelles est élevée, ainsi que la proportion de schistes et de déchets, qui par contre sont assez pauvres en cendres. On pense que le charbon provient de la même couche que le No. 33, mais il conviendrait mieux au lavage, bien que, à cause de la grande quantité de cendres naturelles et de la faible proportion de cendres dans les déchets, on puisse craindre des résultats peu satisfaisants.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	28.1	18.6
14.	3.16	1.20	2.18	22.3	19.3
15.	1.20	0.64	0.92	17.4	18.8
16.	0.64	0.30	0.47	10.5	16.3
17.	0.30	0.173	0.24	9.8	15.3
18.	0.173	0.000	0.086	11.8	15.8

Remarques.—Ce charbon est tout à fait semblable aux autres échantillons provenant du voisinage, et n'a pas besoin d'autre description.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1 1/2" Poids total lbs.	Cendres %	de 1/2" à 1" Poids total lbs.	Cendres %	Plus petit que 1/2" Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif
20. Charbon lavé
21. Schistes rejetés gros- siers
22. Au fond des caisses
23. Bones des jigs
24. Bones des tables

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif
26. Charbon lavé
27. Schistes rejetés
28. Autres produits
29. Pertes
30. Pertes

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux
32. Diminution en cendres
33. Diminution en soufre
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
36. Diminution des mâchefers à la chaudière
37. Indice du combustible brut
38. Indice du combustible lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Ce charbon ne fut pas lavé car les essais de densité n'étaient guère encourageants.

CHARBON.—No. 32.

Localité.—Hillcrest près de Frank, Alberta.


Houillère.—Hillcrest Coal and Coke Co., Houillère de Hillcrest.

Echantillon.—145 sacs provenant des travaux principaux de la mine qui se trouve en remonte au sud d'un tunnel qui s'enfonce d'environ 3,000 pieds dans la montagne. L'échantillon est du tout-venant de la mine prélevé directement aux silos. Echantillonné le 4 mai 1908.

GRAPHIQUE RÉSUMA T LES ES

Pourcentage des qualités

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QU

Légende : Symboles

Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par gross
 le pourcentage de cendres dans chaque qualité par gros
 des matériaux montant à la surface pour
 de cendres dans les matériaux montant

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 32
APPENDICE I, VOL. III

par grosseur
é par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

TABLEAU A

Essais de densité.

Densité de la solution	À la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.550	84.5	7.3	15.5	56.3
2. 1.470	80.9	7.0	19.1	49.6
3. 1.365	57.2	3.7	12.8	30.5
4. 1.325	23.9	1.7	76.1	19.1

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes :

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	60.5	4.1
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	24.0	15.6
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	84.5	7.3
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	15.5	56.3
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		15.3
10. " " " " " " " " " " " "		Soufre 0.6
11. " " " " " " " " " " " "		Indice de combustible 1.89
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux...		2.00

Remarques.—Le charbon contient une proportion modérée de cendres naturelles, une grande proportion de schistes assez pauvres en cendres et une grande proportion de déchets assez riches en cendres. Le charbon s'améliorerait beaucoup par lavage, mais ce traitement serait assez difficile à conduire d'une façon bien satisfaisante à cause de la grande quantité de schistes pauvres en cendres.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	38.4	15.3
14.	3.16	1.20	2.18	21.0	16.4
15.	1.20	0.64	0.92	14.6	14.2
16.	0.64	0.30	0.47	8.4	13.3
17.	0.30	0.173	0.24	7.0	13.4
18.	0.173	0.086	0.086	7.6	14.8

Remarques.—La quantité de cendres dans les diverses grosseurs est extraordinairement constante, bien que les variations qu'on rencontre semblent être erratiques. Si l'on tient compte de ce que le charbon est du tout-venant de la mine, la proportion de menu n'est pas trop grande, ce qui prouve que le charbon n'est que modérément friable.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 3/4"		Plus petit que 3/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....	2370	17.2	1734	14.8	1470	14.6
20. Charbon lavé.....	1944	11.1	1435	7.7	1177	8.6
21. Schistes rejetés gros- siers.....	364	56.2	208	50.5	103	58.3
22. Au fond des caisses.....	33	21.8	80	29.7
23. Boues des jigs.....	23	10.9
24. Boues des tables.....

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	5574	15.3	0.6
26. Charbon lavé.....	4556	9.8	0.5
27. Schistes rejetés.....	675	55.2
28. Autres produits.....	204
29. Pertes.....	139
30. Pertes % 2.5

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....	81.7	96.7
32. Diminution en cendres.....	35.9	74.5
33. Diminution en soufre.....	16.7
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	7.7
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	4.8
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	44.2
37. Indice du combustible brut.....	1.89
38. Indice du combustible lavé.....	2.02
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	6920
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7450

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Ce charbon est difficile à laver mais les essais furent plus satisfaisants que nous nous y attendions. En travaillant sur une plus grande échelle on obtiendrait encore de meilleures résultats, surtout si l'on remarque que la catégorie moyenne ne fut pas du tout lavée comme on aurait pu le faire dans un deuxième essai.

CHARBON.—No. 33.

Localité.—Frank, Alberta.


Houillères.—Houillères West Canadian, Mines Bellevue.

Echantillons.—135 sacs provenant de la couche No. 1. L'échantillon a été prélevé sur les wagonnets venant directement des travaux de la mine, environ à 5,000 pieds de l'entrée principale en galerie et à 200 en remonte. L'échantillon est du tout-venant de la mine, ni tamisé, ni trié à la main, sauf l'enlèvement de quelques morceaux très visibles de roche au moment du chargement. Echantillonné le 5 mai, 1908.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités o




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 33
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CHICAGO
 PHYSICS DEPARTMENT
 5712 S. UNIVERSITY AVE.
 CHICAGO, ILL. 60637

1
 2
 2
 2
 2
 2

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	5710	15.5	6.8
26. Charbon lavé	4884	12.7	0.5
27. Schistes rejetés	554	42.0	...
28. Autres produits	174
29. Pertes	98
30. Pertes % 1.7			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	85.5	97.7
32. Diminution en cendres	18.1	74.7
33. Diminution en soufre	37.5
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	4.8
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	2.4
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	33.4
37. Indice du combustible brut	2.06
38. Indice du combustible lavé	2.07
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	6880
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7210

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats des essais préliminaires ne nous encouragèrent pas à laver cet échantillon sur une grande échelle bien que, naturellement on puisse l'améliorer beaucoup par un tel traitement.

CHARBON.—No. 28.

Localité.—Lille, Alberta.

Houillère.—Houillères West Canadian, Couche No. 1, Lille.

Echantillon.—Dix sacs de tout-venant de la mine prélevés dans les travaux situés environ à 5,000 pieds de l'entrée principale en tunnel et de 400 à 2,000 pieds en remonte. Échantillonné le 6 mai 1908.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface %	Cendres à la surface %	Au fond %	Cendres au fond %
1. 1.520	83.6	7.0	16.4	61.8
2. 1.430	73.1	5.5	26.9	45.0
3. 1.360	58.4	4.0	41.6	33.7
4. 1.330	45.4	2.8	54.6	26.4


Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités c

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " des matériaux montant à la surface pour le
- " " " de cendres dans les matériaux montant à l

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 28
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

THE

...



FIG.

...

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	62.5	4.4
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	23.0	15.1
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	85.5	7.3
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	14.5	66.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		16.4
10. " " " " " " " " " " " " " "		Soufre 0.5
11. " " " " " " " " " " " " " "	Indice de combustible	2.34
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		2.38

Remarques.—Ce charbon renferme une quantité modérée de cendres naturelles, une grande proportion de schistes pauvres en cendres et une grande proportion de déchets très riches en cendres. On pourrait diminuer considérablement les cendres par lavage, mais les résultats seraient bien meilleurs si la proportion de schistes était plus faible. L'échantillon ne fut pas lavé, car il n'était pas assez considérable, mais la houillère a une laverie qui traite les menus et qui fait un produit suffisamment pauvre en cendres pour pouvoir être cokéfié avec succès.

On doit faire attention à ce fait: que les déchets provenant du lavage de ce charbon sont tout à fait combustibles bien que renfermant plus de 60% de cendres. En pratique on s'en sert régulièrement pour fournir de la vapeur à la laverie.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
	Mm.	Mm.	Mm.		
13.	6.34	3.16	4.75	49.2	18.1
14.	3.16	1.20	2.18	24.0	16.4
15.	1.20	0.64	0.92	14.7	15.4
16.	0.64	0.30	0.47	8.0	14.1
17.	0.30	0.173	0.24	6.5	12.8
18.	0.173	0.090	0.086	6.6	12.6

Remarques.—L'échantillon est du tout-venant et la quantité de menus n'est pas trop élevée si l'on tient compte de cette circonstance. Le charbon est d'une dureté moyenne seulement, et il est beaucoup plus friable que les matériaux renfermant les cendres.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1"		de 1/2" à 1"		Plus petit que 1/2"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif	} Non lavés.					
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des caisses						
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif			
26. Charbon lavé			
27. Schistes rejetés			
28. Autres produits			
29. Pertes			
30. Pertes %			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux		
32. Diminution en cendres.		
33. Diminution en soufre.		
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.		
Pouvoir calorifique des mâchefers à la chaudière.		
Pouvoir calorifique du combustible brut.		
Pouvoir calorifique du combustible lavé.		
Pouvoir calorifique du combustible brut.		
Pouvoir calorifique du combustible lavé.		

Remarques sur les tableaux C, D, et E. — A cause de la petitesse de l'échantillon on ne fit aucun lavage. La houillère a une laverie pour menus qu'on emploie dans la fabrication du coke.

CHARBON.—No. 34.

Localité.—Coleman, Alberta.

Houillères.—International Coal and Coke Co., Houillère de Denison, couche No. 2.


Echantillons.—28 sacs provenant de la mine No. 2. Le charbon choisi était du tout-venant de la mine pris dans des wagonnets alimentés par des chutes situées à 4,200 et 6,000 pieds à partir de l'entrée en galerie de la mine. Echantillonné le 10 mai 1908.

TABLEAU A.

Essais de densité.


Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.540	75.7	8.5	24.3	54.7
2. 1.420	67.2	7.9	32.8	43.3
3. 1.370	46.6	3.9	53.4	31.1
4. 1.320	23.5	2.0	76.5	24.5

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour les
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 34
APPENDICE I, VOL. III.

Qualité obtenue par grosseur
Qualité obtenue par grosseur
Qualité obtenue pour les diverses densités
Qualité obtenue à la surface pour les diverses densités

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



FIGURE 1. [Illegible text]

[Illegible text]

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	6258	19.8	0.4
26. Charbon lavé.....	4568	11.6	0.4
27. Schistes rejetés.....	1361	47.6
28. Autres produits.....	258
29. Pertes.....	71
30. Pertes % 1.1			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux...	73.2	96.3
32. Diminution en cendres.....	41.4	73.3
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	12.4
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	9.3
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	57.4
37. Indice du combustible brut.....	2.22
38. Indice du combustible lavé.....	2.35
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	6510
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7320

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats de cet essai furent assez satisfaisants bien que l'on puisse diminuer facilement encore les cendres dans une opération commerciale.

CHARBON.—No. 34 SP.

Localité.—Coleman, Alberta.

Houillère.—International Coal and Coke Co., Houillère de Denison, couche No. 4.

Echantillon.—Composé de 12 sacs; ont été pris sur la couche No. 4. Chacun d'eux provient d'un wagonnet venant des chutes situées respectivement à 790, 840, 1,140, 3,000 et 3,700 pieds de l'entrée. L'échantillon est du tout-venant, trié grossièrement à la main. Echantillonné le 10 mai 1908.

TABLEAU A.


Essais de densité.

	Densité de la solution	Cendres		Au fond	Cendres au fond
		A la surface	à la surface		
		%	%	%	%
1.	1.525.....	84.2	9.5	15.8	47.5
2.	1.420.....	60.1	6.0	39.9	31.2
3.	1.370.....	46.6	5.2	53.4	25.9
4.	1.320.....	26.2	3.3	73.8	20.6

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

THE ELEMENTS OF DESIGN

FOR THE STUDENT OF ARCHITECTURE




THE ELEMENTS OF DESIGN

THE ELEMENTS OF DESIGN

THE ELEMENTS OF DESIGN

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " des matériaux montant à la surface pour les
- de cendres dans les matériaux montant à la s

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

rés obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 34 S.P
APPENDICE I, VOL. III.

grosseur
grosseur
pour les diverses densités
tant à la surface pour les diverses densités

GRAVITY RESISTANCE

Point of the ...



Scale: 1 inch = 100 feet

FOR ...

The ...
 The ...
 The ...

2
 2
 2
 2
 2
 3


TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.

	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	56
32. Diminution en cendres	...
33. Diminution en soufre	...
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	...
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	...
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	...
37. Indice du combustible brut	...
38. Indice du combustible lavé	...
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	...
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	...

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet échantillon était trop petit, et les résultats des essais par densité trop pauvres pour que nous fîmes un essai de lavage.


**BASSIN DE WESTERN CROWSNEST PASS
OU DE ELK RIVER-FERNIE**



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des qualit

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QU

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par gros
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par gros
- △ " " " " des matériaux montant à la surface pou
- " " " " de cendres dans les matériaux montant

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

les qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 31
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
té par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE RESUMANT LES ESSAIS

L'ourrage des points obtenus



CHARTERED BY THE BOARD OF DIRECTORS

THE BOARD OF DIRECTORS

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

	Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
		Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19.	Charbon primitif.....	2441	17.4	1609	9.8	1955	9.0
20.	Charbon lavé.....	1900	8.4	1370	5.6	1651	4.6
21.	Schistes rejetés gros- siers.....	434	51.3	144	47.3	74	54.8
22.	Au fond des caisses.....	78	20.0	81	23.6
23.	Boues des jigs.....	51	11.2
24.	Boues des tables.....

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	6005	12.5	0.5
26. Charbon lavé.....	4921	6.2	0.5
27. Schistes rejetés.....	652	50.7
28. Autres produits.....	340
29. Pertes.....	92
30. Pertes % 1.5			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..	82.0	93.7
32. Diminution en cendres.....	50.4	109.2
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	7.9
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	5.3
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	59.8
37. Indice du combustible brut.....	2.53
38. Indice du combustible lavé.....	2.70
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	7370
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7950

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai de lavage peut être considéré comme satisfaisant, bien que les pertes soient plus élevées que dans une opération industrielle. Il faut remarquer que cet échantillon est un charbon tamisé, c'est-à-dire probablement meilleur que le tout-venant de la mine. Il est possible que le tout-venant convienne davantage au lavage surtout si on s'en sert pour la fabrication du coke dans lequel les cendres sont à éviter.

CHARBON.—No. 30.

Localité.—Michel, C.B.


Houillère.—Crowsnest Pass Coal Co., Mine Michel, No. 7.

Echantillon—150 sacs provenant d'une nouvelle mine qui était à l'époque en traçage. L'échantillon fut pris sur 15 wagonnets de mine



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob



DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS


POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- ◻ " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " des matériaux montant à la surface pour les
- " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 30
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
ce pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CHICAGO

venant de différents points de la mine. Le charbon avait passé sur une grille de 2" et avait été trié à la main sur une courroie. Echantillonné le 29 avril 1908.

TABLEAU A.
Essais de densité.

Densité de la Solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.525	89.3	6.0	10.5	55.6
2. 1.420	83.8	...	16.2	43.0
3. 1.370	80.3	4.3	19.7	42.0
4. 1.320	68.4	3.5	31.7	27.5

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	80.8	4.3
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	9.2	23.2
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	90.0	6.2
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	10.0	60.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste	...	11.9
10. " " " " " " " " " " " "	...	0.4
11. " " " " " " " " " " " "	...	2.90
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux	...	3.09

Remarques.—La proportion de cendres naturelles est modérée; il y a plutôt peu de charbon schisteux, qui par contre est riche en cendres; mais les déchets sont considérables, également très riches en cendres. On peut donc réduire considérablement les cendres par lavage.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
	Mm.	Mm.	Mm.		
13.	6.34	3.16	4.75	43.0	15.5
14.	3.16	1.20	2.18	16.4	10.3
15.	1.20	0.64	0.92	13.3	9.2
16.	0.64	0.30	0.47	9.4	8.4
17.	0.30	0.15	0.24	8.7	8.2
18.	0.173	0.000	0.086	9.2	9.6

Remarques.—Ce charbon est très semblable aux autres charbons du même bassin, mais il est un peu plus friable. On peut remarquer cependant que les catégories fines contiennent plus de cendres que les mêmes catégories des autres charbons du district.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grossseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2" poids total lbs.	Cendres %	de 1/2" à 1" Poids total lbs.	Cendres %	Plus petit que 1/2" Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.						
21. Schistes rejetés gros- sistes.						
22. Au fond des caisses.						
23. Boues des jigs.						
24. Boues des tables.						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.
26. Charbon lavé.
27. Schistes rejetés.
28. Autres produits.
29. Pertes.
30. Pertes %

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.
32. Diminution en cendres.
33. Diminution en soufre.
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.
37. Indice du combustible brut.
38. Indice du combustible lavé.
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats des essais préliminaires furent tels que nous considérâmes comme inutile un essai de lavage.

CHARBON.—No. 29.

Localité.—Michel, C.B.

Houillères.—Crowsnest Pass Coal Co., Houillère Michel, Mine No. 8.


Echantillons.—175 sacs provenant surtout du district No. 2, en un point où le front de travail se trouve environ 1,500 pieds de l'entrée du tunnel. L'échantillon a passé sur une grille de 2", et a été trié à la main par des gamins. Echantillonné le 28 avril 1908.





MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)




APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fax

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " des matériaux montant à la surface pour les di
- △ " " " de cendres dans les matériaux montant à la su

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

résultats obtenus par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 29
APPENDICE I, VOL. III

grosseur
grosseur
pour les diverses densités
à la surface pour les diverses densités

11-1-12
[Faint, illegible text]



[Faint, illegible text at the bottom of the page]

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.535.	89.7	4.6	10.3	
2. 1.415.	84.1	3.7	15.9	0
3. 1.375.	80.0	3.2	20.0	38.0
4. 1.325.	72.0	2.6	28.0	22.4

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.	80.0	3.2
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55.	10.0	17.7
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).	90.0	4.6
8. Déchets. Densité supérieure à 1.55.	10.0	60.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.		10.2
10. " " " " " " " " " "		Soufre 0.6
11. " " " " " " " " " "		Indice de combustible 2.72
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.		2.80

Remarques.—Le charbon est semblable à celui du Coal Creek, mais les schistes sont extrêmement pauvres en cendres. Comme une grande proportion d'impuretés se trouve dans les déchets le charbon se laverait bien si on y était obligé.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	31.0	14.9
14.	3.16	1.20	2.18	16.9	13.1
15.	1.20	0.64	0.92	14.0	11.5
16.	0.64	0.30	0.47	11.0	9.5
17.	0.30	0.173	0.24	12.0	7.6
18.	0.173	0.000	0.086	16.1	6.7

Remarques.—D'aspect ce charbon est encore plus friable que les échantillons du Coal Creek, mais dans l'ensemble il leur ressemble beaucoup, le charbon propre étant beaucoup plus tendre que les matériaux donnant les cendres.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grossiers.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		Cendres	de 1/2" à 1"		Cendres	Plus petit que 1/2"	
	Poids total	Cendres		Poids total	Cendres		Poids total	Cendres
	lbs.	%	%	lbs.	%	lbs.	%	
19. Charbon primitif.								
20. Charbon lavé.								
21. Schistes rejetés gros- siers.								
22. Au fond des caisses.								
23. Botes des jigs.								
24. Botes des tables.								

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	de ce
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %		

TABLEAU E.

**Résumé des résultats des lavages au point de vue
valeur des combustibles.**

31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats
minaires furent tels, que nous jugeâmes inutile un essai de l

CHARBON.—No. 51.

Localité.—Hosmer, C.B.

Houillère.—Hosmer Mines Ltd., Mine Hosmer, couch

Echantillon.—45 sacs provenant de la veine No. 2
l'intérieur le long du travers plan principal et à 740 pieds
charbon est du tout-venant, sans aucun triage à la mine.
pendant enlevé à la main les morceaux d'ardoise de plu
d'envoyer l'échantillon aux essais de laboratoire. Echa
juillet 1909.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond
	%	%	%
1. 1.554.....	86.0	8.4	14.0
2. 1.440.....	67.3	6.6	32.7
3. 1.378.....	55.8	4.6	44.2
4. 1.340.....	31.9	3.5	68.1

ux).

$\%$	$\%$
de cendres	de soufre
.....
.....
.....
.....
.....

int de vue de la

$\%$	Rapport à l'étalon.
steux..
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

résultats des essais préliminaires de lavage.


er, couche No. 2.

e No. 2 à 1,600 pieds à 400 pieds vers le sud. Le minerai est de plus de $1\frac{1}{2}\%$, avant lavage. Echantillonné le 24

Au fond	Cendres au fond
$\%$	$\%$
14.0	54.7
32.7	35.5
44.2	29.5
68.1	22.6

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUA

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par gross
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par gross
- " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 51
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
é par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

Le graphique ci-dessous illustre les variations de la qualité de l'air au cours de la journée.



11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h - 18h - 19h - 20h - 21h - 22h - 23h - 24h

POURCENTAGE de TSP dans les QUALITÉS

Les courbes ci-dessous

Le graphique ci-dessous illustre les variations de la qualité de l'air au cours de la journée. Il permet de voir que la qualité de l'air est généralement meilleure le jour et plus mauvaise la nuit. Les courbes ci-dessous illustrent les variations de la qualité de l'air au cours de la journée.

10
20
21
22
23
24

TABLEAU D.

Resultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif			
26. Charbon lavé			
27. Schistes rejetés			
28. Autres produits			
29. Pertes			
30. Pertes %			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux		
32. Diminution en cendres		
33. Diminution en soufre		
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière		
37. Indice du combustible brut		
38. Indice du combustible lavé		
39. Pouvoir calorifique du combustible brut		
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé		

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon.

CHARBON.—No. 52.

Localité.—Hosmer, C.B.

Houillère.—Hosmer Mines Ltd., Mine Hosmer, Couche No. 6.

Echantillon.—45 sacs provenant de la couche No. 6, 3, à 355 pieds de l'entrée du travers-banc principal et à 450 pieds au sud. Le charbon est du tout-venant sans nettoyage à la mine, on a enlevé simplement les morceaux d'ardoise plus gros que $1\frac{1}{2}$ " avec l'intention d'envoyer l'échantillon au laboratoire pour les essais. Echantillonné en juillet 1909.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	à la surface	Cendres		Cendres au fond
		à la surface	Au fond	
1. 1.550	86.2	7.0	13.8	59.9
2. 1.426	79.9	5.5	20.1	43.1
3. 1.375	69.0	4.2	31.0	33.4
4. 1.325	57.1	3.9	42.9	24.3

1111




1111

1111

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues



DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS


POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " des matériaux montant à la surface pour le
- △ " " " de cendres dans les matériaux montant à la

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 52
APPENDICE I, VOL. III.

Qualité par grosseur
Qualité par grosseur
Qualité pour les diverses densités
Qualité flottant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE RESUME DES ESSAIS

Forme des courbes de charge



FORME EN FACE DE L'INDICATEUR DE CHARGE

Essai N° 1

Les courbes des différents essais ont été tracées sur le même graphique. Les ordonnées sont les charges et les abscisses les déplacements. Les courbes sont tracées dans le sens de la charge. Les points de rupture sont indiqués par des points noirs.

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes.

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	69.0	4.2
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	17.2	18.2
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	86.2	7.0
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	13.8	52.6
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		12.4
10. " " " " " " " Soufre		0.6
11. " " " " " " " Indice de combustible		2.42
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		

Remarques.—Cet échantillon doit être rapproché des échantillons 51 et 53, qui furent pris à la même époque dans d'autres couches. A mesure que la profondeur augmente, la proportion de charbon bon et utilisable augmente, et les cendres diminuent. Les déchets qui étaient élevés dans le 51, deviennent faibles dans le 53.

Tous ces charbons peuvent s'améliorer par lavage, mais à mesure que les travaux s'approfondiront, il est probable que le lavage deviendra inutile, à moins que l'on veuille fabriquer un coke de première qualité.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamais maximum Mm.	Tamais minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de cet échantillon.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total	Cendres %	Poids total	Cendres %	Poids total	Cendres %
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés grossiers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—On n'a pas jugé utile de laver cet échantillon.

CHARBON.—No. 53.

Localité.—Hosmer, C.B.

Houillère.—Hosmer Mines, Ltd., Mine Hosmer, Couche No. 8.*

Echantillons.—10 sacs provenant de la couche No. 8 à 3,790 pieds de l'entrée du travers-banc principal et à 85 pieds vers le sud. Le charbon était du tout-venant sans aucun nettoyage à la mine. Nous avons cependant enlevé à la main les morceaux d'ardoise de plus de 1½", avant d'envoyer l'échantillon aux essais de laboratoire. Echantillonné le 24 juillet 1909.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.554.....	93.6	3.9	6.4	56.2
2. 1.421.....	90.8	3.3	9.2	46.6
3. 1.375.....	87.9	2.9	12.1	37.2
4. 1.325.....	81.7	2.7	18.3	28.3

*A l'époque où cet échantillon fut prélevé, la couche No. 8 était la plus profonde et en même temps la plus élevée au point de vue stratigraphique de toutes celles qui étaient suffisamment exploitées pour permettre l'échantillonnage. Mais depuis cette époque la couche No. 9 a été ouverte, et on s'est aperçu qu'elle donnait un charbon d'une qualité meilleure que les 3 couches échantillonnées.


[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list or a series of entries, possibly related to a library or archival collection. Some faint words like "University" and "Chicago" are visible.]

[Vertical text on the left margin, likely a page number or a reference code.]

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QU

Légende : Symboles .

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par groupe
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par groupe
- " " " " des matériaux montant à la surface pourcentage
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 53
APPENDICE I, Vol. III.

Qualités obtenues par grosseur
Qualité par grosseur
Qualité par surface pour les diverses densités
Qualité au montant à la surface pour les diverses densités

THE GREAT EASTERN RAILROAD

Map of the Eastern States



Map of the Eastern States

THE GREAT EASTERN RAILROAD

Map of the Eastern States


The map shows the route of the Great Eastern Railroad, which is a major transportation artery in the Eastern United States. The route is depicted by a solid line, with several branches extending to various parts of the region. The map includes a grid of latitude and longitude lines, and labels for major cities and geographical features. The railroad route starts in the northeast and extends southward and westward, connecting major population centers and industrial hubs.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUA

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- ◻ " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " " des matériaux montant à la surface pourcentage de cendres dans les matériaux montant à la surface

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.




les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 27
APPENDICE I, Vol. III.

par grosseur
é par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

PHYSICS DEPARTMENT



PHYSICS DEPARTMENT

Remarques.—Le charbon est pauvre en cendres naturelles et ne contient que peu de schistes, assez riches d'ailleurs en cendres. Les déchets sont en proportion assez élevées avec une quantité moyenne de cendres. On pourrait donc améliorer nettement ce charbon par lavage, si les circonstances le justifient, mais dans les conditions actuelles ce traitement n'est pas nécessaire à moins, qu'on ne veuille fabriquer un coke de première qualité. Le charbon est dans l'ensemble un des meilleurs de toute la série.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	38.1	15.5
14.	3.16	1.20	2.18	15.8	8.9
15.	1.20	.64	0.92	14.7	7.4
16.	0.64	0.30	0.47	10.7	7.0
17.	0.30	0.173	0.24	10.4	5.7
18.	0.173	0.000	0.086	10.3	7.6

Remarques.—Ce charbon contient une grande proportion de menus qui sont relativement pauvres en cendres. Il est donc évident que le charbon propre est beaucoup plus friable que les matériaux donnant les cendres.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif	} Non lavés.					
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des caisses						
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						


TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif
26. Charbon lavé
27. Schistes rejetés
28. Autres produits
29. Pertes
30. Pertes %

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




Légende : tuboles

- Courbe montrant les quantités relatives des : s qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres d : que qualité par grosseur
- " " " " des matériaux : tant à la surface pour les c
- de cendres dans les matériaux montant à la s

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 26
APPENDICE I, VOL. III.

grosseur
pour les diverses densités
obtenues par flottation
tant à la surface pour les diverses densités

RAILROADS AND CANALS OF THE STATE

STATE OF NEW YORK



THE STATE ENGINEER HAS THE HONOR TO ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE ABOVE DRAWING OF THE RAILROADS AND CANALS OF THE STATE, AS SUBMITTED BY THE SEVERAL COMPANIES AND INDIVIDUALS CONCERNED, AND TO CERTIFY THAT THE SAME ARE CORRECTLY DRAWN AND ACCORDING TO THE ACTS OF THE LEGISLATURE IN THAT BEHALF PASSED.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	40.2	16.5
14.	3.16	1.20	2.18	13.8	11.7
15.	1.20	0.64	0.92	12.2	10.0
16.	0.64	0.30	0.47	9.3	9.0
17.	0.30	0.173	0.24	10.9	7.6
18.	0.173	0.000	0.086	13.6	7.4

Remarques.—La proportion de menus est très grande. La faible proportion de cendres dans les menus indique que le charbon est beaucoup plus friable que les matériaux donnant les cendres. La quantité de cendres dans les gros morceaux est extraordinairement élevée si on tient compte de l'analyse de l'échantillon total.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1"		Plus petit que 1/2" Poids total lbs.	Cendres %
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %		
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).


	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....			
26. Charbon lavé.....			
27. Schistes rejetés.....			
28. Autres produits.....			
29. Pertes.....			
30. Pertes %			

TABLEAU E.


Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....		
32. Diminution en cendres.....		
33. Diminution en soufre.....		
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....		
37. Indice du combustible brut.....		
38. Indice du combustible lavé.....		
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....		
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....		

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats de l'essai préliminaires furent tels que nous jugeâmes inutile de laver cet échantillon.



BASSIN HOULLER DE CASCADE



CHARBON. — No. 25.

Localité.—Cascade coal field, Canmore, Alberta.

Houillères.—H. W. McNeil Co., Old Mine No. 1.

Echantillons.—150 sacs provenant des travaux de l'est de la vieille mine. L'échantillon à sa sortie de la mine fut tamisé, et le gros, à peu près $\frac{1}{4}$ de l'ensemble, fut trié à la main. Ces gros morceaux retournèrent ensuite avec le menu et l'ensemble fut mis en sacs. On peut donc dire que l'échantillon est formé de 75% de tout-venant et de 25% de morceaux choisis à la main. Échantillonné le 22 avril, 1908.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres		Au fond	Cendres au fond
		à la surface	à la surface		
1. 1.525	84.3		3.4	15.7	48.6
2. 1.400	83.0			17.0	
3. 1.380	75.4		2.1	24.6	38.0
4. 1.320	67.3		2.0	32.7	28.7

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	74.5%	2.5%
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	9.5	13.2
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	84.0	3.7
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	16.0	50.6
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		12.3
10. " " " " " " " " " "		Soufre 0.8
11. " " " " " " " " " "		Indice de combustible 4.10
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		5.12

Remarques.—Les cendres naturelles dans ce charbon sont très élevées, et la quantité de charbons schisteux est modérée avec une proportion plutôt élevée de cendres. Il y a beaucoup de déchets mais pauvres en cendres, on pourrait donc améliorer beaucoup le charbon par lavage attendu qu'une grande partie des cendres se trouvent dans les déchets. Ce charbon est de nature anthraciteuse, mais ce n'est pas du tout un vrai anthracite.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum MM.	Tamis minimum MM.	Moyenne MM.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	0.34	3.16	4.75	42.0	12.9
14.	3.16	1.20	2.18	18.7	12.0
15.	1.20	0.64	0.92	14.5	10.4
16.	0.64	0.20	0.47	9.6	10.3
17.	0.30	0.173	0.24	8.5	8.7
18.	0.173	0.060	0.086	6.7	8.3

Remarques.—La proportion décroissante de cendres dans les catégories fines indique que le charbon est plus friable que les matériaux renfermant les cendres, on s'en rend compte mieux que l'échantillon renfermait une

grande quantité de menus de tamisage qui ordinairement sont riches en cendres. Dans ce cas la proportion de menus n'est pas trop grande et leur impureté n'est pas extraordinairement élevée. Le charbon est dur et résiste assez bien aux manipulations et au transport.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

	de 1" à 1"	de 1" à 1"	Plus petit que 1"			
Charbon brut et ses dérivés	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif	2275	13.4	2045	9.5	2540	9.2
20. Charbon lavé	1863	6.8	1761	5.0	1643	5.8
21. Schistes rejetés grossiers	360	59.8	189	51.5	142	44.4
22. Au fond des caisses	38	16.6	90	29.5
23. Boues des jigs	12
24. Boues des tables	330	6.4

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	6860	12.3	0.8
26. Charbon lavé	5597	5.9	0.7
27. Schistes rejetés	691	54.1	...
28. Au, res produits	481
29. Pertes	91
30. Pertes % 1.3

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	81.5	97.0
32. Diminution en cendres	52.0	62.7
33. Diminution en soufre	12.5	...
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	9.0	...
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	13.1	...
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	43.2	...
37. Indice du combustible brut	4.10	...
38. Indice du combustible lavé	4.80	...
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	7340	...
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	8000	...


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut assez satisfaisant et le charbon lavé s'est montré nettement supérieur au charbon brut aussi bien dans les essais chimiques que dans le traitement pratique.

...

...

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues



DIAMÈTRE MOYEN en m./m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS


POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseurs
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseurs
- " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 25
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

THE ... OF ...



THE ... OF ...

...

...

...

CHARBON.—No. 33 M.

Localité.— Bassin houiller de Cascade, Banff, Alberta.

Houillère.— Houillère de Bankhead.

Echantillons. Ce charbon est un mélange de deux grosseurs de charbon sec et propre, provenant de la laverie de Bankhead.

60 sacs sont du charbon "noisette" provenant des silos. Ce charbon fut abattu entre le 18 et le 20 avril 1908, et a reçu le traitement habituel c'est-à-dire qu'il a passé à travers une grille de $\frac{3}{4}$ " et est resté sur une grille de $\frac{1}{16}$ "; les schistes ont été ensuite été enlevés par un nettoyeur Emery.

60 sacs de "grenaille" No. 1 ont été pris dans les silos comme précédemment. Cette grosseur a passé à travers des grilles $\frac{3}{16}$ "; ce charbon n'a pas été nettoyé à l'appareil Emery. Echantillonné le 21 avril 1908.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface %	Cendres		Cendres au fond %
		à la surface %	Au fond %	
1. 1.510	78.3	6.2	21.7	45.7
2. 1.430	73.9	4.6	26.1	41.9
3. 1.375	58.0	2.7	42.0	34.6
4. 1.340	42.3	2.0	57.7	24.0

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

5.	Bon charbon, densité inférieure à 1.375	Rendement %	58.0	Cendres %	2.7
5.	Charbon à lits schisteux densité 1.375 à 1.55		21.0		17.2
7.	Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)		79.0		6.0
8.	Déchets Densité supérieure à 1.55		21.0		46.0
9.	Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.				14.1
10.	" " " " " " " " " " " "			Soufre	0.6
11.	" " " " " " " " " " " "	Indice de combustible			5.80
12.	Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.				6.51

Remarques.—Les solutions lourdes employées dans ces recherches correspondent au charbon bitumineux, et sont plutôt trop légères pour les "thracites" comme ceux de Bankhead. Il serait donc plus juste de prendre 1.30 comme la limite entre le charbon et les déchets de ces mines. Le charbon flottant, c'est-à-dire utile, s'élèverait à 83% et les cendres à 7½ en même temps les déchets entraîneraient 50% de cendres.

Ce charbon s'améliorerait beaucoup par lavage, ou par un traitement analogue, attendu que les cendres naturelles sont peu abondantes et que la quantité de déchets est grande mais relativement pauvre en cendres.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	77.9	14.8
14.	3.16	1.20	2.18	12.2	11.9
15.	1.20	0.64	0.92	5.4	11.7
16.	0.64	0.30	0.47	2.2	10.0
17.	0.30	0.173	0.24	1.5	15.3
18.	0.173	0.000	0.086	0.8	18.8

Remarques.—L'échantillon est un charbon nettoyé et tamisé, et par conséquent la quantité de menus produite dans un broyage de $\frac{1}{4}$ " est petite. La grande quantité de cendres dans les menus indique probablement la présence dans l'échantillon d'un peu de poussier fin provenant du charbon primitif.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de $1''$ à $\frac{1}{2}''$		de $\frac{1}{2}''$ à $\frac{1}{4}''$		Plus petit que $\frac{1}{4}''$	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....	4387	14.6	1940	12.7	552	12.0
20. Charbon lavé.....	3890	8.9	1588	7.3	309
21. Schistes rejetés grossiers.....	438	57.2	164	56.4	36
22. Au fond des caisses.....	50	37.0	125	38.0
23. Boues des jigs.....	81	29.7
24. Boues des tables.....	35	13.1

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	6879	14.1	0.6
26. Charbon lavé.....	5787	8.9	0.6
27. Schistes rejetés.....	638	55.4
28. Autres produits.....	293
29. Pertes.....	161
30. Pertes % 2.3

TABLEAU E

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....	84.0	106.2
32. Diminution en cendres.....	36.9	67.4
33. Diminution en soufre.....	0.0
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	6.7
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....	14.1
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....	36.7
37. Indice du combustible brut.....	5.80
38. Indice du combustible lavé.....	6.29
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	7270
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7760

1911




1911

1911

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités obtenues




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " des matériaux montant à la surface pour le
- △ " " " de cendres dans les matériaux montant à la

ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 23M
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE

Plan de la ville de ...



PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE


PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE

Plan de la ville de ...


Original
 Le plan ci-dessus a été dressé par l'architecte ...
 et approuvé par le conseil municipal le ...
 en vertu de la loi du ...

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Dans le lavage de cet échantillon nous avons essayé délibérément de travailler avec une densité légèrement supérieure à celle que l'on choisit ordinairement pour le charbon bitumineux. Il en résulte que le rendement en charbon lavé est un peu plus élevé que celui qu'indiquent les essais préliminaires du tableau A. Le charbon lavé contient également plus de cendres. Les résultats de ces essais furent également un peu affectés par la perte accidentelle d'une quantité considérable de poussier très fin. Comme ce poussier ne peut s'utiliser en pratique que dans la fabrication des briquettes, il est probable que nos résultats ne diffèrent pas beaucoup de ceux que donnerait un lavage industriel.

Nous devons faire remarquer que cet échantillon a déjà été traité dans une laverie sèche. L'amélioration est donc beaucoup moindre que celle que l'on aurait obtenue si on avait pu traiter le tout-venant de la mine.




VALLÉE DE LA SIMILKAMEEN
CHARBONS DE GRANITE CREEK





GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités o



DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS


POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour le
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à l

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. Ex. 1
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

RESOURCES AND DEVELOPMENT



UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

RESOURCES AND DEVELOPMENT

RESOURCES AND DEVELOPMENT
UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

CHARBON.—No. EX. 1.

Localité.—Granite Creek, district de Princeton, C.B.

Houillères.—Tunnel de Prospection, No. 1.

Echantillons.—L'échantillon d'environ 150 livres fut prélevé par le Dr. Porter en juin 1908, à l'extrémité du tunnel, et représente d'une façon correcte le fonds d'attaque exploitable environ à 100 pieds à partir de la surface, mais ce charbon peut s'améliorer légèrement en profondeur.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
	%	%	%	%
1. 1.530.....	91.0	8.1	9.0	55.7
2. 1.410.....	87.0	6.9	13.0	48.1
3. 1.370.....	83.5	5.7	16.5	43.7
4. 1.320.....	52.5	3.4	47.5	21.1

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
	%	%
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.....	84.0	5.9
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55.....	7.5	25.0
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).....	91.5	8.2
8. Déchets Densité supérieure à 1.55.....	8.5	56.7
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.....		12.3
10. " " " " " " " " Soufre		1.60
11. " " " " " " " " Indice de combustible		
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....		

Remarques.—Les cendres naturelles sont légèrement plus élevées que d'habitude, mais cela peut provenir de ce que l'échantillon a été pris dans un tunnel de prospection descendant et relativement près de la surface. Le charbon schisteux et les déchets sont en quantité relativement faible, mais ils renferment beaucoup de cendres.

Ces charbons se laveraient bien, mais les meilleurs résultats ne s'obtiendraient qu'en abaissant la limite de déchets jusqu'à une densité légèrement inférieure à 1.55.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
	Mm.	Mm.	Mm.		
13.	6.34	3.16	4.75
14.	3.16	1.20	2.18
15.	1.20	0.64	0.92
16.	0.64	0.30	0.47
17.	0.30	0.173	0.24
18.	0.173	0.000	0.086

Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories étant donné que l'échantillon a été pris trop près de la surface

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 3/4"		Plus petit que 3/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des caisses	Non lavés.					
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif			
26. Charbon lavé		12.3	
27. Schistes rejetés		7.9	
28. Autres produits			
29. Pertes			
30. Pertes %			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	85.0	92.9
32. Diminution en cendres		
33. Diminution en soufre	35.7	103.8
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière		
37. Indice du combustible brut		
38. Indice du combustible lavé	1.06	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut		
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé		


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut fait sur une petite échelle, et bien que les résultats puissent être considérés comme satisfaisants, il est certain qu'on obtiendrait un meilleur résultat dans une opération industrielle.

CHARBON.—No. EX. 2.

Localité.—Granite Creek, Princeton, District de C.B.


Houillère.—Tunnel de Prospection, No. 2.

Echantillon.—Cet échantillon d'environ 150 pieds fut prélevé par le Dr. Porter en juin 1908, à l'extrémité du tunnel, et représente d'une façon correcte la couche exploitable environ 100 pieds de la surface. Le charbon est cependant légèrement décomposé et s'améliorerait sans doute en profondeur.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à

ES SAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. Ex. 2
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	À la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.525	89.1	8.6	10.9	55.5
2. 1.410	82.5		17.5	
3. 1.365	75.0	5.9	25.0	38.6
4. 1.320	36.0	3.9	64.0	19.3

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.	77.9	6.2
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	12.1	24.8
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	90.0	8.8
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	10.0	60.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.		14.0
10. " " " " " " " " " "		Soufre 1.9
11. " " " " " " " " " "	Indice de combustible	1.65
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		

Remarques.—Les cendres naturelles sont légèrement élevées. Les cendres et les déchets sont en quantité modérément faible, mais sont riches en cendres. Le charbon se laverait bien, mais la limite de densité de 1.55 pour les déchets est probablement élevée étant donné la grande quantité de cendres que renferment les schistes.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75		
14.	3.16	1.20	2.18		
15.	1.20	0.64	0.92		
16.	0.64	0.30	0.47		
17.	0.30	0.173	0.24		
18.	0.173	0.086	0.086		

Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grossiers.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés gros- siers						
22. Au fond des caisses						
23. Banes des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.	14.0	1.9
26. Charbon lavé.	10.4	1.8
27. Schistes rejetés		
28. Autres produits		
29. Pertes.		
30. Pertes %		

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..	90.0	100.0
32. Dim. action en cendres.....	25.7	84.6
33. Diminution en soufre.....	5.3
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....	1.65
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut fait sur une petite échelle et bien qu'il ait donné des résultats satisfaisants il est probable qu'on obtiendrait en pratique des chiffres encore meilleurs surtout si l'on faisait une plus grande quantité de déchets.

CHARBON.—No. EX. 3.

Localité.—Granite Creek, district de Princeton, C.B.

Houillère.—Tunnel de Prospection No. 4.

Echantillon.—Cet échantillon d'environ 150 livres a été prélevé par le Dr. Porter en juin, 1908, à l'extrémité du tunnel environ à 150 pieds de la surface. Le charbon est pendant légèrement décomposé et s'améliorerait sans doute en profondeur.


TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
	%	%	%	%
1. 1.525.....	87.0	11.4	13.0	51.0
2. 1.400.....	73.4	9.7	26.6	36.4
3. 1.365.....	61.1	6.6	38.9	30.6
4. 1.320.....	37.0	3.7	63.0	24.4

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

les qualités obtenues par grosseur et par flottation.




les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

CHARBON No. Ex.
APPENDICE I, VOL. III

GRAPHIQUE DES RESEAUX DE LA FRANCE

1. Les réseaux de la France



1. Les réseaux de la France

TABLEAU DES RESEAUX DE LA FRANCE

1. Les réseaux de la France

2. Les réseaux de la France

3. Les réseaux de la France

4. Les réseaux de la France

5. Les réseaux de la France

6. Les réseaux de la France

7. Les réseaux de la France

8. Les réseaux de la France

9. Les réseaux de la France

10. Les réseaux de la France

TABLEAU D.

Resultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif
26. Charbon lavé	16.6
27. Schistes rejetés	13.9
28. Autres produits
29. Pertes
30. Pertes %

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux....	90.0	102.2
32. Diminution en cendres	13.2	83.4
33. Diminution en soufre
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
36. Diminution des mâchefers à la chaudière
37. Indice du combustible brut	1.62
38. Indice du combustible lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut fait sur une très petite échelle, et bien qu'il ait donné des résultats satisfaisants il est probable qu'une opération industrielle donnerait de meilleurs chiffres encore. Cette remarque est d'autant plus juste que l'échantillon a été pris près de la surface et est probablement plus friable et plus sale qu'il ne convient. La ligne de démarcation entre les schistes et les déchets est également un peu trop élevée pour ce charbon.

BASSIN DE NICOLA VALLEY




TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75	72.0	12.1
14.	3.16	1.20	2.18	11.2	12.9
15.	1.20	0.64	0.92	6.9	12.4
16.	0.64	0.30	0.47	3.6	12.6
17.	0.30	0.173	0.24	3.1	14.0
18.	0.173	0.000	0.086	3.2	16.5

Remarques.—Ce charbon a une friabilité remarquablement petite, c. moins en ce qui concerne la production de poussière. D'un autre côté les gros morceaux n'ont pas une résistance extraordinairement élevée; il a un aspect de poix très prononcé et il renferme une quantité très considérable de résine jaune. Les déchets sont plus friables que le charbon qui, pris dans l'ensemble, résiste très bien au transport et à l'écrasement.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grosseurs.

	Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2" Poids total lbs.	Cendres %	de 1/2" à 1/4" Poids total lbs.	Cendres %	Plus petit que 1/4" Poids total lbs.	Cendres %
19.	Charbon primitif	3635	13.4	1702	13.4	498	15.3
20.	Charbon lavé	3201	9.5	1426	9.3	445	11.3
21.	Schistes rejetés gros- siers	361	48.0	156	36.3	36	63.9
22.	Au fond des caisses	69	43.7	105
23.	Boues des jigs	12	27.5
24.	Boues des tables	13

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).


	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre	
25.	Charbon primitif	5835	14.1	0.9
26.	Charbon lavé	5072	10.0	0.9
27.	Schistes rejetés	553	45.8
28.	Autres produits	199
29.	Pertes	11
30.	Pertes % 0.2



PLANTA DE LA SIERRA DE...

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 22M
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE REPRÉSENTANT LES ÉVALUATIONS

Évaluation des risques



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS


Les résultats de l'évaluation des risques sont présentés dans le graphique ci-dessus. On observe que la probabilité de survenue d'un événement de risque augmente avec le niveau de risque, jusqu'à atteindre un maximum, puis diminue. Cette courbe en cloche illustre la relation entre le niveau de risque et la probabilité d'occurrence d'un événement de risque.

TABLEAU E.


**Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.**

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	87.0	95.7
32. Diminution en cendres	29.1	92.0
33. Diminution en soufre	0.0	
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	7.7	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	2.3	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	25.9	
37. Indice du combustible brut	1.20	
38. Indice du combustible lavé	1.26	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	6510	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7010	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai donna d'assez bons résultats: la diminution en cendres et le rendement en charbon lavé étant presque aussi élevés que l'indiquent les essais préliminaires. Il est possible cependant que l'on obtienne de meilleurs produits notamment sur les charbons menus en travaillant sur une échelle industrielle.




BASSIN HOULLER DE WHITEHORSE, T.Y.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités ob

DIAMÈTRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à

ES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. E.F. 31
APPENDICE I, Vol. III.

par grosseur
par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités




TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4" lbs.	Cendres %
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %		
19. Charbon primitif.....	} Non lavés.					
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....						
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	115	17.0	0.5
26. Charbon lavé.....	93	13.8	0.5
27. Schistes rejetés.....	17	43.5
28. Autres produits.....
29. Pertes.....	5.0
30. Pertes % 4.3

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la
valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux...	81.0	103.8
32. Diminution en cendres.....	18.8	68.8
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	6.1
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....	2.32
38. Indice du combustible lavé.....	2.28
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	6700
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7110

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—A cause de la petitesse de l'échantillon on fut obligé de laver ce charbon dans un appareil de petit modèle, et les résultats ne furent pas satisfaisants, ce qui semble dû à l'impossibilité d'ajuster exactement les lits des jigs sur un aussi petite échelle. Il en résulte que les cendres particulièrement dans les charbons compris entre 3/8" et 1/2" sont trop élevées et le rendement total est trop grand. On obtiendrait certainement un bien meilleur résultat dans une laverie industrielle bien qu'en mettant les choses au mieux, le charbon ne soit pas du tout facile à traiter.




[Illegible vertical text]

[Illegible text at the bottom of the page]

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ESSAIS

Pourcentage des qualités de




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " des matériaux montant à la surface pour les
- △ " " " " de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. Ex. 32
APPENDICE I VOL. III.

par grosseur
par grosseur
ce pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

GRAVITY RECORD FOR 1904

Station No. 1000



GRAVITY RECORD FOR 1904

1904

Name of Station
 Name of Observer
 Name of Assistant
 Name of Recorder
 Name of Engineer

CHARBON.—No. EX. 32.

Localité.—Whitehorse, Territoire du Yukon.

Houillère.—Whitehorse Pass and Yukon Railway Co., Mine Tantalus.

Echantillon.—Quatre sacs de la couche moyenne de la mine Tantalus tous les déchets, ardoises et pierres de plus de 1" ayant été enlevés par triage à la main, et échantillonnés ainsi que les Nos. EX 31 et 33; ont été pris par un membre du personnel permanent de la commission géologique. Les conditions de transport empêchèrent d'envoyer un gros échantillon à Montréal.

TABLEAU A.

Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.545.....	72.4	11.6	27.6	46.4
2. 1.415.....	38.0	7.1	62.0	30.0
3. 1.375.....	23.1	5.2	76.9	27.0
4. 1.325.....	5.1	2.5	94.9	22.6

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375.....	23.0 %	5.2 %
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55.....	50.5	14.7
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6).....	73.5	11.7
8. Déchets Densité supérieure à 1.55.....	26.5	46.8
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste.....		19.2
10. " " " " " " " " Soufre		0.5
11. " " " " " " " " Indice de combustible		2.03
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux.....		

Remarques.—Le charbon a beaucoup de cendres naturelles et de grandes proportions de charbons schisteux et de déchets pauvres en cendres. On pourrait le laver facilement jusqu'à environ 15% et peut-être efficacement jusqu'à 11% de cendres; en dessous, la perte serait probablement excessive.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75
14.	3.16	1.20	2.18
15.	1.20	0.64	0.92
16.	0.64	0.30	0.47
17.	0.30	0.173	0.24
18.	0.173	0.000	0.086

Remarques.—On n'a fait aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.



MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)



APPLIED IMAGE Inc

1653 East Main Street
Rochester, New York 14609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fax

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différents grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1½"		de 1" à 1½"		Plus petit que 1½"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....	Non lavés.					
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	149	19.2	0.5
26. Charbon lavé.....	114	14.0	0.4
27. Schistes rejetés.....	32	45.8
28. Autres produits.....
29. Pertes.....	3
30. Pertes % 2.0			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux ..	76.5	104.0
32. Diminution en cendres.....	27.1	83.5
33. Diminution en soufre.....	20.0
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	12.0
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....	2.03
38. Indice du combustible lavé.....	2.35
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	6310
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	7070


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai fut plus satisfaisant que celui effectué sur la couche supérieure E.X. 31, et dans l'ensemble il donna d'aussi bons résultats qu'on pouvait espérer étant donné qu'on avait si peu de matériaux.

CHARBON.—No. EX. 33.

Localité.—Whitehorse, Territoire du Yukon.

Houillères.—Whitehorse Pass and Yukon Railway Co., Mine Tantalus.


Echantillons.—4 sacs de la couche inférieure de la mine Tantalus; tous les déchets, ardoises et pierres de plus de 1½" ayant été enlevés par triage à la main et échantillonnés ainsi que les Nos. 31 et 32; ont été pris par un membre permanent de la commission géologique. Les conditions de transport empêchèrent d'envoyer un gros échantillon à Montréal.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- " " " " " des matériaux montant à la surface pour
- △ " " " " " de cendres dans les matériaux montant à

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



LES QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. Ex 33
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur:
par grosseur
surface pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

TABLEAU A.
Essais de densité.

Densité de la solution	A la surface	Cendres à la surface	Au fond	Cendres au fond
1. 1.560	78.4	8.6	21.6	40.8
2. 1.410	66.0	6.5	34.0	34.6
3. 1.275	52.8	5.3	47.2	26.8
4. 1.25	29.6	3.6	70.4	20.0

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	53.0	5.3
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	24.7	15.3
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	77.7	8.5
8. Déchets Densité supérieure à 1.55	22.3	40.0
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		16.2
10. " " " " " " " " " "		Soufre 0.5
11. " " " " " " " " " "	Indice de combustible	2.02
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux		

Remarques.—Cette couche contient une plus grande proportion de bon charbon et moins de schistes que les autres couches échantillonnées. Les déchets également sont pauvres en cendres. On pourrait améliorer par lavage, mais on n'obtiendrait des résultats sensibles qu'au prix de grandes pertes.

TABLEAU B.
Essais aux tamis.

	Tamis maximum	Tamis minimum	Moyenne	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	4.75		
14.	3.16	1.20	2.18		
15.	1.20	0.64	0.92		
16.	0.64	0.30	0.47		
17.	0.30	0.173	0.24		
18.	0.173	0.000	0.086		

Remarques.—On ne fit aucune analyse des diverses catégories de ce charbon.

TABLEAU C.
Résultat du lavage sur différents grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif						
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des caisses						
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

Cet échantillon est lavé sur une très petite échelle.

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....	154	16.2	0.5
26. Charbon lavé.....	128	12.7	0.5
27. Schistes rejetés.....	21	50.1
28. Autres produits.....
29. Pertes.....	5
30. Pertes % 3.2.


TABLEAU E.


Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux..	83.0	106.8
32. Diminution en cendres.....	21.6	66.9
33. Diminution en soufre.....	0.0
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....	6.2
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....	2.02
38. Indice du combustible lavé.....	2.11
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....	6790
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....	8210

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai ne fut pas satisfaisant pour les mêmes raisons que nous avons déjà données pour E.X. 31. Si nous avions eu du charbon en quantité suffisante pour répéter l'essai, il est fort possible que nous ayons obtenu de meilleurs résultats en rejetant un peu plus de déchets. Il est certain qu'en pratique on agirait ainsi.


ILE DE VANCOUVER
BASSIN HOILLER DU SUD





GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités




Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosseur
- △ " " " des matériaux montant à la surface pour le pourcentage de cendres dans les matériaux montant à la surface

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



es QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 20
APPENDICE I, VOL. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

Remarques.—Ce charbon est plus tendre que le charbon Nanaimo, Nos. 17 et 18 et les matériaux donnant les cendres sont également plus tendres. Le charbon n'est pas cependant proprement friable, et il résiste assez bien aux manipulations et à l'écrasement en ne donnant qu'une proportion modérée de poussier.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 3/4"		Plus petit que 3/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif.....						
20. Charbon lavé.....						
21. Schistes rejetés gros- siers.....	} Non lavés.					
22. Au fond des caisses.....						
23. Boues des jigs.....						
24. Boues des tables.....						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).


	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif.....
26. Charbon lavé.....
27. Schistes rejetés.....
28. Autres produits.....
29. Pertes.....
30. Pertes %

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.....
32. Diminution en cendres.....
33. Diminution en soufre.....
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).....
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.....
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.....
37. Indice du combustible brut.....
38. Indice du combustible lavé.....
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.....
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.....


Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats préliminaires furent tels que nous jugeâmes inutile de laver ce charbon.



GRAPHIQUE RÉSUMANT LES

Pourcentage des qualit

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QU

Légende : Symboles

○ Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par gro
 le pourcentage de cendres dans chaque qualité par gro
 des matériaux montant à la surface po
 de cendres dans les matériaux montant

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

les qualités obtenues par grosseur et par flottation.




les QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 18
APPENDICE I, VOL. III.

és par grosseur
ité par grosseur
surface pour les diverses densités
x montant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE RÉSULTANT DES ESSAIS

Point de vue des données collectées



ANALYSE DES DONNÉES COLLECTÉES

Données collectées dans le QUANT

Les données collectées dans le QUANT sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les données sont classées par ordre croissant de la variable X. Les données sont classées par ordre croissant de la variable X. Les données sont classées par ordre croissant de la variable X.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1/2"		de 1/2" à 1/4"		Plus petit que 1/4"	
	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %	Poids total lbs.	Cendres %
19. Charbon primitif	} Non lavés.					
20. Charbon lavé						
21. Schistes rejetés grossiers						
22. Au fond des caisses						
23. Boues des jigs						
24. Boues des tables						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif			
26. Charbon lavé			
27. Schistes rejetés			
28. Autres produits			
29. Pertes			
30. Pertes %			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux		
32. Diminution en cendres		
33. Diminution en soufre		
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)		
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière		
37. Indice du combustible brut		
38. Indice du combustible lavé		
39. Pouvoir calorifique du combustible brut		
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé		

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats des essais préliminaires furent tels que nous avons jugé inutile de laver cet échantillon.

CHARBON.—No. 17.

Localité.—Nanaimo, Ile de Vancouver, C.B.

Houillère.—Compagnie Western Fuel, Couche principale d'en bas

No. 1.

Echantillon.—134 sacs pris dans les travaux du nord au niveau No. 1 environ à 1 mille 1/2 du fonds du puits de l'île Protection. L'échantillon est un charbon en morceaux qui a passé sur un tamis de 2" et une table de triage avec ouvriers chinois. Echantillonné le 6 avril 1908.


STUDY OF THE ...



Graph showing the relationship between ...

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

qualités obtenues par grosseur et par flottation.



LES QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ


CHARBON No. 17
APPENDICE I, Vol. III.

par grosseur
par grosseur
ce pour les diverses densités
tant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE RÉSULTANT DES ESSAIS

l'importance des qualités de la

PROFONDÉUR MOYEN DE LA CAVITÉ EN TOUTES



BOUILLONNAGE DE CENDRES dans les QUALITÉS

Légende : 27 minutes

Courbe montrant l'importance des qualités de la
 l'importance de la cavité dans chaque qualité au cours
 des essais montrant à la suite de ces
 les résultats dans les conditions mentionnées à la

TABLEAU A

Essais de densité.

Densité de la Solution	Cendres		Au fond	Cendres au fond
	A la surface	à la surface		
1. 1.350	95.8	9.3	4.2	59.4
2. 1.445	93.6	9.2	6.4	39.4
3. 1.370	94.2	8.0	15.8	27.9
4. 1.325	57.9	7.0	42.1	16.8

Les résultats suivants résument les chiffres du tableau précédent et les renseignements donnés par les chimistes:—

	Rendement	Cendres
5. Bon charbon, densité inférieure à 1.375	84.7	8.1
6. Charbon à lits schisteux, densité 1.375 à 1.55	11.1	18.6
7. Charbon utilisable (Somme de 5 et 6)	95.8	9.3
8. Déchets Dens. > supérieure à 1.55	4.2	59.4
9. Analyse du charbon brut primitif envoyé au chimiste		11.9
10. " " " " " "		1.3
11. " " " " " "		1.3
12. Analyse du mélange des charbons bons et schisteux	Indice de combustible	1.12
		1.16

Remarques.—Ce charbon a une proportion exceptionnellement élevée de cendres naturelles et une proportion relativement faible de schistes de qualité moyenne. Les déchets sont peu nombreux, mais riches en cendres et peuvent facilement s'enlever par lavage, mais dans les conditions actuelles l'amélioration qu'en obtiendrait par lavage ne justifierait pas le traitement.

TABLEAU B.

Essais aux tamis.

	Tamis maximum Mm.	Tamis minimum Mm.	Moyenne Mm.	% de l'échantillon total	% de cendres dans la grosseur
13.	6.34	3.16	3.78	69.8	11.8
14.	3.16	1.20			
15.	1.20	0.64	0.92	15.8	11.0
16.	0.64	0.30	0.47	7.7	11.1
17.	0.30	0.173	0.24	8.3	12.8
18.	0.173	0.000	0.086	4.4	15.8

Remarques.—La proportion de charbon menu est petite. Les matériaux qui donnent les cendres sont évidemment très friables que le charbon qui est dur et qui résiste à la manutention et à un fin broyage sans produire beaucoup de poussière.

TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1"		Cendres	de 1" à 1"		Plus petit que 1" Poids total	Cendres
	Poids total lbs.			Poids total lbs.			
19. Charbon primitif							
20. Charbon lavé							
21. Schistes rejetés grossiers							
22. Au fond des caisses			Non lavés.				
23. Boues des jigs							
24. Boues des tables							

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif
26. Charbon lavé
27. Schistes rejetés
28. Autres produits
29. Pertes
30. Pertes %

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux
32. Diminution en cendres
33. Diminution en soufre
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière
36. Diminution des mâchefers à la chaudière
37. Indice du combustible brut
38. Indice du combustible lavé
39. Pouvoir calorifique du combustible brut
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Les résultats des essais préliminaires furent tels que nous avons jugé inutile de laver ce charbon.

CHARBON.—No. 21 M.


Localité.—Cumberland, district de Comox, Ile de Vancouver, C.B.

Houillère.—Wellington Colliery Co., Couche inférieure Comox, Mines No. 4 et No. 7, mélange en parties égales.

Echantillon.—Un échantillon fut obtenu en mélangeant des quantités égales de charbon provenant de 2 mines séparées, mais travaillant sur la même couche. 75 sacs proviennent de la couche inférieure du No. 4. On entre dans ces mines par un plan incliné de 1 mille $\frac{1}{4}$ de long, et le charbon provient d'un certain nombre de points différents. Le charbon a été nettoyé sur une grille de $\frac{3}{4}$ " et a été ensuite trié à la main. Echantillonné le 11 avril 1908.

Soixante-quinze sacs proviennent de la couche inférieure de la mine No. 7. On entre dans cette mine par un plan de 2,400 pieds de long, et l'échantillon provient surtout des travaux au niveau 1,800 pieds. Le charbon est nettoyé sur une grille à barreaux de 16 pieds de long avec écartement de $\frac{3}{4}$ " et 1" et a été ensuite trié à la main par des ouvriers chinois. Echantillonné le 13 avril 1908.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



5. 1910

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1910

GRAPHIQUE RÉSUMANT LES ES

Pourcentage des qualités o

DIAMETRE MOYEN en m/m DONNÉ par les ESSAIS au TAMIS




POURCENTAGE de CENDRES dans les QUAL

Légende : Symboles

- Courbe montrant les quantités relatives des différentes qualités par grosseur
- " " " le pourcentage de cendres dans chaque qualité par grosset
- △ " " " des matériaux montant à la surface pour le
- de cendres dans les matériaux montant à la

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.




Qualités obtenues par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. 21M
APPENDICE I, Vol. III.

par grosseur
par grosseur
face pour les diverses densités
montant à la surface pour les diverses densités

GRAPHIQUE RÉSULTANT DES ESSAIS

Travaux de - quatre années



176

POURcentage de CHIMIE dans le DU M.L.T.

Leçons de chimie

Le cours de chimie est divisé en deux parties : la chimie générale et la chimie appliquée. La chimie générale traite des propriétés générales des corps simples et composés, de leur constitution atomique et moléculaire, de leurs réactions mutuelles, de leur état d'équilibre et de leur transformation. La chimie appliquée traite des applications de la chimie à l'industrie, à l'agriculture, à la médecine et à la vie quotidienne.

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de soufre
25. Charbon primitif	5600	12.0	0.9
26. Charbon lavé	4914	8.9	0.8
27. Schistes rejetés	327	50.6	
28. Autres produits	341		
29. Pertes	27		
30. Pertes % 0.5			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport à l'étalon.
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux	87.5	94.2
32. Diminution en cendres	25.8	85.4
33. Diminution en soufre	11.1	
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre)	4.4	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière	5.5	
36. Diminution des mâchefers à la chaudière	33.3	
37. Indice du combustible brut	1.91	
38. Indice du combustible lavé	1.96	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut	7230	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé	7550	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Dans l'ensemble l'essai fut assez bon mais le charbon lavé de 1" à $\frac{1}{4}$ " ou plus petit que $\frac{1}{4}$ " aurait dû renfermer moins de cendres. Il est possible également qu'on ait pu faire passer un peu plus de cendres dans les déchets de la catégorie moyenne. Si on avait pu recommencer l'essai on aurait obtenu de meilleurs résultats et une laverie industrielle se comporterait certainement mieux une fois ajustée.

ILE DE VANCOUVER
BASSIN HOILLER DU NORD




TABLEAU C.

Résultat du lavage sur différentes grosseurs.

Charbon brut et ses dérivés	de 1" à 1"	Cendres %	de 1" à 1"	Cendres %	Plus petit que 1"	Cer
	Poids total lbs.		Poids total lbs.		Poids total lbs.	
19. Charbon primitif.	5830	25.0	3725	21.3	900	27
20. Charbon lavé.	4989	16.6	2890	14.9	547	10
21. Schistes rejetés grossiers.	574	48.4	530	49.5	192	53
22. Au fond des caisses.						
23. Boues des jigs.	223	41.3	188	58.3	49	44
24. Boues des tables.						

TABLEAU D.

Résultats des lavages (Totaux).

	Poids en lbs.	% de cendres	% de souf
25. Charbon primitif.	10455	23.0	1.0
26. Charbon lavé.	8426	15.1	0.9
27. Schistes rejetés.	1296	49.4	
28. Autres produits.	460	48.7	
29. Pertes.	273		
30. Pertes % 2.6			

TABLEAU E.

Résumé des résultats des lavages au point de vue de la valeur des combustibles.

	%	Rapport l'étalon
31. Rendement en charbon lavé, y compris les bons lits schisteux.	80.6	106.0
32. Diminution en cendres.	34.3	52.9
33. Diminution en soufre.	10.0	
34. Accroissement du pouvoir calorifique (Calorimètre).	4.1	
35. Accroissement du pouvoir d'évaporation à la chaudière.		
36. Diminution des mâchefers à la chaudière.		
37. Indice du combustible brut.	1.24	
38. Indice du combustible lavé.	1.31	
39. Pouvoir calorifique du combustible brut.	6170	
40. Pouvoir calorifique du combustible lavé.	6420	

Remarques sur les tableaux C, D, et E.—Cet essai ne donna que des résultats médiocrement satisfaisants à cause du broyage aussi fin que possible qu'on a fait du charbon. Le charbon est également d'un caractère un peu spécial et on aurait obtenu de beaucoup meilleurs résultats dans un second essai surtout si on avait broyé encore plus fin.

petit de 1 ^{er} total	Cendres %
000	27.9
47	10.5
92	53.9
49	44.9
...

%
de soufre
1.0
0.9

la

Rapport à
l'étalon.
106.0
52.9
....


na que des
n que pos-
a caractère
ts dans un



LABORATOIRE NATIONAL DE RECHERCHES
 INDUSTRIELLES
 100, RUE DE LA MONTAGNE
 OTTAWA, K1A 0S6
 TELÉPHONE (613) 993-9100
 FAX (613) 993-9101
 INTERNET: WWW.LNRI.NRC.CA

LES ESSAIS DE CLASSEMENT ET DE DENSITÉ

Qualités obtenues par grosseur et par flottation.



QUALITÉS OBTENUES par CLASSEMENT et par DENSITÉ

CHARBON No. Ex. 34
APPENDICE I, VOL. III.

leur
seur
les diverses densités
à la surface pour les diverses densités




TABLEAU RÉSUMÉ

Numéro officiel de la houillère et rapport	
Analyse rationnelle etc., de	
1.	Humidité dans l'échantillon
2.	Matières volatiles dans l'échantillon
3.	Carbone fixe " " "
4.	Cendres " " "
5.	Soufre " " "
6.	Pouvoir calorifique de " " "
7.	" " calculé
Analyse rationnelle etc., des	
de lavage	
8.	Matières volatiles dans le
9.	Carbone fixe " " "
10.	Cendres " " "
11.	Soufre " " "
12.	Pouvoir calorifique du
13.	" " calculé
14.	Cendres dans le charbon séché
Essais de lavage de charbons réduits en poudre	
15.	Charbon propre inférieur
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,37
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. schisteux
22.	Charbon utilisable c.à.d. non schisteux
Résumé des résultats du	
23.	Rendement en charbon par catégories
24.	Perfection du rendement
25.	Diminution des cendres
26.	Perfection de la diminution solution lourde
27.	Diminution du soufre
28.	Accroissement du pouvoir
29.	Accroissement du pouvoir
30.	Rendement en déchets
31.	Diminution des mâchefers

50 = *Couche Gowrie, N.A. Collieries* et étudier un petit échantillon de ce qui pourrait produire dans les conditions de lavage facilement et qu'il donnerait pas besoin de lavage. On l'a cependant lourdes. La comparaison est tout à fait

36 = *Couche Hubbard, Dom. C. Co.* ne ferment probablement la plus grande

35 = *Couche Harbour, Dom. C. Co.* ne ferait probablement de moins bons résultats

35 SP = *Couche Phalen, Dom. C. Co.* trent qu'il doit bien se laver; on a dit la cokéification, mais si le marché l'ex

38 = *Couche Phalen, Dom. C. Co.* exceptionnelle; il est tout à fait inutile

37 = *Couche Emery, Dom. C. Co.* faire du coke. Ses menus de tamisage tout à fait coovenable à la fabrication

39 = *Couche Lingan, Dom. C. Co.* lavage donnerait encore de moins bons

13 = *Couche Principale, N.S.S.*

12 = *Couche Principale, N.S.S.*

*T = Charbon tamisé. M = Tamisé

TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE D
COMTÉ DU CAP BRETON

Numéro officiel de la houillère figurant sur la liste de la page 8, volume rapport

Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels	
1.	Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine
2.	Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation
3.	Carbone fixe " " " "
4.	Cendres " " " "
5.	Soufre " " " "
6.	Pouvoir calorifique de " " " "
7.	" " " " calculé pour un charbon sec et sans cendres
Analyse rationnelle etc., des produits combinés provenant des grands lavages	
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation
9.	Carbone fixe " " " "
10.	Cendres " " " "
11.	Soufre " " " "
12.	Pouvoir calorifique du " " " "
13.	" " " " calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres
14.	Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon—après séchage
Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur charbons réduits en poudre provenant des échantillons officiels	
15.	Charbon propre inférieur à 1,375. Rendement
16.	" " " " Cendres
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,550. Rendement
18.	" " " " Cendres
19.	Déchets à 1,550. Rendement
20.	" " " " Cendres
21.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux. Rendement
22.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux. Cendres
Résumé des résultats du lavage	
23.	Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes catégories
24.	Perfection du rendement comparé avec les essais par densité
25.	Diminution des cendres due au lavage
26.	Perfection de la diminution de cendres comparée avec les essais solution lourde
27.	Diminution du soufre due au lavage
28.	Accroissement du pouvoir calorifique au lavage
29.	Accroissement du pouvoir de vaisselle dû au lavage
30.	Rendement en déchets dans les essais de lavage
31.	Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage

Votes and Co

- 50=Couche Gourie, N.A. Collieries Ltd. (T. et M.)* Ce charbon ne figure pas dans la liste et étudier un petit échantillon de charbon fraîchement exploité. Cet échantillon, qui cependant pourrait produire dans les conditions les plus favorables est d'une qualité inférieure à celle qui pourrait donnerait environ 80% de bon combustible lavé.
- 36=Couche Hub, Dom. C. Co. Mine No. 7 (T. et M.) Ce charbon est tout à fait pauvre en matières volatiles. La comparaison est tout à fait satisfaisante et le charbon lave constitue un combustible de bonne qualité. On peut faire pour cet échantillon une comparaison entre les résultats obtenus avec les solutions lourdes et les solutions normales.
- 35=Couche Harbour, Dom. C. Co. No. 9. (T. et M.) Ce charbon est, tel qu'il est, un excellent combustible. Il est probable que la plus grande partie des cendres qui se trouvent dans le charbon provient probablement de moins bons résultats.
- 35 SP=Couche Phalen, Dom. C. Co. No. 5. (T. et M.) On peut faire pour cet échantillon une comparaison entre les résultats obtenus avec les solutions lourdes et les solutions normales.
- 38=Couche Phalen, Dom. C. Co. No. 1. (T. et M.) Les remarques de l'échantillon 35 s'appliquent également à cet échantillon.
- 37=Couche Emery, Dom. C. Co. No. 10. (T. V. et M.) C'est l'échantillon qui renferme le plus de matières volatiles; on a donc fait un essai qui a donné de bons résultats. Dans les essais de lavage, on a constaté que le charbon se lave facilement et qu'il donnerait un excellent combustible.
- 39=Couche Lingan, Dom. C. Co. No. 12. (T.V.) En se reportant sur un excellent charbon de référence, on a constaté que le charbon se lave facilement et qu'il donnerait un excellent combustible.
- 13=Couche Principale, N.S.S. & Co. No. 1. (T. et M.) Ce charbon n'a pas besoin d'être lavé; il est tout à fait inutile de faire un lavage industriel, mais on pourrait laver avec des solutions normales.
- 12=Couche Principale, N.S.S. & Co. No. 3. (T. et M.) Les remarques du No. 13 s'appliquent également à cet échantillon.

*T=Charbon tamisé. M=Trié à la main pour enlever les saletés. T.V.=Tout venant

TABLEAU XI.

VAGE DES CHARBONS, BASSIN HOILLER DE SYDNEY, P BRETON, NOUVELLE ECOSSE.

No. 50	No. 36	No. 35	No. 35 S.P.	No. 38	No. 37	No. 39	No. 13	No. 12
34.7	36.5	38.6	35.0	34.3	35.1	37.3	37.4	39.0
53.0	57.6	55.5	59.5	59.8	53.8	57.9	55.4	54.3
12.3	5.9	5.9	5.5	5.9	11.1	4.8	7.2	6.7
6.4	2.4	3.7	1.8	1.9	2.5	1.8	2.9	2.5
Cal. 7010	7700	7780	7800	7780	7290	7660	7650	7600
Cal. 7990	8180	8270	8250	8270	8200	8050	8250	8150
38.2				36.9			40.2	
59.1				57.3			56.3	
2.7				5.8			3.5	
2.0				2.1			1.9	
Cal. 7950				7710			8050	
Cal. 8170				8190			8340	
54.0				47.0			43.5	
62.8	90.5	86.5	90.5	88.3	77.5	91.0	87.0	88.0
3.4	1.9	2.8	2.7	2.6	3.5	2.2	1.9	2.4
20.0	3.5	6.5	7.5	5.2	9.5	3.0	3.5	6.2
12.1	13.8	6.1	12.5	18.2	18.1	5.0	12.2	16.1
17.2	6.0	7.0	2.0	6.5	13.0	6.0	9.5	5.8
48.6	60.9	50.0	66.0	48.3	60.0	50.0	61.6	58.5
82.8	94.0	93.0	98.0	93.5	87.0	94.0	90.5	94.2
5.5	2.4	0	3.0	3.5	5.2	2.3	2.3	3.3
92.5				88.5			89.4	
98.4				101.8			98.7	
54.3				47.8			51.4	
88.9				89.6			65.7	
16.7				16.0			34.5	
3.2				5.7			5.2	
5.6				5.8			4.8	
6.1				11.7			8.1	
60.9				52.2			66.1	

and Comments.

pas dans la liste primitive, attendu que la bouillière était fermée; mais plus tard, on put obtenir un, qui cependant ne représente pas une très bonne houillère, mais plus tard, on put obtenir une autre pas très exactement la meilleure qualité que la couche supérieure à celle de tous les autres échantillons prélevés dans le bassin. Il semble toutefois qu'il se soit fait pauvre en cendres et constitue un excellent combustible au point de vue industriel; il n'a pas les résultats de l'essai à grande échelle et les résultats de l'essai de laboratoire avec des solutions d'un combustible de toute première qualité.

Les échantillons de No. 13 et 12 ont été lavés et ont donné les résultats de l'essai de densité montrant qu'ils ne sont pas lavés. Les menus provenant du tamisage de l'échantillon les mêmes remarques que pour l'échantillon 35, sauf toutefois que le lavage de l'échantillon 35 s'appliquent à ce charbon.

qui renferme le plus de cendres, parmi tous ceux de la Dom. C. Co. et les essais de densité mentionnés dans les conditions actuelles, il n'est pas nécessaire de faire un lavage industriel, mais pour les détails dans le volume III on verra que cet échantillon correspond à une couche d'une qualité qui ne peut pas être lavée avec succès les déchets de tamisage, si l'on voulait obtenir des déchets propres.

Les résultats de l'essai de densité de ce charbon sont satisfaisants, mais on doit le laver si l'on veut en faire un combustible de toute première qualité. Elle obtient ainsi un excellent produit qui se lave normalement.

No. 13 s'appliquent à ce charbon, mais il est encore moins nécessaire de le laver et que le lavage avec avantage, mais le charbon est semblable au No. 13 que l'on n'a fait aucun essai.

Tout venant.

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

se
qu
lav

sou

ne
un
de
me
ind

ver
de

mo

qui
Ce
ne

les
sou
et i

TABLEAU RÉSUMÉ DES :

Numéro officiel de la houillère figurant sur les étiquettes	
Analyse rationnelle, etc., des échantillons	
1.	Humidité dans l'échantillon de charbon
2.	Matières volatiles dans l'échantillon
3.	Carbone fixe
4.	Cendres
5.	Soufre
6.	Pouvoir calorifique de l'échantillon
7.	Pouvoir calorifique calculé pour l'échantillon
Analyse rationnelle etc., des produits de lavage	
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé
9.	Carbone fixe
10.	Cendres
11.	Soufre
12.	Pouvoir calorifique du charbon lavé
13.	Pouvoir calorifique calculé pour le charbon lavé
14.	Cendres dans les déchets provenant des essais de lavage de laboratoire à bons réduits en poudre provenant de lavage
15.	Charbon propre inférieur à 1,3
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,5
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. réuni
22.	Charbon utilisable c.à.d. réuni
Résumé des résultats du lavage	
23.	Rendement en charbon lavé
24.	Perfection du rendement comparé au charbon propre
25.	Diminution des cendres due au lavage
26.	Perfection de la diminution des cendres
27.	Diminution du soufre due au lavage
28.	Accroissement du pouvoir calorifique
29.	Accroissement du pouvoir calorifique
30.	Rendement en déchets dans le lavage
31.	Diminution des mâchefers dans le lavage

14 = Charbons d'Inverness, I.C. & R. Co. se rencontre sous une forme difficile ou impossible à laver, il n'a pas réussi à diminuer la densité, le lavage n'aurait donc pas amélioré nettement le charbon destiné à l'usage industriel.

15 = Charbons de Port Hood, R.R. & C. Co. D'un autre côté, les essais de densité

4 = Couche de 6 pieds, A.C. Co., Vale Col ne peut guère obtenir ainsi un combustible d'un bon rendement en charbon propre.

16 = Couche Fourth, A.C. Co., Allan Shaft de densité montrent que le lavage n'aurait pu donner un bon produit au lavage. Ti industriel.

1 = Troisième Couche, A.C. Co., Albion vement peu, sauf cependant au point de vue de tamisage qu'avec les tout-venants de la 1

2 = Couche Cage Pit, A.C. Co., Albion G montrent que le lavage n'aurait pas un bon

8 = Couche principale, A.C. Co., Acadia qui a le pouvoir calorifique le plus élevé. Il Ce charbon n'aurait pas besoin d'un lavage. ne furent pas échantillonnés renferment pro

3 = Couche principale, I.C. Co., Drummond les essais par densité montrent qu'il se comporte comme le charbon propre, les essais de lavage ont confirmé ces et ils s'amélioreraient beaucoup plus encore

*T = Charbon tamisé. M = Trié à la :

TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE DES CH

Nunéro officiel de la houillère figurant sur la liste de la page 8, volume 1 d

Analyse rationnelle, etc., des échantillons officiels	
1.	Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine
2.	Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation
3.	Carbone fixe
4.	Cendres
5.	Soufre
6.	Pouvoir calorifique de
7.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres
Analyse rationnelle etc., des produits combinés provenant des grands lavage	
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation
9.	Carbone fixe
10.	Cendres
11.	Soufre
12.	Pouvoir calorifique du
13.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres
Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur des bons réduits en poudre provenant des échantillons officiels	
15.	Charbon propre inférieur à 1,375
16.	" " " " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,550
18.	" " " " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux
22.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux
Résumé des résultats du lavage	
23.	Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes catégories
24.	Perfection du rendement comparé avec les essais par densité
25.	Diminution des cendres due au lavage
26.	Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais en solution
27.	Diminution du soufre due au lavage
28.	Accroissement du pouvoir calorifique dû au lavage
29.	Accroissement du pouvoir de vaporisation dû au lavage
30.	Rendement en déchets dans les essais de lavage
31.	Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage

Bassin d'Inverness

14 = Charbons d'Inverness, I.C. & R. Co. (T. et M.)* Les charbons du bassin d'Inverness se rencontrent sous une forme difficile ou impossible à enlever. Les cendres sont modérément élevées, quoiqu'on s'y attendait, il n'a pas réussi à diminuer le soufre d'une façon nette et il est par suite difficile de laver le charbon destiné au chauffage des chaudières.

15 = Charbons de Port Hood, R.R. & C. Co. (T. et M.) Les remarques du No. 14 s'appliquent au soufre. D'un autre côté, les essais de densité montrent que le lavage sera encore plus difficile;

Bassin de Pictou

4 = Couche de 6 pieds, A.C. Co., Vale Colliery. (T. et M.) L'échantillon renferme assez de soufre pour ne peut guère obtenir ainsi un combustible de bonne qualité à cause de la grande teneur en cendres et d'un bon rendement en charbon propre.

16 = Couche Foord, A.C. Co., Allan Shaft. (T.V. et M.) Ce charbon ne fut pas lavé, car les essais de densité montrent que le lavage n'aurait qu'une action relativement peu efficace. On pourrait donner un bon produit au lavage. Toutefois, les renseignements que nous possédons ne sont pas assez industriels.

1 = Troisième couche, A.C. Co., Albion Colliery. (T.V.) Ce charbon, bien que modérément riche en soufre, vement peu, sauf cependant au point de vue du soufre; toutefois, on l'a lavé et on a obtenu des résultats satisfaisants de tamisage avec les tout-venants de la mine.

2 = Couche Cage Pit, A.C. Co., Albion Colliery. (T.V.) Ce charbon est relativement pauvre en soufre et montre que le lavage n'aurait pas un heureux effet; ses menus de tamisage pourraient certainement être améliorés.

8 = Couche principale, A.C. Co., Acadia Colliery. (T. et M.) Cet échantillon est, de tous les échantillons qui a le pouvoir calorifique le plus élevé. Il faut dire toutefois que c'est un charbon tamisé et que ce charbon n'aurait pas besoin d'un lavage dans l'industrie et une telle opération ne donnerait pas de résultats satisfaisants. Ce charbon n'aurait pas besoin d'un lavage dans l'industrie et une telle opération ne donnerait pas de résultats satisfaisants.

3 = Couche principale, I.C. Co., Drummond Colliery. (T. et M.) Cet échantillon est riche en soufre; les essais de lavage ont confirmé ces essais préliminaires. Les menus ne furent pas éliminés et ils s'amélioreraient beaucoup plus encore par le lavage.

*T = Charbon tamisé. M = Trié à la main pour enlever les saletés. T.V. = Tout-venant




TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE DE JOGGINS ET D

TABLEAU

Número officiel de la Houillère figurant sur la liste de la page 8, volume du rapport.....

Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels		
1.	Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine.....	0/0
2.	Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation.....	0/0
3.	Carbone fixe " " " ".....	0/0
4.	Cendres " " " ".....	0/0
5.	Soufre " " " ".....	0/0
6.	Pouvoir calorifique de " " " ".....	Cal.
7.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres.....	Cal.
Analyse rationnelle etc., des produits combinés provenant des grands essais de lavage		
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation.....	0/0
9.	Carbone fixe " " " ".....	0/0
10.	Cendres " " " ".....	0/0
11.	Soufre " " " ".....	0/0
12.	Pouvoir calorifique de " " " ".....	Cal.
13.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres.....	Cal.
14.	Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon—après séchage.....	0/0
Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur des charbons réduits en poudre provenant des échantillons officiels		
15.	Charbon propre inférieur à 1,375..... Rendement	0/0
16.	" " " "..... Cendres	0/0
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,550..... Rendement	0/0
18.	" " " "..... Cendres	0/0
19.	Déchets à 1,550..... Rendement	0/0
20.	" " " "..... Cendres	0/0
21.	Charbon utilisable c.a.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux..... Rendement	0/0
22.	Charbon utilisable c.a.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux..... Cendres	0/0
Résumé des résultats du lavage		
23.	Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes catégories.....	0/0
24.	Perfection du rendement comparé avec les essais par densité.....	0/0
25.	Diminution des cendres due au lavage.....	0/0
26.	Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais en solution lourde.....	0/0
27.	Diminution du soufre due au lavage.....	0/0
28.	Accroissement du pouvoir calorifique dû au lavage.....	0/0
29.	Accroissement du pouvoir de vaporisation dû au lavage.....	0/0
30.	Rendement en déchets dans les essais de lavage.....	0/0
31.	Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage.....	0/0

Notes et comm

Bassin de Sp

5 = Springhill, C. Ry. & Co., No. 2. (T. et M.) Ce charbon n'a pas besoin de lavage de fabrication du coke ne s'en va pas d'une façon appréciable au lavage. Nous l'avons cependant opéré en même temps sur le menu nous aurions certainement obtenu une amélioration plus grande.
6 = Springhill, C. Ry. & Co., No. 3. (T. et M.) Ce charbon est semblable au No. 5 mais l'avons lavé avec un bon résultat, notamment au point de vue de ses qualités de vaporisation qui auraient subi une amélioration encore plus marquée par le lavage.

Bassin de Joggin

7 = Charbon Chignecto, M.C.R. & P. Co. (Spécial). Cet échantillon diffère de tous les membres du personnel d'essai. Il est possible de réduire considérablement les cendres et par conséquent le rendement, même dans le charbon lavé, pour qu'on puisse songer à en faire du coke; il est peu probable que les menus peuvent probablement s'améliorer par ce traitement.

9 = Charbon de River Hebert, Minudie C. Co. (T. et M.) Ce charbon est d'aspect net et on l'avait broyé plus fin (ainsi que les autres charbons du bassin) on aurait obtenu au lavage de vue industriel, car, ce charbon ne convient pas à la fabrication du coke, et il n'y a aucune de

10 = Charbon de Joggins, C.C. & Ry. Co. (T. et M.) Cet échantillon ressemble aux de de soufre. C'est un charbon plus facile à laver que les autres et dont le lavage améliore parti 7 et 9 s'appliquent à ce charbon.

Bassin de Gra

11 = King's Mine, Minto. (T. et M.) Ce charbon est d'un caractère différent de tous les au lavage des produits beaucoup plus propres que ceux que les essais indiquent, mais c'est aux conditions actuelles, on ne peut pas songer à faire le lavage du tout-venant de la mine, mais

*T = Charbon tamisé. M = Trié à la main pour enlever les saletés.

TAB. EA ' XIII

AVAGE L 3 CHARBONS, BASSIN DE SPRINGHILL
S ET DE GRAND LAKE.

	Bassin de Springhill, N.E.		Bassin de Joggins Chignecto, N.E.			Bassin de Grand Lake, N.B.
	No. 5	No. 6	No. 7	No. 9	No. 10	No. 11
Volume I						
..... %	2.8	2.8	3.6	3.8	1.3	1.3
..... %	32.3	33.5	41.0	35.7	36.6	32.2
..... %	58.5	55.0	45.7	48.8	44.8	53.4
..... %	9.2	11.5	13.3	15.5	18.6	14.4
..... %	1.6	1.8	6.4	6.7	5.4	5.8
..... Cal.	7430	7220	6750	6570	6440	7160
..... Cal.	8180	8160	7790	7780	7910	8360
..... %	33.1	34.7	41.3	37.0	38.1	34.0
..... %	59.8	57.0	49.6	51.7	51.6	56.6
..... %	7.1	8.3	9.1	11.0	10.3	9.4
..... %	1.4	1.5	6.2	6.3	4.8	4.9
..... Cal.	7700	7540	7160	7000	7080	7680
..... Cal.	8290	8220	7880	7870	7890	8480
..... %	31.5	15.0	31.0	49.5	46.0	38.8
..... %	81.0	80.0	61.5	57.2	61.5	56.8
..... %	5.1	5.4	5.4	4.6	6.0	4.4
..... %	10.5	10.0	27.5	19.1	17.0	19.2
..... %	14.7	19.0	12.9	9.7	13.0	15.1
..... %	8.5	10.0	11.0	23.7	21.5	24.0
..... %	47.3	48.5	40.0	45.0	53.0	38.6
..... %	91.5	90.0	89.0	76.3	78.5	76.0
..... %	6.1	7.1	7.5	5.9	7.8	6.9
..... %	81.6	87.0	87.0	79.4	78.7	82.4
..... %	89.2	96.7	97.8	100.2	104.1	108.3
..... %	22.8	27.8	31.6	29.0	44.6	34.7
..... %	85.9	85.5	82.5	53.7	75.7	73.4
..... %	12.5	16.7	3.1	6.0	1.2	15.5
..... %	3.7	4.4	6.1	6.5	9.9	7.3
..... %	12.7	22.1	11.2	9.3	10.8	13.7
..... %	16.6	11.1	10.5	17.8	20.1	16.0
..... %	37.8	36.4	34.3	3.6	3.6	18.3

et commentaires.

Bassin de Springhill.

de lavage dans les conditions industrielles actuelles et son soufre qui est plutôt élevé pour la lavage cependant lavé et nous avons obtenu des résultats moyennement bons. Si nous avions obtenu plus grande encore. au No. 5 mais il a davantage besoin l'en lavage et il convient mieux à ce traitement. Nous de vaporisation. Les menus ne furent pas échantillonnés mais il est hors de doute qu'ils au-

Bassin de Joggins-Chignecto.

de tous les autres lots principaux, en ce qu'il a été prélevé par la Compagnie, et non par un adressé et par suite, d'améliorer les qualités de ce charbon par le lavage; mais le soufre est beaucoup plus; il est peu probable que, dans les conditions actuelles, un lavage industriel soit indiqué; par

d'aspect semblable au No. 7, mais il est beaucoup plus difficile à laver d'une façon satisfaisante. obtenu au lavage un produit plus propre mais ce traitement est inacceptable actuellement au point de vue aucune demande importante pour le charbon menu lavé. semblable aux deux autres échantillons du même bassin, mais il renferme plus de cendres et moins de meilleure particulièrement le pouvoir de vaporisation. En général, les remarques sur les charbons

Bassin de Grand Lake, N.B.

ent de tous les autres charbons de l'est et on ne peut guère l'en rapprocher. On peut obtenir mais c'est au prix d'une perte considérable de matières combustibles dans les déchets. Dans les mine, mais il est possible qu'on puisse laver avec profit les menus.



TABLEAU RÉSUMÉ D

Numéro officiel de la feuille
du rapport

Analyse rationnelle etc., de	
1.	Humidité dans l'échantillon
2.	Matières volatiles dans l'é
3.	Carbone fixe "
4.	Cendres "
5.	Soufre "
6.	Pouvoir calorifique de
7.	Pouvoir calorifique calculé
Analyse rationnelle etc., des	
essais de lavage	
8.	Matières volatiles dans le c
9.	Carbone fixe "
10.	Cendres "
11.	Soufre "
12.	Pouvoir calorifique du
13.	Pouvoir calorifique calculé
14.	Cendres dans les déchets
séchage.....	
Essais de lavage de laboratoire	
des charbons réduits en po	
15.	Charbon propre inférieur à
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. r
schisteux.....	
22.	Charbon utilisable c.à.d. r
schisteux.....	
Résumé des résultats du lavi	
23.	Rendement en charbon lai
gories.....	
24.	Perfection du rendement et
25.	Diminution des cendres d
26.	Perfection de la diminution
solution lourde.....	
27.	Diminution du soufre due
28.	Accroissement du pouvoir
29.	Accroissement du pouvoir
30.	Rendement en déchets du
31.	Diminution des mâchefers

40 = Western Dam Collieries, Tavla
41 = Parka Coal & B. Co., Estroon

42 = Tirathona Coal Co., Strathcona
43 = Parkdale Coal Co., Edmonton
44 = Standard Coal Co., Edmonton

Ces charbons sont tous des lignites

45 = Canada West Coal Co., Taber

46 = Galt Coal A. R. & I. Co., Lethbridge

Ces charbons ont le caractère des lignites
que les lignites proprement dites, mais

*T = charbon tanné. M = Trié

TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE DE CHARBON
ET DE LA SASK.Numéro officiel de la houillère figurant sur la liste de la page 8, volume I
du rapport.....

Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels	
1. Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine.....	°/°
2. Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation.....	°/°
3. Carbone fixe " " " ".....	°/°
4. Cendres " " " ".....	°/°
5. Soufre " " " ".....	°/°
6. Pouvoir calorifique de " " " ".....	°/°
7. Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres.....	Cal.
Analyse rationnelle etc., des produits combinés provenant des grands essais de lavage	
8. Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation.....	°/°
9. Carbone fixe " " " ".....	°/°
10. Cendres " " " ".....	°/°
11. Soufre " " " ".....	°/°
12. Pouvoir calorifique du " " " ".....	°/°
13. Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres.....	Cal.
14. Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon—après séchage.....	°/°
Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur des charbons réduits en poudre provenant des échantillons officiels	
15. Charbon propre inférieur à 1,375..... Rendement	°/°
16. " " " "..... Cendres	°/°
17. Charbon schisteux de 1,375 à 1,550..... Rendement	°/°
18. " " " "..... Cendres	°/°
19. Déchets à 1,550..... Rendement	°/°
20. " " " "..... Cendres	°/°
21. Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux..... Rendement	°/°
22. Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux..... Cendres	°/°
Résumé des résultats du lavage	
23. Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes catégories.....	°/°
24. Perfection du rendement comparé avec les essais par densité.....	°/°
25. Diminution des cendres due au lavage.....	°/°
26. Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais en solution lourde.....	°/°
27. Diminution du soufre due au lavage.....	°/°
28. Accroissement du pouvoir calorifique dû au lavage.....	°/°
29. Accroissement du pouvoir de vaporisation dû au lavage.....	°/°
30. Rendement en déchets dans les essais de lavage.....	°/°
31. Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage.....	°/°

Notes et Commentaires

40 = Western Dom. Collieries, Taylorton; Sask. (T. et M.)
 41 = Eureka Coal & B. Co., Estevan, Sask. (T.V.)

Bassin de Souris-Lignite

46 = Strathcona Coal Co., Strathcona, Alta. (T.)
 42 = Parkdale Coal Co., Edmonton, Alta. (T.)
 45 = Standard Coal Co., Edmonton, Alta. (T.)

Bassin d'Edmonton—Lignite

Ces charbons sont tous des lignites véritables, et sont tous raisonnablement propres au point

Bassin de Belly River—Charbon

43 = Canada West Coal Co., Taber, Alta. (T.)
 44 = Galt Coal A. R. & I. Co., Lethbridge, Alta. (T. et M.)
 Ces charbons ont le caractère des lignites, mais ils sont intermédiaires entre les lignites véritables et les lignites proprement dits, mais ils n'en rentrent pas assez pour justifier un lavage. Ce sont

*T = Charbon tamisé. M = Trié à la main pour enlever les saletés. T.V. = Tout-venant.

2
2
2
3
3

ca
sc

da
du
à s
nu
—

TABLEAU RÉSUMÉ DE

Numéro officiel de la houillère figurant
du rapport

- Analyse rationnelle etc., des échantillons
1. Humidité dans l'échantillon de
 2. Matières volatiles dans l'échantillon
 3. Carbone fixe " "
 4. Cendres " "
 5. Soufre " "
 6. Pouvoir calorifique de " "
 7. Pouvoir calorifique calculé pour " "
- Analyse rationnelle des échantillons
essais de lavage
8. Matières volatiles dans
 9. Carbone fixe " "
 10. Cendres " "
 11. Soufre " "
 12. Pouvoir calorifique du " "
 13. Pouvoir calorifique calculé pour
 14. Cendres dans les déchets après séchage.....
- Essais de lavage de laboratoire avec des charbons réduits en poudre
15. Charbon propre inférieur à 1,37
 16. " " " " " "
 17. Charbon schisteux de 1,375 à 1,550
 18. " " " " " "
 19. Déchets à 1,550
 20. " " " " " "
 21. Charbon utilisable c.à.d. réuni schisteux.....
 22. Charbon utilisable c.à.d. réuni schisteux.....
- Résumé des résultats du lavage
23. Rendement en charbon lavé—
gories.....
 24. Perfection du rendement comparé
 25. Diminution des cendres due au lavage
 26. Perfection de la diminution de la solution lourde.....
 27. Diminution du soufre due au lavage
 28. Accroissement du pouvoir calorifique
 29. Accroissement du pouvoir de réduction
 30. Rendement en déchets dans les lavages
 31. Diminution des mâchefers dans les lavages.....

47 = *Lun-Breckenridge Colliery, (T.V.)* *
tation. C'est un charbon bitumineux, voisi
schisteuses. On pourrait l'améliorer beauco

48 = *Leitch Colliery L.C. Ltd., (T.V.)*

32 = *Hüllerst C. & C. Co., (T.V.)*

33 = *Gouche No. 1, Bellevue W.C. Colliery*

36 = *Gouche No. 1, Lülle, W.C. Colliery*

34 = *Gouche No. 2, Denison I.C. & C. Co.*

34SP = *Gouche No. 4, Denison I.C. & C. Co.*

Les charbons précédents se ressemblent dans le volume III. Ils sont tous riches en carbone et peu riches en soufre. Ils sont tous à sec. Il est probable qu'on aurait intérêt à les essayer aussi longtemps qu'on pourrait trouver

*T = Charbon tamisé. M = Trié à la main

TA

TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE CROW

Numéro officiel de la houillère figurant sur la liste de la page 8, vo
du rapport

Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels	
1.	Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine
2.	Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation
3.	Carbone fixe " " " "
4.	Cendres " " " "
5.	Soufre " " " "
6.	Pouvoir calorifique de " " " "
7.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres.
Analyse rationnelle etc., des produits combinés provenant des g essais de lavage	
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation.
9.	Carbone fixe " " " "
10.	Cendres " " " "
11.	Soufre " " " "
12.	Pouvoir calorifique du " " " "
13.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres
14.	Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon— séchage.
Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués des charbons réduits en poudre provenant des échantillons offici	
15.	Charbon propre inférieur à 1,375
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,550
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du char schisteux.
22.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du char schisteux.
Résumé des résultats du lavage	
23.	Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes c gories.
24.	Perfection du rendement comparé avec les essais par densité.
25.	Diminution des cendres due au lavage
26.	Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais solution lourde.
27.	Diminution du soufre due au lavage.
28.	Accroissement du pouvoir calorifique dû au lavage.
29.	Accroissement du pouvoir de vaporisation dû au lavage.
30.	Rendement en déchets dans les essais de lavage.
31.	Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lav

Notes et Co

47 = Lun-Breckenridge Colliery. (T.V.)* Cet échantillon a été prélevé alors que la
tation. C'est un charbon bitumineux, voisin des lignites, contenant une quantité excess
schisteuses. On pourrait l'améliorer beaucoup par le lavage, mais le produit obtenu re

48 = Leitch Colliery L.C. Ltd. (T.V.)

32 = Hillcrest C. & C. Co. (T.V.)

33 = Gouche No. 1, Bellevue W.C. Collieries. (T.V.)

38 = Gouche No. 1, Lille, W.C. Collieries. (T.V.)

34 = Gouche No. 2, Denison I.C. & C. Co. (T.V.)

34SP = Gouche No. 4, Denison I.C. & C. Co. (T.V. et M.)

Les charbons précédents se ressemblent beaucoup, et on ne peut guère les comparer
dans le volume III. Ils sont tous riches en cendres, si on les compare avec les charbons d
du coke lorsqu'on les nettoie d'une partie de leurs cendres qui se trouve en quantité excess
à sec. Il est probable qu'on aurait intérêt au point de vue industriel, à laver tout le char
aussi longtemps qu'on pourrait trouver un marché pour les gros morceaux. L'heure

*T = Charbon tamisé. M = Trié à la main pour enlever les saletés. T.V. = Tout-

TABLEAU XV.

AVAGE DES CHARBONS, BASIN HOULLIER DE EASTERN CROWSNEST PASS.

page 8, volume I	Lundbreck, Alta.		Frank, Alta.			Coleman, Alta.	
	No. 47	No. 48	No. 32	No. 33	No. 28	No. 34	No. 34SP
mine.....%	5.0	1.9	0	0.9	1.7	2.0	2.0
n.....%	30.1	27.0	3	27.6	25.0	25.1	23.9
.....%	40.2	55.1	4	56.9	58.6	55.1	59.0
.....%	29.7	17.0	3	15.5	16.4	19.8	16.2
.....%	1.2	0.6	6	0.8	0.5	0.4	0.6
.....Cal.	5450	6500	20	6880	6930	6510	6960
.....Cal.	7750	8200	30	8140	8290	8120	8310
.....%							
.....%			8	28.4		26.4	
.....%			4	58.9		62.0	
.....%			8	12.7		11.6	
.....%			5	0.5		0.4	
.....Cal.			50	7210		7320	
.....Cal.			60	8260		8280	
.....%							
.....%			2	42.0		47.6	
.....%							
Rendement.....%	45.5	54.6	5	51.7	62.5	48.5	48.0
Cendres.....%	7.8	5.5	1	5.4	4.4	4.4	5.3
Rendement.....%	31.0	24.4	0	35.8	23.0	27.5	41.5
Cendres.....%	20.5	15.5	6	15.0	15.1	7.7	16.3
Rendement.....%	23.5	21.0	5	12.5	14.5	24.0	10.5
Cendres.....%	71.0	47.0	3	45.6	66.0	55.5	51.9
.....%							
Rendement.....%	76.5	79.0	5	87.5	85.5	76.0	89.5
.....%							
Rendement.....%	13.0	8.4	3	9.5	7.3	8.5	10.4
.....%							
.....%			7	85.5		73.2	
.....%			7	97.7		96.3	
.....%			9	18.1		41.4	
.....%			5	74.7		73.2	
.....%			7	37.5		96.3	
.....%			7	4.8		41.4	
.....%			8	2.4		73.3	
.....%			8	12.8		0.0	
.....%			2	33.4		57.4	

es et Commentaires.

Bassin de Lundbreck.

alors que la mine était fermée, il est possible qu'il ne représente pas le produit normal de l'exploitation obtenue renfermerait encore la même proportion de matières. On ne l'a pas lavé.

Bassin de Frank-Blairmore-Coleman.

ne pas aux renseignements complets qui se trouvent tous pauvres en soufre et conviennent à la fabrication ont déjà des laveries, ou des ateliers de nettoyage pour faire du coke et à employer à l'intérieur les mêmes ce district des laveries pour le charbon de chauffage

T.V. = Tout-venant.

1
1
1
1
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tous
à tra
en gr
qui s
aucu
les ac
qu'il
l'essa

TABLEAU RÉSUMÉ

Numéro officiel de la houillère figurant

- Analyse rationnelle etc., des échantillons
1. Humidité dans l'échantillon de charbon
 2. Matières volatiles dans l'échantillon
 3. Carbone fixe " "
 5. Cendres " "
 5. Soufre " "
 6. Pouvoir calorifique de l'échantillon
 7. Pouvoir calorifique calculé pour l'échantillon

Analyse rationnelle etc., des produits de lavage

 8. Matière volatiles dans le charbon lavé
 9. Carbone fixe " "
 10. Cendres " "
 11. Soufre " "
 12. Pouvoir calorifique du charbon lavé
 13. Pouvoir calorifique calculé pour le charbon lavé
 14. Cendres dans les déchets provenant des essais de lavage de laboratoire :
bons réduits en poudre provenant de l'essai
 15. Charbon propre inférieur à 1,550
 16. " " " "
 17. Charbon schisteux de 1,375 à 1,550
 18. " " " "
 19. Déchets à 1,550
 20. " " " "
 21. Charbon utilisable c.à.d. réunis
 22. Charbon utilisable c.à.d. réunis

Résumé des résultats du lavage

 23. Rendement en charbon lavé
 24. Perfection du rendement comparé à l'essai
 25. Diminution des cendres due au lavage
 26. Perfection de la diminution des cendres lourdes
 27. Diminution du soufre due au lavage
 28. Accroissement du pouvoir calorifique
 29. Accroissement du pouvoir calorifique
 30. Rendement en déchets dans l'essai
 31. Diminution des mâchefers dans l'essai

31 = Michel No. 3, C.N.P.C. Co. (T.)

30 = Michel No. 7, C.N.P.C. Co. (T.)

20 = Michel No. 8, C.N.P.C. Co. (T.)

51 = Hosmer No. 2, H.M. Ltd. (T.V.)

52 = Hosmer No. 6, H.M. Ltd. (T.V.)

53 = Hosmer No. 8, H.M. Ltd. (T.V.)

27 = Coal Creek No. 2, C.N.P.C. Co.

26 = Coal Creek No. 5, C.N.P.C. Co.

Les huit charbons précédents bien qu'ils sont fortement friables et les échantillons à travers les grilles aux barreaux de 2" qui en gros morceaux aient un caractère un peu qui sont la partie la plus pure constituent aucun de ces charbons n'a besoin d'être lavés les acheteurs de coke deviennent de plus en plus qu'il suffisait de laver un seul échantillon. l'essai ont été très satisfaisants et ont con-

*T = Charbon tamisé. M = Trié à la main




TABLEAU RÉSUMÉ

Numéro officiel de la houillère fixé

	Analyse rationnelle, etc., des
1.	Humidité dans l'échantillon
2.	Matières volatiles dans l'é
3.	Carbone fixe " "
4.	Cendres " "
5.	Soufre " "
6.	Pouvoir calorifique de
7.	Pouvoir calorifique calculé
	Analyse rationnelle, etc., des
8.	Matières volatiles dans le c
9.	Carbone fixe " "
10.	Cendres " "
11.	Soufre " "
12.	Pouvoir calorifique du
13.	Pouvoir calorifique calculé
14.	Cendres dans les déchets (p)
	Essais de lavage de laboratoire
	en poudre provenant des
15.	Charbon propre inférieur A
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. ré
22.	Charbon utilisable c.à.d. ré
	Résumé des résultats du lav
23.	Rendement en charbon lav
24.	Perfection du rendement o
25.	Diminution des cendres d
26.	Perfection de la diminutio
27.	Diminution du soufre due
28.	Accroissement du pouvoir
29.	Accroissement du pouvoir
30.	Rendement en déchets d
31.	Diminution des mâchefers,

25 = Mine No. 1, Cambré II, M. V
 exceptionnelle. L'échantillon renferme
 Le charbon fut lavé, et s'améliora
 du marché, à laire ce lavage.
 28 = Anthra. de la Bankhead G. 1883
 29 SP = Anthracite de Bankhead G.
 28 M = Mélange de parties égales A
 Ce charbon est un anthracite, et le
 schiste. On a fait un essai de lavage
 certain que le traitement humide seul
 dans les processus.
 31. Briqueuses du charbon de Bank
 souf ramée dans des moules. L'échant

TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE DE

ou croqué de la lamelle figurant sur la liste de la page 8, volume I

	Analyse rationnelle, etc., des échantillons officiels
1.	Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine
2.	Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation
3.	Carbone fixe " " " "
4.	Cendres " " " "
5.	Soufre " " " "
6.	Pouvoir calorifique de " " " "
7.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres.
	Analyse rationnelle, etc., des produits combinés provenant des grands
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation
9.	Carbone fixe " " " "
10.	Cendres " " " "
11.	Soufre " " " "
12.	Pouvoir calorifique du " " " "
13.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres
14.	Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon — après sé-
	Essais de lavage de laboratoire avec des solutions boueuses, effectués sur
	un poudr. provenant des échantillons officiels
15.	Charbon propre inférieur à 1,375
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,550
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schi-
22.	ste utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schi-
	Résumé des résultats du lavage
23.	Rendement en charbon lavé — ensemble des produits de toutes catégories
24.	Perfection du rendement comparé avec les essais par densité
25.	Diminution des cendres due au lavage
26.	Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais en sol-
27.	de
28.	Diminution du soufre due au lavage
29.	Accroissement du pouvoir calorifique dû au lavage
30.	Accroissement du pouvoir de vaporisation dû au lavage
31.	Rendement en déchets dans les essais de lavage
	Diminution des mâcheurs dans les tores de charbon après le lavage

Notes et Com

25 = Mine No. 1, Colonne II, M. Ven... (à décompter) a été prélevé dans les derniers
 exceptionnels. L'échantillon représentatif combiné de la grande quantité de soufres et de
 Le charbon fut lavé, et s'améliora beaucoup de qualité, mais, comme le charbon ne se
 du marché, à l'acte de lavage.
 26 = *Anthracite de Bank*...
 28 SP = *Anthracite de Bank*...
 29M = *Mélange de parties égales*...
 Ce charbon est un anthracite, et les échantillons ont été prélevés dans les tas de charbon
 schisteux. On a fait un essai de lavage pour voir si le charbon n'aurait pas pu être lavé sans épuiser
 tout ou presque tout le traitement humide, seul donne le meilleur produit, mais ce traitement à sec, si
 Lors de ces essais.
 21 = *Représentatif du charbon de Bank*... Ces lavages ont eu lieu à l'origine du poudr. qui se
 continuée dans des moules. L'échantillon a été...

FABRIQUE DE CHARBONS, BASIN HOUILLER DE CASCADE.

Bassin de Cannore-Bankhead.

Volume I du rapport

	25	No. 23	No.23SP	No.23 M	No. 21
	1-2	1-0	1-1		2-7
	2-2	11-8	12-6	12-6	17-1
	4-5	76-0	71-5	73-3	68-6
	2-3	12-2	15-9	11-1	14-3
	0-8	0-6	0-6	0-6	0-6
endres	340	7400	7040	7270	7280
les grands essais de fixation	370	8430	8370	8160	8190
	6-2			12-5	
	7-9			78-6	
	5-9			8-9	
	0-7			0-6	
ans cendres	800			7760	
—après séchage	800			8520	
effectués sur des charbons	4-1			55-4	
Rendement	4-5			58-0	
endres	2-1			2-7	
Rendement	3-5			21-0	
endres	3-2			17-2	
Rendement	0-0			21-0	
endres	0-6			46-0	
carbon schisteux Rendement	4-0			79-0	
carbon schisteux Cendres	3-7			6-0	
es catégories	11-5			84-0	
	7-0			106-2	
essais en solution lourde	2-0			36-9	
	2-7			67-1	
	2-5			00-0	
	9-0			6-7	
	3-1			14-1	
le lavage	7-2			13-7	
	33-2			36-7	

et Commentaires.

Les derniers jours d'essai ont été effectués et les résultats obtenus sont les suivants : le charbon ne se cimente pas.

ce qui produisait autrefois un combustible d'une qualité supérieure en cendres. On ne retire aucun profit, dans les conditions actuelles.

Les essais de charbon ont été effectués dans un atelier à grille et nettoyeur automatique à vapeur humide, et les résultats sont intéressants. Il est à noter que le lavage, dans les conditions actuelles, entraîne une plus grande perte de goudron en proportion convenable et la masse de

est effectuée dans un atelier à grille et nettoyeur automatique à vapeur humide, et les résultats sont intéressants. Il est à noter que le lavage, dans les conditions actuelles, entraîne une plus grande perte de goudron en proportion convenable et la masse de

TABLEAU RÉSUMÉ

Numéro officiel de la houillère figurant dans le rapport.....	
Analyse rationnelle etc., des échantillons	
1.	Humidité dans l'échantillon
2.	Matières volatiles dans l'échantillon
3.	Carbone fixe " "
4.	Cendres " "
5.	Soufre " "
6.	Pouvoir calorifique de l'échantillon
7.	Pouvoir calorifique calculé pour l'échantillon
Analyse rationnelle etc., des produits des essais de lavage	
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé
9.	Carbone fixe " "
10.	Cendres " "
11.	Soufre " "
12.	Pouvoir calorifique du charbon lavé
13.	Pouvoir calorifique calculé pour le charbon lavé
14.	Cendres dans les déchets après séchage.....
Essais de lavage de laboratoire de charbons réduits en poudre	
15.	Charbon propre inférieur à 1,375
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,550
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. réunissant les conditions schisteux.....
22.	Charbon utilisable c.à.d. réunissant les conditions schisteux.....
Résumé des résultats du lavage	
23.	Rendement en charbon lavé par catégories.....
24.	Perfection du rendement comparé à l'essai de lavage
25.	Diminution des cendres due au lavage
26.	Perfection de la diminution des cendres par l'opération de lavage lourde.....
27.	Diminution du soufre due au lavage
28.	Accroissement du pouvoir calorifique due au lavage
29.	Accroissement du pouvoir de lavage due au lavage
30.	Rendement en déchets dans les essais de lavage
31.	Diminution des mâchefers dans les essais de lavage

Ex. 1 = No. 1 Granite Creek. (T.V.)

Ex. 2 = No. 2 Granite Creek. (T.V.)

Ex. 3 = No. 4 Granite Creek. (T.V.)

Ces trois échantillons d'environ 150 livres ont été lavés assez bien, mais les échantillons ont été représentatifs que la propriété minière soit en

22 = No. 1 Colliery, Nicola V.C. & C.C.

22 SP = No. 2 Colliery, Nicola V.C. & C.C.

22 M = Mélange de 140 sacs du No. 1 des

Ces échantillons sont très semblables; Mais, les conditions du marché ne justifient

Ex. 21 = Couche d'en Haut, Mine Tantalum

Ex. 32 = Couche de milieu, Mine Tantalum

Ex. 33 = Couche d'en bas, Mine Tantalum

Granite Creek et les échantillons représentent bien ce qui se passe dans les lavages et indiquent qu'ils se lavent assez bien et donnent un rendement admissible des déchets.

*T.V. = Tout-venant.

2
2
2
3
3

l'a
ta
ser
et
se

d'a

blie
Le
on

TABLEAU RÉSU

Numéro officiel de la houillère fig du rapport.....	
Analyse rationnelle etc., des é	
1.	Humidité dans l'échantillon d
2.	Matières volatiles dans l'éch
3.	Carbone fixe " "
4.	Cendres " "
5.	Soufre " "
6.	Pouvoir calorifique de
6.	Pouvoir calorifique calculé po
Analyse rationnelle etc., des F	
essais de lavage	
8.	Matières volatiles dans le ch
9.	Carbone fixe " "
10.	Cendres " "
11.	Soufre " "
12.	Pouvoir calorifique du
13.	Pouvoir calorifique calculé poi
14.	Cendres dans les déchets p
séchage.....	
Essais de lavage de laboratoire	
des charbons réduits en pou	
15.	Charbon propre inférieur à 1
16.	" " " "
17.	Charbon schisteux de 1,375 à
18.	" " " "
19.	Déchets à 1,550
20.	" " " "
21.	Charbon utilisable c.à.d. rêt
schisteux.....	
22.	Charbon utilisable c.à.d. rêt
schisteux.....	
Résumé des résultats du lavage	
23.	Rendement en charbon lavé
g. ie.	
24.	Perfection du rendement cor
25.	Diminution des cendres due
26.	Perfection de la diminution
solution lourde.....	
27.	Diminution du soufre due t
28.	Accroissement du pouvoir cal
29.	Accroissement du pouvoir de
30.	Rendement en déchets dans
31.	Diminution des mâchefers da

20 = Extension de la Mine, Wellington
l'améliorerait facilement par lavage. Q
tamisage se comporterait encore mieux

18 = Couche Sud d'en haut, Nanaimo
serait difficile de l'améliorer nettement

17 = Couche North Level, Nanaimo
et les essais par densité montrent qu'on
se diminuer beaucoup, mais pas suffisam

21 = Connex No. 4, W.C. Co., (T. et

21SP = Connex No. 7, W.C. Co., (T.

21M = Mélange par parties égales
à l'avantage par le lavage que les autres

Ex. 34 = Mines de Squash, P.C. Co
blier les résultats. La mine se trouvait
Le lavage a réduit très nettement les
on obtiendrait de meilleur produits, net

*T. = Charbon tamisé. M. = Trilé

TABLEAU RÉSUMÉ DES ESSAIS DE LAVAGE DE L'ILE VANCOUVER

Numéro officiel de la houillère figurant sur la liste de la page 8, volume du rapport.	
Analyse rationnelle etc., des échantillons officiels	
1.	Humidité dans l'échantillon de contrôle cacheté à la mine
2.	Matières volatiles dans l'échantillon après dessiccation
3.	Carbone fixe " " " "
4.	Cendres " " " "
5.	Soufre " " " "
6.	Pouvoir calorifique de " " " "
6.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon sec et sans cendres
Analyse rationnelle etc., des produits combinés provenant des essais de lavage	
8.	Matières volatiles dans le charbon lavé après dessiccation
9.	Carbone fixe " " " "
10.	Cendres " " " "
11.	Soufre " " " "
12.	Pouvoir calorifique du " " " "
13.	Pouvoir calorifique calculé pour un charbon lavé, sec et sans cendres
14.	Cendres dans les déchets provenant du lavage du charbon—après séchage
Essais de lavage de laboratoire avec des solutions lourdes, effectués sur des charbons réduits en poudre provenant des échantillons officiels	
15.	Charbon propre inférieur à 1,375 Rendement
16.	" " " " Cendres
17.	Charbon schisteux de 1,375 à 1,550 Rendement
18.	" " " " Cendres
19.	Déchets à 1,550 Rendement
20.	" " " " Cendres
21.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux Rendement
22.	Charbon utilisable c.à.d. réunion du charbon propre et du charbon schisteux Cendres
Résumé des résultats du lavage	
23.	Rendement en charbon lavé—ensemble des produits de toutes catégories
24.	Perfection du rendement comparé avec les essais par densité
25.	Diminution des cendres due au lavage
26.	Perfection de la diminution des cendres comparée avec les essais en solution lourde
27.	Diminution du soufre due au lavage
28.	Accroissement du pouvoir calorifique dû au lavage
29.	Accroissement du pouvoir de vaporisation dû au lavage
30.	Rendement en déchets dans les essais de lavage
31.	Diminution des mâchefers dans les foyers de chaudière après le lavage

Notes et Commentaires

- Bassin de Nanaimo*
- 20 = Extension de la Mine, Wellington Colliery Co. (T.M.)* Ce charbon n'a pas besoin d'être tamisé pour améliorer le rendement par lavage. On obtiendrait ainsi une assez jolie proportion de charbon utilisable.
- 18 = Couche Sud d'en haut, Nanaimo, W.F. Co., No. 1. (T.M.) Ce charbon n'a pas besoin d'être tamisé pour améliorer nettement par lavage.
- 17 = Couche North Level, Nanaimo, W.F. Co., No. 1. (T.M.) Ce charbon comme tous les autres de ce bassin ne peut être amélioré par lavage et les essais par densité montrent qu'on ne pourrait pas obtenir d'amélioration sensible à moins que l'on ne diminue beaucoup, mais pas suffisamment pour justifier le traitement.
- 21 = Cornox No. 4, W.C. Co., (T. et M.)
- 21SP = Cornox No. 7, W.C. Co., (T. et M.)
- 21M = Mélange par parties égales des échantillons précédents. Cet échantillon n'a pas besoin d'être tamisé pour améliorer le rendement par lavage que les autres charbons du district. On l'a donc lavé et avec succès.

Bassin d'Alberni

Ex. 34 = Mines de Squash, P.C. Coal Co. Cet échantillon a été prélevé par les propriétaires de la mine. La mine se trouvait dans les premiers stades de son développement et le lavage a réduit très nettement les cendres et le soufre, mais on aurait obtenu de bien meilleurs résultats si on avait obtenu de meilleurs produits, notamment au fur et à mesure de l'approfondissement de la mine.

*T. = Charbon tamisé. M. = Trié à la main pour enlever les saletés.

TABEAU XIX.

DE LAVAGE DES CHARBONS BASSIN HOULLER DE L'ILE VANCOUVER.

No. 8, volume 1	Bassin Nanaimo-Comox						Alert Bay
	No. 20	No. 17	No. 21	No. 21 SP	No. 21 M	Ex. No. 31	
	1.8	2.4					
	40.1	4.5	31.6	28.0	30.2	34.3	
	49.8	6.6	56.5	60.1	57.8	42.7	
	10.1	1.9	11.9	11.9	12.0	23.0	
Cal.	0.4	1.3	1.0	0.9	0.9	1.0	
Cal.	7310	30	7150	7210	7230	6170	
des grands	8130	370	8120	8130	8220	8010	
					30.8	36.7	
					60.3	48.2	
					8.9	15.1	
Cal.					0.8	0.9	
Cal.					7550	6420	
carbon—après					8290	7560	
effectués sur					50.6		
ns officiels							
ndement	86.0				80.0	62.6	
ndres	5.5				5.3	4.5	
ndement	6.0				13.0	13.9	
ndres	22.7				21.7	23.7	
ndement	8.0				7.0	23.5	
ndres	45.0				71.5	54.0	
du charbon							
ndement	92.0				93.0	76.5	
du charbon							
ndres	6.5				7.6	8.0	
toutes caté-							
ité.					87.5	80.6	
					94.2	106.0	
es essais en					25.8	31.3	
					85.4	52.9	
					11.1	10.0	
					4.4	4.1	
					5.5		
le lavage					12.0		
					33.3		

et Commentaires.

Bassin de Nanaimo-Comox.

n'a pas besoin d'être lavé en raison de sa teneur en cendres et de sa faible teneur en soufre. Le charbon n'a pas besoin de lavage. Comme tous les autres denses, il est sensible à cause de la grande quantité de cendres. Le charbon n'a pas besoin non plus d'être lavé et avec succès. Les menus de lavage donneraient encore de bien meilleurs résultats au lavage.

conditions industrielles actuelles mais s'il était nécessaire, on pourrait le laver. Les menus de lavage donneraient encore de bien meilleurs résultats au lavage. Les conditions actuelles et les essais par densité montrent qu'il n'a pas besoin d'être lavé dans les conditions actuelles. Naturellement, le soufre pourrait cependant être lavé, mais les essais par densité montrent qu'il s'améliorerait. Les menus de lavage donneraient encore de bien meilleurs résultats au lavage.

Bassin d'Alert Bay.

par les propriétaires de la mine. Le charbon est plus sale que le charbon qu'on mettait sur le marché. Il est probable qu'en pratique on l'avait broyé plus fin.

essai privé dont on nous a permis généreusement de publier les résultats. Le charbon est plus sale que le charbon qu'on mettait sur le marché. Il est probable qu'en pratique on l'avait broyé plus fin.

